


Ficha técnica

StoCalce Fondo

Masilla decorativa mineral ecológica con base de cal



Característica

- Aplicación**
- interiores
 - para la creación de superficies lisas como soporte para StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano y StoCalce Effetto
 - como capa de acabado alisado con fieltro
 - como soporte para StoLook Lasura y StoSil Patina
 - no es adecuado para áreas húmedas

Propiedades

- Mineral
- muy buen control de la humedad
- permeable a la difusión
- muy permeable al vapor de agua
- contribuye a la optimización del ambiente de la estancia
- posibilidad de aplicar diversas técnicas de aplicación
- gran variedad creativa
- iguala el soporte
- verificada la ausencia de sustancias nocivas
- sin disolventes ni plastificantes
- bajo en emisiones
- marca TÜV - verificado por organismo de certificación
- libre de sustancias que provocan el efecto fogging
- libre de agentes conservantes (proporción <0,005 %)

Aspecto

- mate
- con granos de mármol negros

Sustrato de soporte

Requisitos El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, eflorescencias y desencofrantes.

Preparativos

La preparación del soporte y la realización de los trabajos de pintado deben ser conformes con las especificaciones técnicas reconocidas. Todos los revestimientos y trabajos previos siempre deberán adaptarse a la obra y a los requisitos de la misma.

Ficha técnica

StoCalce Fondo

Retirar restos de pintura suelta, así como antiguas capas y revestimientos no resistentes y limpiar la superficie (mecánicamente o con decapantes adecuados).

Las imprimaciones no deben presentar una capa brillante.

Soportes absorbentes normales:

Dar una imprimación con StoPrim Plex.

StoPrim Plex está listo para ser aplicado y puede diluirse con agua hasta un máximo del 30 %.

Soportes poco absorbentes:

Dar una imprimación con StoPrim Color.

Componentes solubles en el agua:

Aislamiento con StoPrep QS.

StoPrep QS está listo para su aplicación por lo que no debe diluirse. Remover bien el material antes de aplicar. El producto contiene un aglutinante catiónico, por lo que no debe mezclarse con otros productos.

Revestimientos intactos bicomponentes, metales no ferrosos, plásticos:

Imprimir con StoAqua EP Activ.

Superficies atacadas por hongos:

Limpiar y desinfectar con StoPrim Fungal.

Al recubrir masillas para juntas acrílicas y masillas de sellado, pueden surgir fisuras o decoloraciones en la pintura debido a la elevada elasticidad de la masilla de sellado acrílica. Debido a la gran cantidad de productos disponibles en el mercado, en algún caso particular el usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar la adherencia.

Las composiciones y propuestas de recubrimientos realizadas no dispensan al aplicador de realizar una verificación y valoración del soporte bajo su propia responsabilidad.

Aplicación

Temperatura de aplicación temperatura inferior de aplicación y de soporte de base: +5 °C

Preparación de los materiales Listo para su aplicación

Consumo

Tipo de aplicación

Consumo aprox.

por cada paso de trabajo

0,8 - 1,0

kg/m²

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Ficha técnica

StoCalce Fondo

Estructura del recubrimiento	<p>imprimación: En función del tipo y del estado del soporte.</p> <p>capa intermedia: Aplicar StoPrep In homogéneamente.</p> <p>aplicación previa de masilla y capa de acabado StoCalce Fondo</p> <p>Mediante diferentes técnicas de aplicación se pueden realizar diversas superficies: StoCalce Fondo classico (ver aplicación) StoCalce Fondo travertino* StoCalce Fondo rustico* StoCalce Fondo antico* StoCalce Fondo Oriente* * se puede pedir instrucciones de aplicación detalladas. Véase también la Colección StoCalce Deco</p> <p>se pueden realizar otros revestimientos con StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano, StoLook Lasura, StoLook Wax y StoSil Patina</p>
Aplicación	manualmente
Limpieza de las herramientas	Lavar con agua inmediatamente después de su uso.
Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros	No mezclar el material seco con el material que se va a aplicar. Durante las pausas de trabajo, cubrir la superficie del material con un plástico.
Suministro	
Tono de color	blanco natural, tintable según Sistema StoColor los tonos intensos pueden formar un moteado natural sobre la superficie.
Tintable	Utilizar solamente pastas tintadas alcaliresistentes (p. ej. StoTint Aqua).
Embalaje	cuadro
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento	Almacenar bien cerrado y protegido de heladas.
Periodo de almacenamiento	Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote (Chargen-Nr.) del embalaje. Explicación del n.º de lote: Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural Ejemplo: 9450013223 - vida de almacenamiento hasta la semana 45 de 2019

Ficha técnica

StoCalce Fondo

Certificados / Homologaciones

TÜV - Certificado no. TM-18/160218-1	StoCalce Fondo (bajo en emisiones, no tóxico y producción controlada) Evaluación de las emisiones
--------------------------------------	--

Identificación

Seguridad

Este producto está sujeto a la obligación de etiquetado conforme al reglamento UE en vigor.
¡Observe la ficha de seguridad!

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Teléfono: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de