


Ficha técnica StoColor Jumbosil

Pintura de fachada con base de dispersión
mejorada con silicona



Característica

Aplicación

- exterior
- pintura de recubrimiento sencillo y relleno sobre soportes minerales y orgánicos no elásticos
- No aplicar sobre soportes húmedos o sucios.
- No apto para superficies horizontales o inclinadas expuestas a la intemperie.

Propiedades

- ligero poder de relleno
- muy buen comportamiento de secado
- sometido a tensiones internas reducidas
- hidrófugo
- permeable al CO₂ y al vapor de agua
- posibilidad de conservante adicional de película
- secado mate
- resistente a los álcalis

Aspecto

- mate

Particularidades/Observaciones

- con película de conservación para un efecto retardante y preventivo contra la contaminación por hongos y/o algas

Ficha técnica

StoColor Jumbosil

Datos técnicos

| Criterio | Norma / Norma de ensayo | Valor/ Unidad | Observaciones |
|--|-------------------------|---|----------------------|
| Densidad | EN ISO 2811 | 1,5 - 1,6 g/cm ³ | |
| Espesor de la capa de aire equivalente de difusión | EN ISO 7783-2 | 0,13 m | V1 alto |
| Índice de permeabilidad al agua w | EN 1062-1 | < 0,05 kg/(m ² ·h ^{0,5}) | W3 bajo |
| Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua μ | EN ISO 7783-2 | 680 | Valor medio |
| Brillo | EN 1062-1 | Mate | G3 |
| Espesor de capa seca | EN 1062-1 | 190 μ m | E3 > 100; \leq 200 |
| Tamaño de los granos | EN 1062-1 | < 100 μ m | S1 fino |
| Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto. | | | |

Sustrato de soporte

Requisitos

El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, efloraciones y desmoldeantes. Los soportes húmedos o que no hayan fraguado completamente pueden provocar desperfectos como, por ejemplo, la formación de bolsas de aire o grietas en los siguientes revestimientos.

Preparativos

Comprobar la capacidad de carga de los revestimientos existentes. Retirar los recubrimientos que no sean resistentes.

Aplicación

Temperatura de aplicación

Temperatura mínima del soporte y del aire: +5 °C
 Temperatura más alta del soporte y del aire: +30 °C

Ficha técnica

StoColor Jumbosil

| | |
|--------------------------------------|--|
| Preparación de los materiales | Capa intermedia diluida con 5% de agua como máximo. Capa final diluida con 5% de agua como máximo. |
| | Añadir el mínimo de agua posible para lograr la consistencia de aplicación. Remover bien antes de aplicar. Para la aplicación mecánica, el suministro de agua debe ajustarse a la correspondiente máquina/bomba. Por lo general, los colores intensos requieren menos agua para optimizar la consistencia del material. Una dilución excesiva del material empeora la aplicación y las propiedades (p. ej. poder cubriente, tono de color). |

| Consumo | Tipo de aplicación | Consumo aprox. |
|---|--|------------------------------|
| | por capa de pintura | 0,20 - 0,25 l/m ² |
| | con 2 manos de pintura | 0,40 - 0,50 l/m ² |
| El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto. | | |
| Estructura del recubrimiento | Imprimación: Según el tipo y la condición del sustrato de soporte. | |
| | Capa intermedia: StoColor Jumbosil | |
| | Revestimiento definitivo: StoColor Jumbosil | |
| Aplicación | pintar, rodillos, pistola sin aire | |
| Secado, endurecimiento, tiempo de retoque | En caso de humedad alta y/o temperatura baja, el secado se retrasará en consecuencia. Por lo general, cuando las condiciones climatológicas son desfavorables, se deben adoptar medidas protectoras apropiadas (p. ej. protección contra la lluvia) para las superficies de fachada a tratar o recientemente tratadas. Para una temperatura del aire y del soporte de +20 °C y una humedad relativa del aire de 65 %: se puede trabajar sobre la superficie tras aprox. 8 horas. | |

Ficha técnica

StoColor Jumbosil

Limpieza de las herramientas Lavar con agua inmediatamente después de su uso.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros Al emplear aparatos sin aire, hay que asegurarse de que el material pueda transportarse sin problemas (p. ej. mediante tubos de aspiración o codos de tubo suficientemente dimensionados) con pinturas rellenas.

Suministro

| | |
|---------------------------------|--|
| Tono de color | blanco, tintable según Sistema StoColor |
| Estabilidad del color: | A causa de las condiciones atmosféricas, de la humedad, de la exposición a los rayos UV o de las adsorciones, la superficie del revestimiento puede alterarse con el paso del tiempo. Esto puede provocar alteraciones del color. Se trata de un proceso dinámico que se ve influenciado de diferente manera por las condiciones climáticas y por la exposición a las mismas. Es aplicable la normativa nacional vigente correspondiente, hojas informativas, etc. |
| Rotura del material de relleno: | Sometiendo a carga mecánica la superficie de revestimiento, en estos puntos pueden darse, con colores oscuros e intensos, zonas más claras debido al material de relleno natural utilizado. La calidad y funcionalidad del producto no se ven afectadas por ello. |
| Precisión del color: | Debido a procesos químicos y/o físicos de fraguado en diferentes condiciones climatológicas y del objeto no se puede garantizar la precisión, homogeneidad y la ausencia de manchas, especialmente en: a. comportamientos irregulares de absorción del sustrato de soporte b. diferentes grados de humedad en el sustrato de soporte c. marcadas diferencias en la alcalinidad/ingredientes en el sustrato de soporte d. radiación solar directa con sombras marcadas en el revestimiento recién aplicado. |
| Erosión del emulsionante: | Las condiciones retardantes del proceso de secado, como el rocío, la niebla, las salpicaduras de agua o la lluvia, pueden provocar efectos superficiales (marcas de goteo) en revestimientos que aún no se hayan fraguado por completo, debido a sustancias solubles en agua. Según la intensidad del color, este efecto puede ser |

Ficha técnica

StoColor Jumbosil

más o menos marcado. Esto no afecta a la calidad del producto. Por regla general, estos efectos desaparecen por sí mismos con la posterior exposición a la intemperie.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tintable | El usuario puede modificar la tonalidad con StoColor Tint o con máx. 1% de StoTint Aqua. |
| Posibilidad de ajuste especial | El producto viene equipado de fábrica con película de conservación adaptada contra la contaminación por hongos y/o algas; se puede realizar un ajuste adicional. Se consigue un efecto preventivo y retardante. No se puede asegurar una ausencia permanente de contaminación por hongos y/o algas. |
| Embalaje | Cubo |
| Almacenamiento | |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar bien cerrado y protegido de heladas. Proteger del calor y de la radiación solar directa. |
| Periodo de almacenamiento | Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote (Chargen-Nr.) del embalaje. Explicación del n.º de lote: Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural Ejemplo: 5450013223 - vida de almacenamiento hasta el final de la semana 45 de 2015 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Certificados / Homologaciones | |
| ETA-05/0130 | StoTherm Vario 1 (EPS y StoLevell Uni) Autorización técnica europea |
| ETA-06/0045 | StoTherm Vario 3 (EPS y StoLevell Novo) Autorización técnica europea |
| ETA-06/0107 | StoTherm Vario 4 (EPS y StoLevell Duo) Autorización técnica europea |
| ETA-03/0037 | StoTherm Vario 5 (EPS y StoLevell Beta) |

Ficha técnica

StoColor Jumbosil

Autorización técnica europea

| | |
|-------------|---|
| ETA-12/0561 | StoTherm Vario 7 (EPS y StoLevell FT) Autorización técnica europea |
| ETA-09/0231 | StoTherm Mineral 1 (MW/MW y StoLevell Uni) Autorización técnica europea |
| ETA-07/0027 | StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L y StoLevell Novo) Autorización técnica europea |
| ETA-13/0901 | StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L y StoLevell FT) Autorización técnica europea |
| ETA-07/0023 | StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L y StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Autorización técnica europea |
| ETA-13/0581 | StoTherm Mineral 8 (MW-L - sistema A / sistema B) Autorización técnica europea |
| ETA-08/0303 | StoTherm Wood 1(HWF y StoLevell Uni, espiga/pinza) Autorización técnica europea |
| Z-33.43-925 | StoTherm Wood en construcción sólida Licencia de construcción |

Identificación

| | |
|--------------------|--------------------|
| Grupo de productos | Pintura de fachada |
|--------------------|--------------------|

| | |
|-------------|---|
| Composición | Según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios, Dispersión de polímeros, Dióxido de titanio, Carbonato de calcio, Material de relleno silicálico, talco, Agua, Glicol éter, Alifatos, Aditivos, Agentes conservantes |
|-------------|---|

| | |
|-----------|---|
| Seguridad | Este producto es una sustancia peligrosa. |
|-----------|---|

Ficha técnica

StoColor Jumbosil

observe la ficha de seguridad

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto Ibérica S.L.U.

Polígono Industrial

Les Hortes del Camí Ral

Via Sergia, 32, nave 1

E - 08302 Mataró (Barcelona)

Teléfono: 093 741 5972

Fax: 093 741 5974

info.es@sto.com

www.sto.es