


Ficha técnica

Sto-Steinpaste

Adhesivo dispersión con fuerza de pegado muy alta



Característica

Aplicación

- exterior e interior
- de aplicación universal, p. ej. en aglomerado de madera de casas prefabricadas, en chapa galvanizada, madera, espuma de poliestireno y para unión de perfiles acústicos

Propiedades

- pastoso con adhesividad muy elevada

Datos técnicos

criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad	EN ISO 2811	1,0 - 1,2 g/cm ³	
Espesor de la capa de aire equivalente de difusión	EN ISO 7783-2	1,5 - 1,6 m	
Índice de permeabilidad al agua w	EN 1062 -3	> 0,05 kgm ² h	
Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua μ	EN ISO 7783-2	5.700 - 6.400	

Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

Sustrato de soporte

Requisitos

El soporte debe estar firme, plano y seco, así como libre de grasa y polvo. Si es necesario, comprobar en obra si la fijación es adecuada para el soporte. Los soportes húmedos o que no hayan fraguado completamente pueden provocar desperfectos como, por ejemplo, la formación de bolsas de aire o grietas en los revestimientos posteriores.

Preparativos

Comprobar la capacidad de carga y la idoneidad de los revestimientos existentes. Retirar los revestimientos que no sean resistentes. Si es necesario, limpiar la superficie.

Aplicación

Temperatura de aplicación

temperatura mínima del sustrato de soporte y del aire: +5 °C

Ficha técnica

Sto-Steinpaste

temperatura más alta del soporte y del aire: +30 °C

Preparación de los materiales El material está listo para su aplicación una vez removido. En caso necesario, puede ajustarse la consistencia del material mediante la adición de agua.

Consumo	Ejecución	Consumo aprox.	
		0,50 - 1,00	kg/m ²
El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.			

Aplicación pintar, manualmente

Aplicar el producto con una paleta de acero inoxidable, brocha o rodillo (método de aplicación según el uso previsto).

En referencia a la idoneidad del producto, en caso de duda se deberán realizar ensayos en obra con los materiales correspondientes, teniendo en cuenta el uso previsto.

Secado, endurecimiento, tiempo de retoque el tiempo de secado varía en función de la temperatura, del viento y de la humedad relativa del aire.
Sto-Steinpaste se seca en 3 horas sobre soportes con buena absorción; sobre soportes no absorbentes, se seca durante la noche (el comportamiento al secado depende de los grosores aplicados y del uso previsto).
por lo general, cuando las condiciones climatológicas son desfavorables, se deben adoptar medidas protectoras apropiadas (p. ej. protección contra la lluvia) para las superficies de fachada a tratar o recientemente tratadas.

Limpieza de las herramientas Lavar con agua inmediatamente después de su uso.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros consulte otras instrucciones de aplicación en las guías de aplicación relacionadas con el sistema.

Suministro

Tono de color blanco natural

Embalaje cubo

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Almacenar bien cerrado y protegido de heladas.

Ficha técnica

Sto-Steinpaste

Periodo de almacenamiento Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote (Chargen-Nr.) del embalaje.
Explicación del n.º de lote:
Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural
Ejemplo: 8450013223 - vida de almacenamiento hasta la semana 45 de 2018

Identificación

Grupo de productos Adhesivo

Composición según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios, dispersión de polímeros, talco, material de relleno silicático, agua, glicol éter, aditivos, agentes conservantes

Seguridad ¡Observe la ficha de seguridad!

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Teléfono: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de