


Ficha técnica

StoColor Sil

Pintura de fachada con base de silicato de dispersión



Característica

- Aplicación**
- exterior
 - sobre soportes minerales y silíceos
 - también para la restauración de sustratos de soporte orgánicos y no elásticos

Propiedades

- mantiene la textura
- muy buen poder de recubrimiento
- hidrófugo
- Sto- pinturas de silicato
- muy alta permeabilidad al CO₂ y al vapor de agua
- alta estabilidad de la tonalidad para una pintura silícea
- sin película de conservación contra la contaminación por hongos y algas

Aspecto

- mate

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad	EN ISO 2811	1,5 - 1,6 g/cm ³	
Espesor de la capa de aire equivalente de difusión	EN ISO 7783-2	< 0,01 m	V1 alto
Índice de permeabilidad al agua w	EN 1062-1	< 0,1 kg/(m ² *h ^{0.5})	W3 bajo

Ficha técnica

StoColor Sil

Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua μ	EN ISO 7783-2	50	Valor medio
Brillo	EN 1062-1	Mate	G3
Espesor de capa seca	EN 1062-1	200 μm	E3 > 100; $\leq$ 200
Tamaño de los granos	EN 1062-1	< 100 μm	S1 fino

Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

Sustrato de soporte

Requisitos El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, efloraciones y desmoldeantes. Los soportes húmedos o que no hayan fraguado completamente pueden provocar desperfectos como, por ejemplo, la formación de bolsas de aire o grietas en los siguientes revestimientos.

Preparativos Comprobar la capacidad de carga de los revestimientos existentes. Retirar los recubrimientos que no sean resistentes.

Aplicación

Temperatura de aplicación Temperatura mínima de la capa de fondo y del aire: +8°C
Temperatura más alta del soporte y del aire: +30 °C

Preparación de los materiales Capa intermedia diluida con 10% de agua como máximo.
Capa final diluida con 10% de agua como máximo.

Añadir el mínimo de agua posible para lograr la consistencia de aplicación. Remover bien antes de aplicar. Para la aplicación mecánica, el suministro de agua debe ajustarse a la correspondiente máquina/bomba. Por lo general, los colores intensos requieren menos agua para optimizar la consistencia del material. Una dilución excesiva del material empeora la aplicación y las propiedades (p. ej. poder cubriente, tono de color).

Consumo	Tipo de aplicación		Consumo aprox.	
	por capa de pintura		0,15 - 0,20	l/m ²
	con 2 manos de pintura		0,30 - 0,40	l/m ²

Ficha técnica

StoColor Sil

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Estructura del recubrimiento	Imprimación: Según el tipo y la condición del sustrato de soporte. Capa intermedia: StoColor Sil Revestimiento definitivo: StoColor Sil
Aplicación	pintar, rodillos, pistola sin aire
Secado, endurecimiento, tiempo de retoque	En caso de humedad alta y/o temperatura baja, el secado se retrasará en consecuencia. Por lo general, cuando las condiciones climatológicas son desfavorables, se deben adoptar medidas protectoras apropiadas (p. ej. protección contra la lluvia) para las superficies de fachada a tratar o recientemente tratadas. Para una temperatura del aire y del soporte de +20 °C y una humedad relativa del aire de 65 %: se puede trabajar sobre la superficie tras aprox. 8 horas.
Limpieza de las herramientas	Lavar con agua inmediatamente después de su uso.

Suministro

Tono de color	blanco, tintable limitadamente según Sistema StoColor Estabilidad del color: A causa de las condiciones atmosféricas, de la humedad, de la exposición a los rayos UV o de las adsorciones, la superficie del revestimiento puede alterarse con el paso del tiempo. Esto puede provocar alteraciones del color. Se trata de un proceso dinámico que se ve influenciado de diferente manera por las condiciones climáticas y por la exposición a las mismas. Es aplicable la normativa nacional vigente correspondiente, hojas informativas, etc. Rotura del material de relleno: Sometiendo a carga mecánica la superficie de revestimiento, en estos puntos
----------------------	--

Ficha técnica

StoColor Sil

pueden darse, con colores oscuros e intensos, zonas más claras debido al material de relleno natural utilizado. La calidad y funcionalidad del producto no se ven afectadas por ello.

Precisión del color:

Debido a procesos químicos y/o físicos de fraguado en diferentes condiciones climatológicas y del objeto no se puede garantizar la precisión, homogeneidad y la ausencia de manchas, especialmente en:

- a. comportamientos irregulares de absorción del sustrato de soporte
- b. diferentes grados de humedad en el sustrato de soporte
- c. marcadas diferencias en la alcalinidad/ingredientes en el sustrato de soporte
- d. radiación solar directa con sombras marcadas en el revestimiento recién aplicado.

Tintable	Tintable con un 1 % máx. de StoTint Aqua.
-----------------	---

Posibilidad de ajuste especial	El producto no posee película de conservación. No es posible realizar un ajuste adicional contra la contaminación por hongos y/o algas. Si en la obra a revestir existe un riesgo elevado o alto de contaminación por hongos y algas, recomendamos la utilización de una pintura de fachada con una película de conservación adecuada que proporcione una protección elevada contra algas y hongos. No se puede asegurar una ausencia permanente de contaminación por hongos y/o algas.
---------------------------------------	---

Embalaje	Cubo
-----------------	------

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Conservar bien cerrado y protegido de heladas. Proteger del calor y de la radiación solar directa.
--------------------------------------	--

Periodo de almacenamiento	Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote (Chargen-Nr.) del embalaje. Explicación del n.º de lote: Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural Ejemplo: 5450013223 - vida de almacenamiento hasta el final de la semana 45 de 2015
----------------------------------	--

Ficha técnica

StoColor Sil

Certificados / Homologaciones

Der Blaue Engel - StoTherm Mineral L	Documento RAL n.º 24769 Protección térmica respetuosa con el medioambiente
Der Blaue Engel - StoTherm Mineral	Documento RAL n.º 24770 Protección térmica respetuosa con el medioambiente

Identificación

Grupo de productos Pintura de fachada

Composición Según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios, Silicato potásico, Dispersión de polímeros, Dióxido de titanio, Material de relleno mineral, Material de relleno silicático, Agua, Alifatos, Glicol éter, Aditivos

Seguridad observe la ficha de seguridad

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Ficha técnica

StoColor Sil

Sto Ibérica S.L.U.

Riera del Fonollar 13

08830 Sant Boi de Llobregat

(Barcelona)

Teléfono: 093 741 5972

info.es@sto.com

www.sto.es