


Ficha técnica

Sto-Adhesivo dispersión

Material adhesivo orgánico para soportes planos



Característica

Aplicación	• exterior • para el pegado en toda la superficie de paneles EPS • para productos de madera • para soportes firmes, lisos y poco absorbentes, como por ejemplo placa de fibroyeso y placa de fibrocemento
-------------------	--

Propiedades	• listo para su aplicación
--------------------	--

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm³	
Espesor de la capa de aire equivalente de difusión	EN ISO 7783	0,87 - 1,0 m	
Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua μ	EN ISO 7783	1.200 - 2.200	
Conductividad térmica	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	

Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

Soporte

Requisitos	El soporte debe ser firme, liso, resistente, estar seco y libre de grasa y polvo. Si es necesario, comprobar en obra si la fijación es adecuada para el soporte. Los soportes húmedos o que no hayan fraguado completamente pueden provocar desperfectos como, por ejemplo, formación de burbujas o grietas en los revestimientos posteriores.
-------------------	--

Preparativos	Comprobar la capacidad de carga y la idoneidad de los revestimientos existentes. Retirar los revestimientos que no sean resistentes. Si es necesario, limpiar la superficie.
---------------------	--

Aplicación

Temperatura de aplicación	temperatura mínima del soporte y del aire: +5 °C
----------------------------------	--

Ficha técnica

Sto-Adhesivo dispersión

temperatura más alta del soporte y del aire: +30 °C

Preparación de los materiales	El material está listo para su aplicación una vez removido. En caso necesario, añadir agua para conseguir la consistencia correcta del material.		
Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.	
	fijación de paneles de espuma rígida de EPS, dentado 4x4	1,00 - 1,50	kg/m²
	fijación de paneles de espuma rígida de EPS, dentado 6x6	1,80 - 2,30	kg/m²
	El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.		
Aplicación	aplicar con llana dentada, a máquina utilización como material adhesivo: Aplicar el producto manualmente, con una llana dentada de acero inoxidable, o mecánicamente. Presionar de inmediato las placas en la capa de adhesivo fresca o colocarlos y apretarlos. Pegar las placas en toda la superficie.		
Secado, endurecimiento, tiempo de retoque	El tiempo de secado depende de la temperatura, del viento y de la humedad relativa del aire. Por lo general, cuando las condiciones climatológicas son desfavorables, se deben adoptar medidas protectoras apropiadas (p. ej. protección contra la lluvia) para las superficies de fachada a tratar o recientemente aplicadas.		
Limpieza de las herramientas	Lavar con agua inmediatamente después de su uso.		
Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros	Para otras instrucciones de aplicación, véanse las guías de aplicación correspondientes a los diferentes sistemas.		
Suministro			
Tono de color	blanco		
Embalaje	Cubos		

Ficha técnica

Sto-Adhesivo dispersión

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y sin heladas en el recipiente original firmemente cerrado. Proteger de la radiación solar directa.
Periodo de almacenamiento	Se garantiza la mejor calidad dentro del recipiente original sin abrir respetando las condiciones de almacenamiento hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del recipiente. Explicación del n.º de lote: Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta finales de la semana 45 de 2026 Una vez abierto, utilizar de inmediato. La suciedad introducida, por ejemplo con herramientas sucias, puede reducir la durabilidad.

Certificados / Homologaciones

Classification report No. KB 3.2/16-175-1	StoTherm Mineral - clase de resistencia al fuego REI 30 / REI 90 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego según EN 13501-2
---	--

Identificación

Grupo de productos	Adhesivo
---------------------------	----------

Composición

según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios
dispersión de polímeros
material de relleno mineral
agua
glicol éter
alifatos
Espesante
Humectante
Antiespumante
conservante basado en Bronopol (INN)
conservante basado en 1,2-benzisotiazol-3-ona (BIT)

Seguridad	¡Observe la ficha de seguridad! Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación.
------------------	--

Ficha técnica

Sto-Adhesivo dispersión

EUH210

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

EUH208

Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, Masa de reacción de: 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3- ona [n.o CE220-239-6](3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Se tratan de agentes conservantes.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com