


Ficha técnica

Sto-Cola de dispersão

Material adesivo orgânico para suportes planos

**Característica****Aplicação**

- exterior
- para colagem em toda a superfície de painéis de espuma rígida em poliestireno
- para produtos de madeira
- para suportes resistentes, planos, pouco absorventes, por ex. painéis de gesso e fibra de cimento

Propriedades

- pronto para usar

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	
Espessura da camada de ar de difusão equivalente	EN ISO 7783	0,87 - 1,0 m	
Factor de resistência à difusão do vapor de água μ	EN ISO 7783	1.200 - 2.200	
Condutibilidade térmica	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base**Requisitos**

A base deve ser estável, nivelada, seca, ter capacidade de carga e estar livre de gorduras e poeiras. Se necessário, verificar no local se a fixação é adequada para a base.

As bases húmidas ou não totalmente compactas podem causar danos nos revestimentos seguintes, por ex., formação de bolhas e fissuras.

Preparações

Verificar a adequabilidade e capacidade de carga de revestimentos já existentes. Remover revestimentos sem capacidade de carga. Se necessário, limpar a base.

Processamento**Temperatura de**

temperatura mínima da sub-base e do ar: +5 °C

Ficha técnica

Sto-Cola de dispersão

processamento	temperatura máxima da sub-base e do ar: +30 °C		
Preparação do material	Após mexer, o material está pronto para processamento. Se necessário, adicionar água para garantir a consistência correta do material.		
Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.	
	colagem de painéis isolantes em poliestireno expandido, dentado 4x4	1,00 - 1,50	kg/m²
	colagem de painéis isolantes em poliestireno expandido, dentado 6x6	1,80 - 2,30	kg/m²
	O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.		
Aplicação	aplicar com talocha dentada, mecânico Aplicação com adesivo: Aplicar o produto mecânica ou manualmente com uma talocha dentada em aço inoxidável. Pressionar imediatamente as placas sobre a camada de cola fresca ou imergir e comprimir. Colar as placas em toda a superfície.		
Secagem, endurecimento, tempo de revisão	O tempo de secagem depende da temperatura, do vento e da humidade relativa do ar. Em geral, quando ocorrem situações climáticas adversas, são tomadas medidas adequadas de proteção (por ex. proteção contra a chuva) na superfície da fachada a processar ou fresca.		
Limpeza das ferramentas	Lavar com água logo após a utilização.		
Indicações, recomendações, especiais, outros	Para mais indicações de processamento, consultar as diretrizes de processamento do sistema.		
Entrega			
Tom	branco		
Embalagem	Balde		
Armazenamento			
Condições de	Armazenar em embalagem de origem bem fechada, em local fresco e sem risco		

Ficha técnica

Sto-Cola de dispersão

armazenamento de congelamento. Proteger contra a luz solar direta.

Duração de armazenamento É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem não aberta no caso de cumprimento das condições de armazenamento até à expiração do tempo máx. de armazenamento. Este pode ser consultado no n.º de lote da embalagem.
Explicação do n.º de lote:
1º algarismo = último algarismo do ano, 2º + 3º algarismos = semana
Exemplo: 6450013223 - tempo de armazenamento até ao final da semana 45 de 2026
Utilizar imediatamente após a abertura. As impurezas introduzidas podem encurtar o prazo de validade, por ex., devido a ferramentas contaminadas.

Pareceres / Homologações

Classification report No. KB GUT-00002351
3.2/16-175-1 Classificação da reação ao fogo segundo EN 13501-2

Rotulagem

Grupo de produtos Cola

Composição

Segundo a Directiva VdL - Tintas decorativas
Dispersão de polímero
Massa mineral para selar
Água
Éteres de glicol
Alifáticos
Espessante
Agente de humedecimento Agente de humedecimento
Agente antiespuma
meio de proteção do armazenamento à base de bronopol (INN)
meio de proteção do armazenamento à base de 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)

Segurança Seguir a folha de dados de segurança!
As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-

Ficha técnica

Sto-Cola de dispersão

isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

Trata-se aqui de conservantes.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com