


Ficha técnica

Sto-Cola e argamassa de juntas

Argamassa adesiva orgânica, sem cimento, para colagem e rejuntamento de StoCleyer B e StoEcoshape

**Característica**

- Aplicação**
- exterior
 - como adesivo e argamassa de juntas para StoCleyer B e StoEcoshape

- Propriedades**
- aplicação de camada fina

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade	EN ISO 2811	1,40 - 1,60 g/cm ³	
Factor de resistência à difusão do vapor de água μ	EN ISO 7783	150 - 200	V2 médio

A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.

Base

- Requisitos**
- Base em geral:
- Firme, plano, seco, com capacidade de carga
 - Sem gorduras e sem pó
- Nota:
- As bases húmidas ou não totalmente compactas podem causar danos nos revestimentos seguintes, por ex., formação de bolhas e fissuras.

- Preparações**
1. Verificar o revestimento existente quanto à capacidade de carga e aderência.
 2. Remover revestimentos sem capacidade de carga.
 3. Se necessário, limpar a base.

Processamento

- Temperatura de processamento**
- temperatura da sub-base e do ar
temperatura mínima: +5 °C
temperatura máxima: +30 °C

- Preparação do material**
- Misturar bem o material antes do processamento.

Ficha técnica

Sto-Cola e argamassa de juntas

- Após mexer, o material está pronto para processamento.
- Se necessário, adicionar água para garantir a consistência correta do material.
- A mistura demasiado prolongada reduz a viscosidade.

Diluir o material:

Temperatura de processamento $\leq 15^{\circ}\text{C}$: processar material não diluído

Temperatura de processamento $> +15^{\circ}\text{C}$: diluir o material, se necessário, no máximo com 0,5 % de água.

Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.
	como material adesivo para tijolos chatos	2,50 - 3,00 kg/m ²
O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.		

Aplicação

Indicações:

- Para impedir que passe água por baixo do tijolo chato, aplicar Sto-Argamassa cola e enchedora de forma estanque a toda a volta dos cantos do StoCleyer B.

1. Prepara o suporte.
2. Aplicar a Sto-Argamassa cola e enchedora na horizontal. ferramentas: Sto-Glätekelle, dentes: 4 x 6 mm, 6 x 6 mm
3. Espalhar a argamassa e deixá-la secar até que não seja possível a formação de qualquer película.
4. Remover a argamassa de superfícies que não foram processadas ou que ainda não foram processadas.
5. Pressionar o StoCleyer B no sentido da argamassa acabada de aplicar com um ligeiro movimento de deslocação.
6. garantir que não se formam imperfeições ou pontos ociosos.
7. Reestruturar de imediato as áreas das juntas uniformemente. ferramentas: trincha

Secagem, endurecimento, tempo de revisão

Os seguintes fatores retardam os tempos de secagem e de endurecimento:

- temperatura
- vento
- humidade relativa do ar
- condições atmosféricas desfavoráveis
- radiação solar
- espessura da camada

Medidas de protecção:

Ficha técnica

Sto-Cola e argamassa de juntas

1. Tomar medidas de proteção adequadas.
2. Aplicar uma proteção contra intempéries na superfície da fachada a processar ou fresca.

Indicações, recomendações, especiais, outros	Criar uma área modelo para determinar os valores de consumo precisos.
---	---

Entrega

Tom	antracite (2057 A), castanho (2064 A), castanho cinzento (2063 A), grafite (2061 A), cinzento (2060 A), cinzento claro (2059 A), amarelo areia (2062 A), branco (2056 A), cinzento cimento (2058 A), outras tonalidades mediante pedido
------------	---

Embalagem	Balde balde, recipiente grande: silo
------------------	--------------------------------------

Armazenamento

Condições de armazenamento	Armazenar bem fechado e sem exposição a geadas. Proteger do calor e da luz solar directa.
-----------------------------------	---

Duração de armazenamento	É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem até à expiração do tempo máx. de armazenamento. O primeiro dígito do número de lote é o dígito final do ano. O segundo e o terceiro dígito indicam a semana do calendário. Exemplo: 6450013223 – prazo de validade até ao fim da semana de calendário 45 no ano 2026.
---------------------------------	---

Rotulagem

Grupo de produtos	Argamassa para colar
--------------------------	----------------------

Composição

Segundo a Directiva VdL - Tintas decorativas
Dispersão de polímero
Dióxido de titânio
enchimentos de silicato
Massa mineral para selar
Hidróxido de alumínio
Enchimentos orgânicos
Água
Glicóis
Éteres de glicol
Meio impermeabilizante
Espessante
Agente de humedecimento Agente de humedecimento
proteção do revestimento à base de isoproturão / terbutrina

Ficha técnica

Sto-Cola e argamassa de juntas

	meio de proteção do armazenamento com base MIT/BIT (1:1)
Segurança	Este produto requer identificação segundo a Regulamento CE em vigor. Seguir a folha de dados de segurança! As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Evitar respirar os vapores. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas de proteção. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. O conteúdo/recipiente deve ser entregue a uma empresa de eliminação homologada ou a um ponto de recolha municipal.
Indicações especiais	As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade. Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos. Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com