


Ficha técnica

Sto-HydroGrund

Primário à base de acrilato-hidrosol



Característica

Aplicação

- exterior
- sobre suportes minerais e orgânicos
- adaptado para revestimento final com tinta de fachada-Lotusan®
- para a fixação de pinturas velhas pouco sólidas mas com capacidade de carga e rebocos exteriores arenosos
- para a redução da capacidade de absorção de rebocos exteriores novos ou gastos e materiais de construção semelhantes

Propriedades

- consolidador de superfícies
- ligeiramente hidrofugante
- boa capacidade de infiltração
- regulador de capacidade de absorção
- que proporciona fixação
- diluível em água

Óptica

- transparente

Particularidades/Indicações

- se necessário, diluir o primário em água, para que não seque com brilho

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base

Requisitos

A base deve ser segura, estar seca, limpa e possuir suficiente capacidade de carga e estar livre de camadas de sinterização, efluorescências e agentes antiaderentes.

Preparações

Verificar a capacidade de carga dos revestimentos existentes. Remover revestimentos sem capacidade de carga.

Ficha técnica

Sto-HydroGrund

Escovar toda a área de superfícies arenosas, pulverulentas.

Processamento

Temperatura de processamento temperatura mínima da sub-base e do ar: +5 °C
temperatura máxima da sub-base e do ar: +30 °C

Preparação do material Mexer bem o produto, antes de processar, na embalagem original.
Diluir o material com água dependendo da capacidade de absorção da base até uma relação de mistura 1:1.

Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.	
	por demão	0,10 - 0,40	l/m ²

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Aplicação Pintar, Rolos

Aplicar o produto completamente impregnado com uma trincha, um rolo de pelo de cordeiro ou um aparelho de pulverização adequado, p. ex. aparelho de pulverização Airless.
Uma aplicação impregnante reforça bases absorventes de argamassa mole.

Secagem, endurecimento, tempo de revisão O produto seca fisicamente enquanto a água dilui.
A humidade do ar alta, uma reduzida troca de ar e temperaturas baixas prolongam o tempo de secagem.

Com +20 °C de temperatura do ar e da base e 65 % de humidade relativa do ar: retocável após aprox. 12 horas.

Limpeza das ferramentas Lavar com água logo após a utilização.

Indicações, recomendações, especiais, outros Ao borrifar ou pulverizar, usar equipamento de proteção ou vestuário de proteção adequado.

Entrega

Tom incolor

Armazenamento

Condições de armazenamento Armazenar em embalagem de origem bem fechada, em local fresco e sem risco de congelamento. Proteger contra a luz solar direta.

Ficha técnica

Sto-HydroGrund

Duração de armazenamento	É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem não aberta no caso de cumprimento das condições de armazenamento até à expiração do tempo máx. de armazenamento. Este pode ser consultado no n.º de lote da embalagem. Explicação do n.º de lote: 1º algarismo = último algarismo do ano, 2º + 3º algarismos = semana Exemplo: 6450013223 - tempo de armazenamento até ao final da semana 45 de 2026 Utilizar imediatamente após a abertura. As impurezas introduzidas podem encurtar o prazo de validade, por ex., devido a ferramentas contaminadas.
---------------------------------	---

Rotulagem

Grupo de produtos	Primário
-------------------	----------

Composição

Segundo a Directiva VdL - Tintas decorativas
Dispersão de polímero
Água
Álcoois
Agente antiespuma
Agente de humedecimento Agente de humedecimento
meio de proteção do armazenamento à base de BIT/ZPT
meio de proteção do armazenamento à base de CIT/MIT 3:1

Segurança

Seguir a folha de dados de segurança!
As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

EUH210

Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH208

Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

Trata-se aqui de conservantes.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Ficha técnica

Sto-HydroGrund

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com