


Ficha técnica

Sto-Malha canto Standard

Perfil cantoneiro com malha de fibra de vidro integrada

**Característica**

Aplicação

- exterior e interior
- para a formação de cantos nos sistemas para isolamento exterior de fachadas

Propriedades

- em plástico
- com malha de fibra de vidro integrada (160 g/m²)

Formato

- dimensão das malhas: 4 x 4 mm
- Aba de rede, indicação em cm: 11/13, 11/22, 10/35
- outros formatos sob consulta
- comprimento: 250 cm

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Gramagem	ETAG 004 / Apêndice C 6.1	160 g/m ²	vom Glasfasergewebe

A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.

Base

Requisitos

Sistemas de isolamento de fachadas Sto:

Colagem da placa isoladora com endurecimento suficiente (consultar na respectiva ficha técnica o tempo de secagem/presa do adesivo orgânico ou da argamassa para colar mineral).

Superfícies das placas isoladoras limpas, secas, sem ressaltos e niveladas, arestas alinhadas.

Reabilitação de superfícies rebocadas:

Base estável, nivelada, seca e limpa - livre de materiais que interfiram na aderência (por ex. sujidade).

Deve-se verificar a resistência e os pontos ociosos.

Preparações

Reabilitação de superfícies rebocadas:

Acertar as partes bastante salientes, compensar as maiores irregularidades por

Ficha técnica

Sto-Malha canto Standard

ex. com um tipo de argamassa apropriado.

Processamento

Consumo	Execução	Consumo aprox.	
		1,00	m/m
O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.			

Aplicação

Na área das arestas, aplicar a argamassa de reforço a toda a largura da rede. Aplicar o perfil da rede na vertical e alinhado, bem como sem bolhas nem dobras. Retirar a argamassa de reforço excedente com uma espátula de aço inoxidável (para evitar a extremidade falsa da camada de reforço nos cantos). Ao executar o reforço da superfície, introduzir a rede até ao canto.

O reforço de ombreiras, tal como a formação de arestas de ombreiras, pode ser efectuado numa operação com a ajuda do canto de reforço. Para isso, deslocar a rede de fibras de vidro integrada até à aresta traseira da ombreira e aplicar na argamassa de reforço previamente colocada. Na utilização de perfis de ombreiras: Sobrepor, pelo menos, em 10 cm as tiras de rede do perfil de ombreira e canto de reforço.

Entrega

Tom	perfil amarelo
-----	----------------

Armazenamento

Condições de armazenamento	Armazenar de forma horizontal num lugar seco.
----------------------------	---

Rotulagem

Grupo de produtos	Acessórios WDVS
-------------------	-----------------

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Ficha técnica

Sto-Malha canto Standard

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com