

Ficha técnica

Sto-Malha de fibras de vidro

Malha de reforço resistente á álcalis



Característica

- Aplicação**
- exterior e interior
 - como malha de reforço
 - de aplicação universal

- Propriedades**
- absorção de potência otimizada para segurança máxima e prevenção de fissuras
 - elevada resistência à tração
 - antidezlizante
 - resistente á álcalis
 - sem plastificantes

- Formato**
- dimensão das malhas: 6 x 6 mm
 - largura dos rolos: 110 cm

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Gramagem	ETAG 004-2013 / Anexo C.3.1	165 g/m ²	Aprox.
Dimensão das malhas	ETAG 004-2013 / Anexo C.3.3	6,0 mm	
Resistência à ruptura Condição no momento da entrega	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Resistência restante à ruptura após envelhecimento	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.

Processamento

Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.
	em caso de 10 cm de sobreposição	1,00 m/m ²
O consumo de material está dependente, entre outros factores, do		

Ficha técnica

Sto-Malha de fibras de vidro

processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Aplicação

incorporar completamente a rede de reforço sem bolhas nem dobras no terço superior da camada de reforço ainda húmida. Alisar a superfície.
As junções de tecido devem se sobrepor 10 cm. as beiras amarelas servem de marcação de sobreposição.

No remate do lambrim, cortar a rede de reforço, na aresta inferior da Sto-Perfil de soco, com uma faca afiada.
Se necessário, passar a rede de reforço em torno de cantos e ombreiras de janelas.

nos vãos do edifício (por ex. ombreiras de janelas e de portas) com Sto-Flechas de armação, Sto-Cantos Lintel ou tiras de rede (mín. 20 x 40 cm), reforçar diagonalmente.

se a rede estiver cortada, por ex., na zona das fixações do andaime, utilizar uma tira de rede adicional sobre o corte. manusear a rede com cuidado para não a danificar durante o processamento.

Entrega

Tom branco com marcações amarelas

Embalagem

Rolo

Armazenamento

Condições de armazenamento Armazenar num local seco e sem perigo de temperaturas negativas. Proteger do calor e da luz solar directa.

Pareceres / Homologações

natureplus® - Certificadot
0300-0701-046-2

StoTherm Wood
Ambiente - Saúde - Função

Rotulagem

Grupo de produtos Rede de reforço

Ficha técnica

Sto-Malha de fibras de vidro

Segurança

Seguir a folha de dados de segurança!

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com