


Ficha técnica

Sto-Preenchimento de fissuras fino

Massa de enchimento à base de dispersão



Característica

Aplicação

- exterior
- para enchimento de fendas no âmbito dos sistemas de eliminação de fissuras Sto
- para suportes orgânicos, minerais revestidos
- para tamanhos de fissuras de 1-20 mm
- não aplicar em bases húmidas ou sujas

Propriedades

- vedante de fissuras pronto para uso, elástico, com um comportamento de contracção posterior extraordinariamente reduzido
- Secagem sem fissuras
- elevada aderência aos flancos

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade		1,7 - 1,9 g/cm³	
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base

Requisitos

A base deve estar estável, seca, limpa e ter capacidade de carga e não deve apresentar camadas de sedimentos de calcário, eflorescências, microrganismos (tais como algas e bolores) nem agentes separadores.

Preparações

Verificar a capacidade de carga dos revestimentos existentes. Remover revestimentos sem capacidade de carga.

Processamento

Temperatura de processamento

temperatura mínima da sub-base e do ar: +5 °C
temperatura máxima da sub-base e do ar: +30 °C

Preparação do material

Pronto para processamento

Consumo

Tipo de aplicação

Consumo aprox.

O consumo é determinado pela largura e profundidade da fissura

Ficha técnica

Sto-Preenchimento de fissuras fino

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Aplicação	aplicação simples Alargar fissuras essencialmente como junta em V (em forma de cauda de andorinha). Aplicar StoPrim Micro ou StoPrim Grundex como primário nos lados das fissuras. Preencher e nivelar fissuras numa operação com Sto-Vedante de fissuras. Processar as fissuras mais profundas em 2 operações.
Secagem, endurecimento, tempo de revisão	Com +20 °C de temperatura do ar e da sub-base e 65 % de humidade relativa do ar: retocável após aprox. 24 horas.
Limpeza das ferramentas	Lavar com água logo após a utilização.
Entrega	
Tom	branco natural
Embalagem	Balde
Armazenamento	
Condições de armazenamento	Armazenar em embalagem de origem bem fechada, em local fresco e sem risco de congelamento. Proteger contra a luz solar direta.
Duração de armazenamento	É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem não aberta no caso de cumprimento das condições de armazenamento até à expiração do tempo máx. de armazenamento. Este pode ser consultado no n.º de lote da embalagem. Explicação do n.º de lote: 1º algarismo = último algarismo do ano, 2º + 3º algarismos = semana Exemplo: 6450013223 - tempo de armazenamento até ao final da semana 45 de 2026 Utilizar imediatamente após a abertura. As impurezas introduzidas podem encurtar o prazo de validade, por ex., devido a ferramentas contaminadas.

Rotulagem	
Grupo de produtos	Massa de enchimento

Composição

Segundo a Directiva VdL - Tintas decorativas
Dispersão de polímero
enchimentos de silicato

Ficha técnica

Sto-Preenchimento de fissuras fino

Água
Éteres de glicol
meio de proteção do armazenamento à base de 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)
meio de proteção do armazenamento à base de bronopol (INN)

Segurança

Seguir a folha de dados de segurança!

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com