


Ficha técnica

Sto-Putzgrund

Primeira demão preenchida, pigmentada, orgânica



Característica

- Aplicação**
- exterior
 - sobre suportes minerais e orgânicos
 - para rebocos orgânicos e em resina de silicone
 - para rebocos modificados, minerais
 - para rebocos de silicato de dispersão
 - para argamassas de revestimento final com Lotus-Effect® Technology

- Propriedades**
- que proporciona fixação
 - regulador de capacidade de absorção
 - aumenta o tempo aberto da argamassa de revestimento final na aplicação
 - resistente á álcalis
 - permeável a vapor de água e a CO₂
 - pigmentado

- Óptica**
- preenchido

- Particularidades/Indicações**
- sem revestimento final, resistente às condições climáticas somente de forma restrita

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Espessura da camada de ar de difusão equivalente	EN ISO 7783	0,21 - 0,32 m	V2 médio
Factor de resistência à difusão do vapor de água μ	EN ISO 7783	3.200	
Tamanho de agregado		500 μ m	

A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.

Base

- Requisitos**
- A base deve ser segura, estar seca, limpa e possuir suficiente capacidade de

Ficha técnica

Sto-Putzgrund

carga e estar livre de camadas de sinterização, eflorescências e agentes antiaderentes.

Ter em atenção os tempos de secagem da argamassa de base antes do reprocessamento. O endurecimento de novas argamassas de base minerais dura por 1 mm de espessura de camada, aprox. um dia. Aplicam-se as indicações de reprocessamento presentes nas fichas técnicas da argamassa de base.

Preparações	Verificar a capacidade de carga dos revestimentos existentes. Remover revestimentos sem capacidade de carga.		
Processamento			
Temperatura de processamento	temperatura mínima da sub-base e do ar: +5 °C temperatura máxima da sub-base e do ar: +30 °C Com condições meteorológicas frias e húmidas utilizar os produtos StoPrep QS e Sto-Putzgrund QS.		
Preparação do material	Misturar bem o material antes do processamento. O produto está pronto para processamento. Em função da base, diluir com, no máx., 10 % de água. Recomendação: Para retardar eflorescências de carbonato de cálcio de bases minerais de forma sustentável, diluir o material com, no max., 5 % de água.		
Consumo	Tipo de aplicação		Consumo aprox.
	como revestimento intermédio		0,30 kg/m²
	O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.		
Sistema de revestimento	Revestimento de base: dependendo do tipo e estado da base. Bases com absorção intensa: primário com StoPlex W ou StoPrim Micro. revestimento intermédio: Sto-Putzgrund na tonalidade do revestimento final revestimento final: argamassa de revestimento final com tecnologia de efeito Lotus®, resina de silicone e argamassas de revestimento orgânicas, rebocos de silicato de dispersão e rebocos minerais, refinados		

Ficha técnica

Sto-Putzgrund

Aplicação Pintar, Rolos
Pulverização sem ar - de modo limitado

Secagem, endurecimento, tempo de revisão O produto seca fisicamente enquanto a água dilui. Uma humidade do ar alta, uma temperatura baixa e uma reduzida troca de ar prolongam o tempo de secagem.

Com +20 °C de temperatura do ar e da base e 65 % de humidade relativa do ar: retocável após aprox. 12 horas.

Limpeza das ferramentas Lavar com água logo após a utilização.

Entrega

Tom branco, tonalidade ajustável de acordo com o sistema StoColor

Matizante Possíveis matizes de cor no máx. de 1 % com o StoTint Aqua.

Embalagem Balde

Armazenamento

Condições de armazenamento Armazenar bem fechado e sem exposição a geadas. Proteger do calor e da luz solar directa.

Duração de armazenamento É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem até à expiração do tempo máx. de armazenamento. O primeiro dígito do número de lote é o dígito final do ano. O segundo e o terceiro dígito indicam a semana do calendário. Exemplo: 6450013223 – prazo de validade até ao fim da semana de calendário 45 no ano 2026.

Pareceres / Homologações

ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS e StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Avaliação Técnica Europeia
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L e StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Avaliação Técnica Europeia
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (poliestireno expandido e StoLevell Uni) Avaliação Técnica Europeia
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (poliestireno expandido e StoLevell Novo) Avaliação Técnica Europeia
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (poliestireno expandido e StoLevell Duo) Avaliação Técnica Europeia
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS e StoLevell Alpha) Avaliação Técnica Europeia

Ficha técnica

Sto-Putzgrund

ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS e StoLevell FT) Avaliação Técnica Europeia
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (Construção em madeira – EPS e StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Avaliação Técnica Europeia
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (lã mineral/lã mineral-L e StoLevell Uni) Avaliação Técnica Europeia
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (lã mineral/lã mineral-L e StoLevell Novo) Avaliação Técnica Europeia
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (lã mineral/lã mineral-L e StoLevell FT) Avaliação Técnica Europeia
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (construção em madeira - MW-L e StoLevell Uni/StoLevell Novo, fixação: com cola) Avaliação Técnica Europeia
ETA-06/0197	StoTherm Cell Avaliação Técnica Europeia
ETA-08/0303	StoTherm Madeira 1 (construção em madeira - HWF e StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, fixação: com bucha) Avaliação Técnica Europeia
ETA-09/0304	StoTherm Madeira 2 (construção em madeira - HWF e StoLevell Uni/StoLevell FT, bucha/cola) Avaliação Técnica Europeia
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Avaliação Técnica Europeia
ETA-17/0041	StoTherm PIR Avaliação Técnica Europeia
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Avaliação Técnica Europeia
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Avaliação Técnica Europeia
ETA-17/0406	StoVentec R Avaliação Técnica Europeia

Rotulagem

Grupo de produtos

Primário

Composição

Segundo a Directiva VdL - Tintas decorativas
 Dispersão de polímero
 Dióxido de titânio
 Massa mineral para selar
 enchimentos de silicato
 Água
 Éteres de glicol
 Alifáticos

Ficha técnica

Sto-Putzgrund

Espessante
Agente de dispersão
Agente de humedecimento Agente de humedecimento
meio de proteção do armazenamento à base de 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)
meio de proteção do armazenamento à base de bronopol (INN)

Segurança

Seguir a folha de dados de segurança!
As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

EUH210

Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH208

Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

Trata-se aqui de conservantes.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.

EUH211

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com