


Ficha técnica

Sto-Rellenador fino de grietas

Material de relleno sobre base de dispersión



Característica

- Aplicación**
- exterior
 - para el relleno de grietas dentro de Sto-Sistemas de rehabilitación de grietas
 - para soportes base orgánicos, minerales y recubiertos
 - Para grietas de 1-20 mm de tamaño
 - no aplicar sobre soportes húmedos o sucios

- Propiedades**
- rellenor de grietas elástico, listo para su aplicación, con retracción extremadamente escasa
 - secado sin grietas
 - alta adhesión a los bordes

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad		1,7 - 1,9 g/cm³	
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.			

Soporte

- Requisitos**
- El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme así como libre de capas de sinterización, efloraciones, microorganismos (como algas y hongos) y desmoldeantes.

- Preparativos**
- Comprobar la capacidad de carga de los revestimientos existentes. Retirar los revestimientos que no sean resistentes.

Aplicación

- Temperatura de aplicación**
- temperatura mínima del soporte y del aire: +5 °C
temperatura más alta del soporte y del aire: +30 °C

- Preparación de los materiales**
- Listo para su aplicación

- Consumo**
- Tipo de aplicación
- Consumo aprox.
- el consumo va en función de la anchura y de la profundidad de la grieta

Ficha técnica

Sto-Rellenador fino de grietas

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Aplicación	aplicación sencilla Como norma general, ampliar fisuras como juntas en forma de V (cola de milano). Imprima los bordes de la grieta con StoPrim Micro o StoPrim Grundex. En un paso de trabajo, rellenar las fisuras con Sto-Rellenador de grietas y alisar con la espátula. Tratar las fisuras más profundas en 2 pasos de trabajo.
-------------------	---

Secado, endurecimiento, tiempo de retoque	con una temperatura del aire y del soporte de +20°C y una humedad relativa del aire de 65%: no trabajar sobre la superficie antes de aprox. 24 horas.
--	---

Limpieza de las herramientas	Lavar con agua inmediatamente después de su uso.
-------------------------------------	--

Suministro

Tono de color	blanco natural
----------------------	----------------

Embalaje	Cubos
-----------------	-------

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y sin heladas en el recipiente original firmemente cerrado. Proteger de la radiación solar directa.
--------------------------------------	--

Periodo de almacenamiento	Se garantiza la mejor calidad dentro del recipiente original sin abrir respetando las condiciones de almacenamiento hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del recipiente. Explicación del n.º de lote: Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta finales de la semana 45 de 2026 Una vez abierto, utilizar de inmediato. La suciedad introducida, por ejemplo con herramientas sucias, puede reducir la durabilidad.
----------------------------------	---

Identificación

Grupo de productos	Masilla
---------------------------	---------

Composición

según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios
Dispersión de polímeros

Ficha técnica

Sto-Rellenador fino de grietas

material de relleno silicático
agua
glicol éter
conservante basado en 1,2-benzisotiazol-3-ona (BIT)
conservante basado en Bronopol (INN)

Seguridad ¡Observe la ficha de seguridad!

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com