


Ficha técnica

StoAqua Top Satin

Velatura resistente a blocos, de poros abertos, a base de resina alquídica, diluível em água



Característica

- Aplicação**
- exterior e interior
 - para madeira nova e antiga, para componentes de precisão dimensional e sem precisão dimensional limitada
 - não aplicar em suportes com humidade ou sujas

Propriedades

- capacidade de infiltração alta
- isenta de biocidas
- protege da humidade
- resistente a raios UV devido aos óxidos de ferro transparentes
- ajustado como inibidor de gotas
- processamento à prova de riscos
- boas características de renovação
- alta resistência às condições climáticas
- anti-bloqueio

Óptica

- brilho acetinado conforme a EN 13300

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade		1,02 g/cm ³	
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base

Requisitos

A base tem que estar limpa, seca, sem gordura, isenta de substâncias separadoras e preparada devidamente.

Madeira exterior:

Lixar as madeiras novas, com medidas dentro das tolerâncias e medidas limitadas, sistema de revestimento de acordo com a ficha técnica BSF N.º 18, revestir com StoPrim Protect WN, três demãos com StoAqua Top Satin ou

Ficha técnica

StoAqua Top Satin

StoThixlasur AF.

Indicação: são revestidas conforme a regulamentação para o componente do revestimento exterior e são revestidas de todos os lados.

Limpar os revestimentos antigos, remover os componentes soltos, polir a madeira envelhecida até à madeira saudável. Aplicar primário com StoPrim Protect WN e, em seguida, envernizar três vezes com StoAqua Top Satin ou StoThixlasur.

A remoção/continuidade do processamento de camadas de tinta como polir, queimar etc. pode originar pó e/ou vapores nocivos. Executar os trabalhos em áreas bem ventiladas ou garantir uma ventilação transversal. Usar proteção respiratória adequada, se necessário.

Madeira interior:

Polir ligeiramente as madeiras novas, retirar o pó. Aplicar primário com StoAqua Top Satin, revestimento intermédio com StoAqua Top Satin, revestimento final com StoAqua Top Satin. Aplicar a primeira demão diluída em 3 % de água (regula a capacidade de absorção uniforme). Aplicar a segunda demão sem diluir.

Apenas podem ser utilizadas placas de madeira compensada de acordo com a DIN 68763, tipo V100 / V110 G.

O teor de humidade não pode ultrapassar os 12% durante o processamento e em utilização.

No caso de derivados de madeira, é impreterivelmente necessária uma cola resistente às condições atmosféricas.

No caso de placas de várias camadas em conformidade com DIN 68705, a cola é resistente às condições atmosféricas, mas não o produto enquanto um todo.

A humidade absoluta deve situar-se entre 5% e 15% durante o processamento e em utilização.

Deste modo, estes derivados de madeira, desenvolvidos de acordo com a tecnologia mais recente, podem estar directamente expostos às condições atmosféricas apenas de modo limitado.

Neste sentido, não é possível garantir revestimentos sem qualquer falha.

Ter em atenção as fichas técnicas BFS n.º 3 e n.º 18.

Preparações

Testar as bases existentes quanto à capacidade de carga. Remover revestimentos sem capacidade de carga.

Remover pedaços de tinta solta ou tintas antigas e revestimentos sem capacidade de carga (mecanicamente ou com decapantes próprios).

Ficha técnica

StoAqua Top Satin

Processamento

Temperatura de processamento Temperatura de processamento e da base mínima: +5 °C
Temperatura máxima de processamento e da base: +35 °C

Preparação do material O produto está pronto para processamento, antes da utilização, mexer bem.
Para a diluição utilizar água.

Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.
	por demão	0,12 - 0,17 l/m ²

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Sistema de revestimento Madeiras de coníferas novas e expostas ao ar:
impregnar no exterior com StoPrim Protect WN contra bolores.

Clima exterior (exposição indirecta às condições atmosféricas):
3 demãos para todas as tonalidades
Clima do ar livre I (exposição normal às condições atmosféricas):
3 demãos para tonalidades escuras e 4 demãos para tonalidades claras
Clima do ar livre II (exposição extrema às condições atmosféricas):
3 - 4 demãos para tonalidades escuras e 4 - 5 demãos para tonalidades claras

Aplicação Pintar

O produto é aplicado com uma trincha ou pincel para superfícies, na direcção do fio da madeira.

Secagem, endurecimento, tempo de revisão A +20 °C de temperatura do ar e da base e 65 % de humidade relativa:
insensível ao pó após 1 hora, não adesivo após 3,5 horas, nova demão após 12 horas.
O tempo de secagem aumenta com temperaturas baixas e/ou elevada humidade do ar.

Limpeza das ferramentas Lavar com água logo após a utilização.

Indicações, recomendações, especiais, outros Eliminação:
Deixar endurecer e eliminar o material antigo, misturado com cimento de forma não compacta. Tendo em consideração as prescrições oficiais locais, o material compacto ou seco pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal.

Ficha técnica

StoAqua Top Satin

Entrega

Tom

StoColor - RAL - Tonalidades da madeira

Os tipos de madeira, bem como a composição da madeira, juntamente com a espessura da película seca da estrutura da velatura, interferem na tonalidade da velatura. São, por isso, possíveis desvios do mostruário de cores. Uma amostragem de pintura da superfície a tratar com a tonalidade à sua escolha dá-lhe total segurança.

Nota:

Se a velatura do StoAqua Top Satin for utilizada no painel de fachada do StoCleyer W, é possível aplicar tonalidades com os seguintes valores de referência de claridade:

- valor de referência da luminosidade na argamassa de base orgânica: no máximo, 15

- valor de referência da luminosidade na argamassa de base mineral: no máximo, 20

Matizante

Com um máx. de 1% de StoTint Aqua.

Embalagem

Lata

Armazenamento

Condições de armazenamento

Armazenar em embalagem de origem bem fechada, em local fresco e sem risco de congelamento. Proteger contra a luz solar direta.

Duração de armazenamento

É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem não aberta no caso de cumprimento das condições de armazenamento até à expiração do tempo máx. de armazenamento. Este pode ser consultado no n.º de lote da embalagem.

Explicação do n.º de lote:

1º algarismo = último algarismo do ano, 2º + 3º algarismos = semana

Exemplo: 6450013223 - tempo de armazenamento até ao final da semana 45 de 2026

Utilizar imediatamente após a abertura. As impurezas introduzidas podem encurtar o prazo de validade, por ex., devido a ferramentas contaminadas.

Rotulagem

Grupo de produtos

Velatura para madeiras

Composição

Segundo a Directiva VdL - Tintas decorativas

Dispersão de polímero

Resina alquídica

Ficha técnica

StoAqua Top Satin

Água
Glicóis
Éteres de glicol
Espessante
aditivo de superfícies
Agente antiespuma
substâncias secas
Meio de proteção do armazenamento à base de BIT

Segurança

Seguir a folha de dados de segurança!
As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

EUH210

Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH208

Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

Trata-se aqui de conservantes.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com