


Ficha técnica

StoCalce Fondo

Masilla decorativa mineral ecológica con base de cal



Característica

Aplicación	- interiores - para la creación de superficies planas como soporte para StoCalce Marmorino, y StoCalce Veneziano - como capa de acabado alisado con fieltro - como soporte para StoLook Lasura y StoSil Patina - no es adecuado para áreas húmedas
-------------------	--

Propiedades

- Mineral
- muy buen control de la humedad
- permeable a la difusión
- muy permeable al vapor de agua
- contribuye a la optimización del ambiente de la estancia
- posibilidad de aplicar diversas técnicas de aplicación
- gran variedad creativa
- igualar el soporte
- verificada la ausencia de sustancias nocivas
- sin disolventes ni plastificantes
- bajo en emisiones
- TÜV SÜD - verificaciones de ingredientes y emisiones relevantes para la salud, supervisión periódica de productos y procesos, control de materiales de entrada (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- libre de sustancias que provocan el efecto fogging
- no se emplean de agentes conservantes

Aspecto

- mate
- con granos de mármol negros

Sustrato de soporte

Requisitos	El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, eflorescencias y desencofrantes.
-------------------	--

Preparativos

La preparación del soporte y la realización de los trabajos de pintado deben ser conformes con las especificaciones técnicas reconocidas. Todos los revestimientos y trabajos previos siempre deberán adaptarse a la obra y a los requisitos de la misma.

Ficha técnica

StoCalce Fondo

Retirar restos de pintura suelta, así como antiguas capas y revestimientos no resistentes y limpiar la superficie (mecánicamente o con decapantes adecuados).

Las imprimaciones no deben presentar una capa brillante.

Soportes absorbentes normales:

Imprimir con StoPrim Plex o StoPrim GT.

StoPrim Plex está listo para su aplicación y puede diluirse con agua hasta un máximo del 30 %.

Soportes poco absorbentes:

Imprimir con StoPrim Color o StoPrim Sil Color.

Componentes solubles en el agua:

Aislar con StoPrep Isol Q.

StoPrep Isol Q está listo para su aplicación por lo que no debe diluirse. Remover bien el material antes de aplicar. El producto contiene un aglutinante catiónico, por lo que no debe mezclarse con otros productos.

Revestimientos intactos bicomponentes, metales no ferrosos, plásticos:

Imprimir con StoAqua EP Activ.

Superficies atacadas por hongos:

Tratar las superficies con Geiger STOP o con una solución de peróxido de hidrógeno al 10 % y volver a lavar a fondo con agua limpia. Durante los trabajos de limpieza de moho, deberán respetarse las recomendaciones y directivas nacionales pertinentes.

Al recubrir masillas para juntas acrílicas y masillas de sellado, pueden surgir fisuras o decoloraciones en la pintura debido a la elevada elasticidad de la masilla de sellado acrílica. Debido a la gran cantidad de productos disponibles en el mercado, en algún caso particular el usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar la adherencia.

Las composiciones y propuestas de recubrimientos realizadas no dispensan al aplicador de realizar una verificación y valoración del soporte bajo su propia responsabilidad.

Aplicación

Temperatura de aplicación temperatura inferior de aplicación y de soporte de base: +5 °C

Preparación de los materiales listo para su aplicación

Consumo

Tipo de aplicación	Consumo aprox.	
por cada paso de trabajo	0,8 - 1,0	kg/m ²

Ficha técnica

StoCalce Fondo

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Estructura del recubrimiento	imprimación: En función del tipo y del estado del soporte. capa intermedia: Aplicar StoPrep In homogéneamente. aplicación previa de masilla y capa de acabado StoCalce Fondo Mediante diferentes técnicas de aplicación se pueden realizar diversas superficies. Se pueden solicitar sugerencias de técnicas de aplicación y las correspondientes instrucciones de aplicación. se pueden realizar otros revestimientos con StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano, StoLook Lasura, StoLook Wax y StoSil Patina
Aplicación	Manual
Limpieza de las herramientas	Lavar con agua inmediatamente después de su uso.
Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros	No mezclar el material seco con el material que se va a aplicar. Durante las pausas de trabajo, cubrir la superficie del material con un plástico. campo de aplicación en superficies con exposición al agua: - clases de exposición al agua según DIN 18534-1:2017-04 y según la ficha técnica 5 de la asociación federal alemana de la industria del yeso (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.) - El producto solo es adecuado para áreas con exposición al agua de clase W0-I (baja exposición al agua).
Suministro	
Tono de color	blanco natural, tintable según Sistema StoColor los tonos intensos pueden formar un moteado natural sobre la superficie.
Tintable	Utilizar solamente pastas tintadas alcaliresistentes (p. ej. StoTint Aqua).
Embalaje	cubo
Almacenamiento	
Condiciones de	Almacenar en un lugar fresco y sin heladas en el recipiente original firmemente

Ficha técnica

StoCalce Fondo

almacenamiento cerrado. Proteger de la radiación solar directa.

Periodo de almacenamiento Se garantiza la mejor calidad dentro del recipiente original sin abrir respetando las condiciones de almacenamiento hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del recipiente.
Explicación del n.º de lote:
Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural
Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta finales de la semana 45 de 2026
Una vez abierto, utilizar de inmediato. La suciedad introducida, por ejemplo con herramientas sucias, puede reducir la durabilidad.

Certificados / Homologaciones

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-18/220608-2	StoCalce Fondo (bajo en emisiones, no tóxico y producción controlada) Evaluación de las emisiones
--	--

Identificación

Seguridad Este producto está sujeto a la obligación de etiquetado conforme al reglamento UE en vigor.
¡Observe la ficha de seguridad!
Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación.

Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar a un médico inmediatamente. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

Ficha técnica

StoCalce Fondo

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com