


Ficha técnica

StoCalce Fondo

Argamassa decorativa mineral ecológica à base de cal



Característica

Aplicação

- interiores
- para criação de superfícies niveladas como suporte para StoCalce Marmorino e StoCalce Veneziano
- como revestimento final areado
- como base para StoLook Lasura e StoSil Patina
- não adequado para áreas húmidas

Propriedades

- mineral
- muito boa gestão da humidade
- aberto à difusão
- altamente permeável ao vapor de água
- contribui para a optimização do ambiente interior
- possibilidade de diversas técnicas de processamento
- grande multiplicidade criativa
- com nivelamento da base
- testado para ausência de substâncias nocivas
- sem solventes e plastificantes
- com baixas emissões
- TÜV SÜD - testes de ingredientes e emissões relevantes para a saúde, monitorização regular de produtos e processos, controlo de materiais utilizados (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- isento de substâncias causadoras de embaciamento
- sem recurso a conservantes

Óptica

- mate
- com mármore granulada cinza

Base

Requisitos

A base deve ser segura, estar seca, limpa e possuir suficiente capacidade de carga e estar livre de camadas de sinterização, eflorescências e agentes antiaderentes.

Preparações

A preparação da base e a execução dos trabalhos de pintura devem ser cumprir as regras técnicas geralmente reconhecidas. Todos os revestimentos e trabalhos preparatórios devem sempre respeitar o objeto e os requisitos, aos quais estão sujeitos.

Remover pedaços de tinta solta ou tintas antigas e revestimentos sem capacidade

Ficha técnica

StoCalce Fondo

de carga e limpar a superfície (mecanicamente ou com decapantes adequados).

Os primários não podem formar uma camada brilhante.

Bases com absorção normal:

Aplicar primário com StoPrim Plex ou StoPrim GT.

O StoPrim Plex está pronto a ser processado e pode ser diluído até no máx. 30 % com água.

Bases com absorção baixa:

Aplicar primário com StoPrim Color ou StoPrim Sil Color.

Substâncias solúveis em água:

Isolar com StoPrep Isol Q.

StoPrep Isol Q está pronto para usar e não deve ser diluído. Misturar bem o material antes do processamento. O produto contém um ligante catiónico e não deve ser misturado com outros produtos!

Revestimentos intactos de dois componentes, metais não ferrosos, plásticos:

Aplicar o primário com StoAqua EP Activ.

Superfícies com bolor:

Tratar as superfícies com Geiger STOP ou revestir com uma solução de peróxido de hidrogénio de 10% e enxaguar abundantemente com água limpa. Na recuperação devido a bolor, ter em atenção as respetivas recomendações e diretivas nacionais.

Aquando da aplicação de selantes acrílicos e vedantes podem surgir fissuras e/ou descoloração na pintura, devido à maior elasticidade da massa vedante de acrílico. Devido à elevada variedade de produtos à venda no mercado, devem ser efetuados testes individuais para a avaliação da aderência.

Os sistemas e sugestões de revestimento mencionados não isentam o trabalhador de um teste e avaliação da base autónomos.

Processamento

Temperatura de processamento

Temperatura de processamento e da base mínima: +5 °C

Preparação do material

pronto para usar

Consumo

Tipo de aplicação

Consumo aprox.

por operação

0,8 - 1,0

kg/m²

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Ficha técnica

StoCalce Fondo

Sistema de revestimento	Revestimento de base: dependendo do tipo e estado da base. revestimento intermédio: Aplicar uniformemente StoPrep In. preenchimento prévio e revestimento final: StoCalce Fondo Existe a possibilidade de superfícies distintas através de diferentes técnicas de processamento. Podem ser solicitadas sugestões para técnicas de aplicação e os respetivos manuais de processamento. são possíveis outros revestimentos com StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano, StoLook Lasura, StoLook Cera e StoSil Patina
Aplicação	manual
Limpeza das ferramentas	Lavar com água logo após a utilização.
Indicações, recomendações, especiais, outros	Não misturar o material seco com o material que ainda será processado. Nas pausas de trabalho cobrir a superfície do material com uma película. Aplicação em superfícies expostas à água: - classes de proteção contra água de acordo com a DIN 18534-1:2017-04 e com a ficha técnica n.º 5 da Bundesverband der Gipsindustrie e.V. (associação federal da indústria do gesso) - O produto é adequado apenas para superfícies com a classe de proteção contra água W0-I (fraca exposição à água).
Entrega	
Tom	branco natural, tonalidade ajustável de acordo com o sistema StoColor Tonalidades intensas podem provocar uma turvação natural na superfície.
Matizante	Utilizar apenas pastas de cores resistentes aos alcalis (por ex. StoTint Aqua).
Embalagem	Balde
Armazenamento	
Condições de armazenamento	Armazenar em embalagem de origem bem fechada, em local fresco e sem risco de congelamento. Proteger contra a luz solar direta.
Duração de armazenamento	É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem não aberta no caso de cumprimento das condições de armazenamento até à expiração do tempo máx. de armazenamento. Este pode ser consultado no n.º de lote da embalagem. Explicação do n.º de lote: 1º algarismo = último algarismo do ano, 2º + 3º algarismos = semana Exemplo: 6450013223 - tempo de armazenamento até ao final da semana 45 de 2026

Ficha técnica

StoCalce Fondo

Utilizar imediatamente após a abertura. As impurezas introduzidas podem encurtar o prazo de validade, por ex., devido a ferramentas contaminadas.

Pareceres / Homologações

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-18/220608-2

StoCalce Fondo (baixo em emissões, testado quanto a substâncias nocivas e produção supervisionada)
Avaliação das emissões

Rotulagem

Segurança

Este produto requer identificação segundo a Regulamento CE em vigor.
Seguir a folha de dados de segurança!
As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Consulte imediatamente um médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com sabonete e água. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com