

Ficha técnica

StoCalce Veneziano

Masilla decorativa mineral ecológica con base de cal



Característica

- Aplicación**
- interiores
 - emplaste de efecto para soportes base lisos
 - para crear superficies de fachadas y cubiertas más bellas
 - no es adecuado para áreas húmedas

Propiedades

- Mineral
- no se emplean de agentes conservantes
- muy buen control de la humedad
- permeable a la difusión
- muy permeable al vapor de agua
- contribuye a la optimización del ambiente de la estancia
- gran variedad creativa
- superficie tipo piedra
- resistente al uso
- verificada la ausencia de sustancias nocivas
- sin disolventes ni plastificantes y bajo en emisiones
- TÜV SÜD - verificaciones de ingredientes y emisiones relevantes para la salud, supervisión periódica de productos y procesos, control de materiales de entrada (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- libre de sustancias que provocan el efecto fogging

Aspecto

- mate
- liso
- aspecto de piedra

Sustrato de soporte

Requisitos El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, eflorescencias y desencofrantes.

Preparativos

La preparación del soporte y la realización de los trabajos de pintado deben ser conformes con las especificaciones técnicas reconocidas. Todos los revestimientos y trabajos previos siempre deberán adaptarse a la obra y a los requisitos de la misma.

Retirar restos de pintura suelta, así como antiguas capas y revestimientos no resistentes y limpiar la superficie (mecánicamente o con decapantes adecuados).

Ficha técnica

StoCalce Veneziano

Las imprimaciones no deben presentar una capa brillante.

Soportes absorbentes normales:

Imprimir con StoPrim Plex o StoPrim GT.

StoPrim Plex está listo para su aplicación y puede diluirse con agua hasta un máximo del 30 %.

Soportes poco absorbentes:

Imprimir con StoPrim Color o StoPrim Sil Color.

Componentes solubles en el agua:

Aislar con StoPrep Isol Q.

StoPrep Isol Q está listo para su aplicación por lo que no debe diluirse. Remover bien el material antes de aplicar. El producto contiene un aglutinante catiónico, por lo que no debe mezclarse con otros productos.

Revestimientos intactos bicomponentes, metales no ferrosos, plásticos:

Imprimir con StoAqua EP Activ.

Superficies atacadas por hongos:

Tratar las superficies con Geiger STOP o con una solución de peróxido de hidrógeno al 10 % y volver a lavar a fondo con agua limpia. Durante los trabajos de limpieza de moho, deberán respetarse las recomendaciones y directivas nacionales pertinentes.

Al recubrir masillas para juntas acrílicas y masillas de sellado, pueden surgir fisuras o decoloraciones en la pintura debido a la elevada elasticidad de la masilla de sellado acrílica. Debido a la gran cantidad de productos disponibles en el mercado, en algún caso particular el usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar la adherencia.

Las composiciones y propuestas de recubrimientos realizadas no dispensan al aplicador de realizar una verificación y valoración del soporte bajo su propia responsabilidad.

Aplicación			
Temperatura de aplicación	temperatura inferior de aplicación y de soporte de base: +5 °C		
Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.	
	por cada paso de trabajo	0,8 - 1,0	kg/m²
El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.			

Ficha técnica

StoCalce Veneziano

Estructura del recubrimiento	imprimación: según el tipo y la condición del soporte. Aplicar StoPrep In en toda la superficie y homogéneamente. Revestimiento decorativo como emplaste de rascado: Aplicar StoCalce Fondo manteniendo el tamaño de grano y extender homogéneamente. Revestimiento decorativo: Aplicar 2 veces StoCalce Veneziano mezclado con StoLook Punto F (color). Mediante diferentes técnicas de aplicación se pueden realizar diversas superficies. Se pueden solicitar sugerencias de técnicas de aplicación y las correspondientes instrucciones de aplicación.
Aplicación	Manual
Limpieza de las herramientas	Lavar con agua inmediatamente después de su uso.
Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros	El material seco no debe llegar al producto a aplicar.. Durante las pausas de trabajo, siempre se debe cubrir la superficie del material con un plástico. Cuando se aplica la impermeabilización, para evitar que se produzca un rozamiento gris (rozamiento metálico), se recomienda emplear la llana de alisar StoCalce Marmorino. campo de aplicación en superficies con exposición al agua: - clases de exposición al agua según DIN 18534-1:2017-04 y según la ficha técnica 5 de la asociación federal alemana de la industria del yeso (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.) - El producto solo es adecuado para áreas con exposición al agua de clase W0-I (baja exposición al agua).
Suministro	
Tono de color	blanco natural, tintable con StoLook Punto F, Giallo Mori (mármol Mori amarillo), Rosso Verona (mármol Verona rojo), Verde Alpi(mármol alpino verde), Nero Ebano (mármol negro), Coccio Pesto (polvo de ladrillo)
Embalaje	cubo
Almacenamiento	
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y sin heladas en el recipiente original firmemente cerrado. Proteger de la radiación solar directa.
Periodo de almacenamiento	Se garantiza la mejor calidad dentro del recipiente original sin abrir respetando las condiciones de almacenamiento hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del recipiente.

Ficha técnica

StoCalce Veneziano

Explicación del n.º de lote:

Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural

Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta finales de la semana 45 de 2026

Una vez abierto, utilizar de inmediato. La suciedad introducida, por ejemplo con herramientas sucias, puede reducir la durabilidad.

Certificados / Homologaciones

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-18/220608-3

StoCalce Veneziano (bajo en emisiones, no tóxico y producción controlada)
Evaluación de las emisiones

Identificación

Seguridad

Este producto está sujeto a la obligación de etiquetado conforme al reglamento UE en vigor.

¡Observe la ficha de seguridad!

Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación.

Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar a un médico inmediatamente. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Ficha técnica

StoCalce Veneziano

Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com