


Ficha técnica

StoCleyer W

Paneles con aspecto de madera



Característica

Aplicación	• exterior • como aplacado para fachadas para sistemas de aislamiento térmico exterior, fachadas ventiladas, soportes macizos y parades exteriores de construcción de madera • sobre soportes minerales y orgánicos • no apto para superficies horizontales o inclinadas expuestas a la intemperie
-------------------	--

Propiedades	• resistente a golpes e impactos • libre de cemento • buenas propiedades de aplicación
--------------------	--

Formato	• 200 x 16 cm, aprox. 2 mm de espesor • 25 und./caja
----------------	--

Aspecto	• aspecto auténtico a madera • coloración mediante la aplicación de la pintura correspondiente (obligatorio)
----------------	--

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Índice de permeabilidad al agua w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² h ^{0.5})	W3 bajo
Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua μ	EN ISO 7783	300 - 500	V2 intermedio

Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

Soporte

Requisitos	El soporte debe ser firme, liso, resistente, estar seco y libre de grasa y polvo. Si es necesario, comprobar en obra si la fijación es adecuada para el soporte. Los soportes húmedos o que no hayan fraguado completamente pueden provocar desperfectos en los revestimientos que se apliquen posteriormente. Cuando el producto se emplea sobre soportes minerales, el soporte puede, opcionalmente,
-------------------	--

Ficha técnica

StoCleyer W

imprimarse con Sto-Putzgrund. En el caso de que el producto se aplique en estructuras de madera, se requerirá realizar un cálculo de estructuras.

Aplicación

Temperatura de aplicación	temperatura mínima del soporte y del aire: +5 °C temperatura más alta del soporte y del aire: +30 °C
----------------------------------	---

Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.
	StoCleyer W	1 m ² /m ²

las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse en obra el consumo exacto incluido los recortes.

Estructura del recubrimiento	Fijación con adhesivo: StoColl Mineral HP Sobre los soportes minerales se puede emplear: StoPrefa Armat, StoPrefa Armat 100S capa de acabado de dos manos: StoAqua Top Satin, StoColor Dryonic®, StoColor Silco, StoColor X-Black Capa de igualación, en caso necesario: StoColor Jumbosil, color Y109018
-------------------------------------	---

Aplicación	Herramienta: Sto-Zahntraufel 4 mm (4 × 4), alternativa a la Sto-Zahntraufel 6 mm (6 × 6) Para el soporte seleccionar siempre el dentado más pequeño. Pegar los paneles directamente sobre la armadura del sistema. Asegurarse de que se cumplen las exigencias sobre el soporte. - Prestar especial atención a la sequedad y la planicidad. - El lecho adhesivo no ayuda a la compensación de la planicidad, en caso necesario aplicar masilla de nuevo, respetar los tiempos de secado. - 36 horas de tiempo de espera entre cada paso de trabajo. - No exponer las superficies a la radiación solar directa, cubrirlas en caso necesario. Mantener las superficies en la sombra hasta que estén completamente secas. Pegar los paneles desde arriba hacia abajo.
-------------------	---

Ficha técnica

StoCleyer W

Piezas a medida: cortar por la parte posterior con un cúter.

Aplicar el mortero adhesivo con la llana dentada. Aplicar el mortero adhesivo con la llana dentada prescrita en el sentido longitudinal de los paneles sobre el soporte.

Evitar que se forme una película.

Retirar el mortero adhesivo que haya comenzado a secarse. Retirar el mortero adhesivo de las superficies que no se vayan a trabajar o que se vayan a trabajar más tarde. Para mantener la manejabilidad del adhesivo, volver a removerlo durante el proceso en caso necesario.

Colocar los paneles para fachadas separados aprox. entre 5 y 10 mm del encuentro.

Con un ligero movimiento deslizante, presionar, en toda su superficie, los paneles en el revoco de armadura recién aplicado y deslizarlos contra el panel colindante. Presionar los paneles con el rodillo de goma de manera que el mortero adhesivo sobrante salga por los encuentros.

Evitar que se formen huecos o puntos con falta de material. Las juntas deben estar completamente cerradas y el adhesivo debe rebosar por todos los lados. Dejar que el exceso de adhesivo se empiece a secar ligeramente y retirar con una espátula. Eliminar los restos con una esponja húmeda. Repetir el presionado varias veces; para obtener un resultado uniforme y plano, trabajar siempre solapando con las superficies ya colocadas.

Eliminar nuevamente los restos de adhesivo con una esponja y agua limpia.

No aplicar el revestimiento antes de 36 horas. Trabajar en el sentido del veteado de la madera. Observar las instrucciones de uso/ficha técnica del revestimiento seleccionado. Respetar los tiempos de secado.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

eliminación: código de residuo 17 09 04

Suministro

Tono de color blanco/natural

Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento Almacenar en lugar seco. Antes de la aplicación, almacenar a una temperatura superior a +15 °C.

Ficha técnica

StoCleyer W

Identificación

Grupo de productos Paneles para fachadas

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, apéndice II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad. Encontrará más información en www.sto.de en Service & Tools / REACH-Verordnung.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com