Ficha técnica
StoCleyer W

Painéis com efeito madeira



Característica

Aplicação

- exterior
- como aplacado para fachada para sistemas de isolamento térmico exterior, fachadas ventilada tipo cortina, suportes maciços e parede exteriores em estrutura de madeira
- sobre suportes minerais e orgânicos
- não adequado para superfícies horizontais ou inclinadas, com exposição às condições climatéricas

Propriedades

- resistente a choques e impactos
- sem cimento
- boas propriedades de processamento

Formato

- 200 x 16 cm, aprox. 2 mm de espessura
- 25 unidades/caixa

Óptica

- efeito madeira autêntico
- coloração através do pedido de uma demão correspondente (obrigatório)

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Taxa de permeabilidade à água w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m²$h^{0,5}$)	W3 baixo
Factor de resistência à difusão do vapor de água μ	EN ISO 7783	300 - 500	V2 médio

A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.

Base

Requisitos

A base deve ser estável, nivelada, seca, ter capacidade de carga e estar livre de gorduras e poeiras. Se necessário, verificar no local se a fixação é adequada para a base. As sub-bases húmidas ou não totalmente compactas podem causar

danos nos revestimentos seguintes. Se o produto for utilizado em sub-bases minerais, a sub-base pode ser preparada com Sto-Putzgrund. Caso o produto seja utilizado na construção em madeira, é necessário um cálculo físico do ponto de vista construtivo.

Processamento

Temperatura de processamento

temperatura mínima da sub-base e do ar: +5 °C
temperatura máxima da sub-base e do ar: +30 °C

Consumo

Tipo de aplicação	Consumo aprox.	
StoCleyer W	1	m²/m²

os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos, incluindo desperdícios, devem ser eventualmente determinados no objecto.

Sistema de revestimento

Colagem:
StoColl Mineral HP

Pode ser utilizado em suportes minerais:
StoPrefa Armat, StoPrefa Armat 100S

demão de acabamento dupla:
StoAqua Top Satin, StoColor Dryonic®, StoColor Silco, StoColor X-Black

Demão de regularização, se necessário:
StoColor Jumbosil, tonalidade Y109018

Aplicação

Ferramenta:
Sto-talocha de pedreiro dentada 4 mm (4 x 4), alternativa Sto-talocha de pedreiro dentada 6 mm (6 x 6)
Escolher sempre o menor dentado possível para o suporte.

Colar os painéis diretamente no reforço do sistema.

Certificar-se de que os requisitos do suporte são cumpridos.
- Atenção especial à secura e uniformidade.
- Não há compensação da regularidade através da camada de cola, se necessário voltar a preencher; respeitar os tempos de secagem.
- 36 horas de tempo de espera entre as etapas de trabalho individuais.
- Não expor as superfícies à luz direta do sol; se necessário, proteger com sombra. Manter à sombra até estarem completamente secas.

Colocar os painéis de cima para baixo.

Adaptadores: cortar na parte de trás com um X-ato.

Aplicar a argamassa adesiva de forma dentada. Aplicar a argamassa adesiva sobre o suporte com a talocha de pedreiro dentada indicada na direção longitudinal dos painéis.
Evitar a formação de casca.
Remover o adesivo aplicado. Remover o adesivo de superfícies que não foram processadas ou que ainda não foram processadas. Para manter a elasticidade do adesivo, mexer novamente entre as aplicações, se necessário.

Colocar os painéis de fachada afastados aprox. 5 - 10 mm da união.
Pressionar os painéis na camada de adesivo recentemente aplicada em toda a sua superfície com um leve movimento de empurrar e deslizar para o painel contíguo. Pressionar os painéis para baixo com o rolo de borracha, de modo que o excesso de argamassa adesiva extravase nos lados das juntas.
Evitar pontos de falha ou ocos. As juntas devem estar completamente fechadas e o adesiva deve sair por todos os lados e de forma contínua.
Deixar o excesso de adesivo assentar por breves instantes e retirá-lo com uma espátula. Limpar os resíduos com uma esponja húmida. Repetir a pressão várias vezes e, para obter um resultado uniforme, trabalhar nas superfícies já colocadas.
Remover novamente os resíduos de adesivo com uma esponja e água limpa.

Revestir após 36 horas, o mais cedo possível. Trabalhar na direção dos veios da madeira. Seguir as instruções de utilização / ficha técnica do revestimento escolhido. Observar os tempos de secagem.

Indicações, recomendações, especiais, outros	eliminação: código de descarte 17 09 04

Entrega	
Tom	branco/cor natural

Armazenamento	
Condições de armazenamento	Armazenar num lugar seco. Antes do manuseamento, armazenar acima de +15 °C.

Rotulagem	
Grupo de produtos	Painéis de fachada

Ficha técnica
StoCleyer W

Segurança	O produto existente é um artigo. A elaboração de uma folha de dados de segurança não é, de acordo com o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, anexo II, obrigatória. Pode encontrar informações mais detalhadas em www.sto.de, rubrica Service & Tools/Regulamento REACH.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.
Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com