

Ficha técnica

StoColl Fix

Accesorio de fijación y material adhesivo



Característica

Aplicación

- exterior e interior
- para la fijación de elementos de montaje StoFix
- para el pegado de vierteaguas sobre una segunda capa de impermeabilización
- para la fijación con adhesivo de las cubiertas de chapa sobre elementos para fachada StoDeco
- como accesorio de fijación, como por ejemplo al utilizar Sto-Turbofix Mini

Propiedades

- monocomponente
- adherencia inicial muy alta
- muy adhesivo

Formato

- cartucho: 290 ml
- bolsa tubular: 600 ml

Particularidades/Observaciones • consultar accesorios en "Herramienta de sistema - SATE"

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad bruta		1,48 g/cm ³	
Resistencia a la temperatura		-40 - 90 °C	
Dureza punzonamiento A		50	almacenamiento tras 21 días
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.			

Soporte

Requisitos

El soporte debe ser plano y resistente, y tiene que estar limpio, seco y libre de eflorescencias, desmoldeantes, grasas y polvo.
Comprobar la aptitud de los soportes críticos.
Crear una superficie de muestra.

Preparativos

Comprobar la capacidad de carga de los revestimientos existentes.
Retirar los revestimientos que no sean resistentes.

Ficha técnica

StoColl Fix

Aplicación

Temperatura de aplicación temperaturas del soporte y del aire
temperatura mínima: +5 °C
temperatura máxima: +40 °C

Tiempo de aplicación a +23 °C y 50 % de humedad del aire relativa: aprox. 5 minutos

Consumo	Ejecución	Consumo aprox.	
		4,00 - 8,00	m ² /pza.
El consumo depende del soporte.			

Aplicación se aplica mediante cartucho, con una pistola de cartucho adecuada

Fijación de elementos de montaje StoFix:

1. Realizar un hueco para el elemento de montaje en el panel aislante con la herramienta de fresado adecuada. Eliminar el polvo ocasionado.
2. En la zona entallada, aplicar StoColl Fix y alisar con una espátula.
3. Aplicar también StoColl Fix por la cara posterior del elemento de montaje.
4. Presione el elemento de montaje en el hueco. Retire los residuos de adhesivo.

Aplicación junto con Sto-Turbofix Mini:

Nota: Aplicar la espuma adhesiva con pistola de espuma adhesiva sobre el panel. Véase la ficha técnica de Sto-Turbofix Mini.

1. Colocar el cartucho StoColl Fix en la pistola de cartuchos y aplicar sobre el panel aislante puntos del tamaño de una nuez.
cantidad de puntos adhesivos por panel aislante:
 - Paneles aislantes machihembrados: mín. 1 punto adhesivo en las esquinas del panel no fijadas.
 - Paneles aislantes en las esquinas de edificio o columnas: mín. 2 puntos adhesivos.
 - Paneles aislantes con bordes romos: mín. 4 puntos adhesivos.
2. Los paneles aislantes provistos de Sto-Turbofix se debe colocar inmediatamente en la pared aplicándoles una ligera presión.

Limpieza de las herramientas Lavar con Sto-Ultra Cleaner inmediatamente después de su uso.

Suministro

Tono de color blanco

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Almacenar en un lugar seco y protegido de heladas. Proteger del calor y de la radiación solar directa.

Periodo de almacenamiento 15 meses tras la fecha de la fabricación en el recipiente original cerrado.

Ficha técnica

StoColl Fix

Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote (Chargen-Nr.) del embalaje.

Explicación del n.º de lote:

Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural

Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta la semana 45 de 2026

Identificación

Grupo de productos SATE-Accesorios

Seguridad

¡Observe la ficha de seguridad!

Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación.

EUH210

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

EUH208

Contiene N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina, trimetoxivinilsilano. Puede provocar una reacción alérgica.

EUH211

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com