

Ficha técnica

StoColl Fix

Auxiliar de fixação e material adesivo



Característica

Aplicação

- exterior e interior
- para colagem dos elementos de montagem StoFix
- para colagem de peitoris num segundo nível de vedação
- para a colagem de chapas de cobertura em elemento de fachada StoDeco
- como auxiliar de fixação , por ex. na utilização de Sto-Turbofix Mini

Propriedades

- com um componente
- aderência inicial muito elevada
- boa força adesiva

Formato

- cartucho: 290 ml
- saco tubular: 600 ml

Particularidades/Indicações

- relativamente a acessórios, ver a ferramenta de sistema - Sistema de isolamento térmico exterior

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade aparente		1,48 g/cm ³	
Resistência à temperatura		-40 - 90 °C	
Dureza Shore A		50	após 21 d de armazenamento
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base

Requisitos

A base deve ser plana, possuir capacidade de carga, estar seca, limpa e isenta de eflorescências, agentes separadores, gorduras e pó.
Verificar as bases críticas quanto à adequação.
Aplicar uma superfície de teste.

Preparações

Verificar a capacidade de carga dos revestimentos existentes.
Remover revestimentos sem capacidade de carga.

Ficha técnica

StoColl Fix

Processamento

Temperatura de processamento temperatura da sub-base e do ar
temperatura mínima: +5 °C
Temperatura máxima: +40 °C

Tempo de processamento a +23 °C e com 50 % de humidade relativa do ar: aprox. 5 minutos

Consumo	Execução	Consumo aprox.	
		4,00 - 8,00	m ² /peça
O consumo depende da base.			

Aplicação é colocada por meio de cartucho, com pistola de calafetagem adequada

Colagem dos elementos de montagem StoFix:

1. Utilizar uma ferramenta de fresar adequada para fresar um entalhe no painel isolante para inserir o elemento de montagem. Remover o pó de moagem.
2. Na área fresada, aplicar StoColl Fix e alisar com uma espátula.
3. Aplicar também StoColl Fix na parte de trás do elemento de montagem.
4. Fornecer um comprovativo da física da construção.

Aplicação em conjunto com Sto-Turbofix Mini:

nota: Aplicar a espuma de colagem no painel com a pistola de espuma de colagem. Consultar a ficha técnica do Sto-Turbofix Mini.

1. Colocar o cartucho StoColl Fix na pistola de calafetagem e aplicar na placa isoladora em porções do tamanho de uma noz.

número de porções de cola por placa isoladora:

- Placas isoladoras com conjunto de ranhura e mola: mín. 1 porção de cola na aresta da placa não fixada.

- Placas isoladoras em cantos de edifícios ou pilares: mín. 2 porções de cola.

- Placas isoladoras com cantos não afiados: mín. 4 porções de cola.

2. Pressionar as placas isoladoras preenchidas com Sto-Turbofix imediatamente a seguir ligeiramente contra a parede.

Limpeza das ferramentas Limpar imediatamente após a utilização com Sto-Ultra Cleaner.

Entrega

Tom branco

Armazenamento

Condições de armazenamento Armazenar num local seco e sem perigo de temperaturas negativas. Proteger do calor e da luz solar directa.

Duração de armazenamento 15 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada.
É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem até à expiração do

Ficha técnica

StoColl Fix

tempo máx. de armazenamento. O primeiro dígito do número de lote é o dígito final do ano. O segundo e o terceiro dígito indicam a semana do calendário. Exemplo: 6450013223 – prazo de validade até ao fim da semana de calendário 45 no ano 2026.

Rotulagem

Grupo de produtos Acessórios WDVS

Segurança

Seguir a folha de dados de segurança!
As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

EUH210

Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH208

Contém N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamina, trimetoxivinilsilano. Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH211

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com