


Ficha técnica

StoEffect Vetro

Mistura com efeito de vidro



Característica

Aplicação

- exterior
- interiores
- para soprar em camadas de acabamento frescas
- em suportes diferentes, a partir da granulometria: $K \geq 1,5$

Propriedades

- superfície com efeito especial
- resistente às condições climáticas
- não inflamável
- dependendo do objeto, tonalidade ajustável de acordo com o sistema StoColor
- aplicação simples
- granulado reciclado em vidro espelhado

Formato

- mistura de vidro de pequenas partículas com arestas partidas

Óptica

- refletor

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade		1,20 g/cm ³	
Comportamento em caso de incêndio	EN 13501-1	A1	não inflamável
Tamanho máximo de grão		1,3 mm	
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base

Requisitos

Aplicar por sopro o produto no revestimento final ainda húmido.

Possíveis revestimentos finais:

Reboco para fachadas:

- Stolit Effect, Stolit® K, StoSilco® K, Sto-Ispolit K, Sto-Silkolit K, StoSilco® blue, StoSil® K
- A partir da granulometria: $K \geq 1,5$

Ficha técnica

StoEffect Vetro

Tintas de fachada:

- StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Maxicryl, StoColor Top, StoColor Solical
- Sobre bases suficientemente texturizadas, a partir da granulometria: $K \geq 1,5$

Não aplicar o produto nos seguintes revestimentos:

- Revestimentos com QuickSet Technology
- Revestimentos com Lotus-Effect® Technology
- Revestimentos com Dryonic® Technology

Nota:

- Possibilidade de outros revestimentos mediante pedido.
- Para uma aderência otimizada soprar sempre a mistura com efeito para o revestimento final ainda brilhante, húmido.

Preparações

Preparações antes do início dos trabalhos:

1. Controlar os lotes de produção na etiqueta antes do início dos trabalhos. Para alcançar um efeito uniforme numa fachada ou num lado da fachada, utilizar o material de um lote.
2. Em caso de números de lotes diferentes, misturar previamente os lotes de forma homogénea.
3. Criar superfície de amostra: como amostra e referência.
4. Dividir superfícies de fachada maiores em secções individuais.
5. Planear o processo de revestimento com precisão sob consideração das condições meteorológicas.
6. Preparar todos os meios de trabalho.

Andaime:

O andaime interfere ao soprar o produto e pode conduzir a marcas visíveis na parede.

1. Ter em atenção uma distância suficiente entre o andaime e a parede.
2. Recomendação: Utilizar um painel do andaime amovível.

Processamento

Temperatura de processamento

temperatura da sub-base e do ar
temperatura mínima: +5 °C
Temperatura máxima: +30 °C

Consumo

Tipo de aplicação

Consumo aprox.

ocupação fácil

0,1

kg/m²

ocupação recomendada/máxima

0,3

kg/m²

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados

Ficha técnica

StoEffect Vetro

servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Aplicação

Ferramenta: Sto-Trichterpistole

- Bocal: aprox. 4,5 mm
- Compressor: a partir de 250 l/min
- Pressão de ar: aprox. 0,8 bar
- Limitar a largura da abertura do bocal através da agulha do bocal. Caso contrário, a agulha do bocal irá bloquear com o passar do tempo.

Reboco para fachadas:

1. Aplicar o reboco para fachadas de cima para baixo com uma espátula e texturizar.
2. Soprar o produto a uma distância de 40 - 50 cm para o reboco para fachadas húmido.
3. Soprar o produto com a Sto-Trichterpistole de cima para baixo com movimentos ligeiramente circulares para o reboco para fachadas húmido.

Tinta de fachada:

Ter em atenção: Demãos com espessura de camada reduzida formam muito rapidamente uma película e as partículas não podem aderir.

1. Aplicar a camada de tinta de forma carregada e uniforme com um rolo ou um pulverizador.
2. Soprar o produto a uma distância de 40 - 50 cm para a camada de tinta para fachadas húmida.
3. Soprar o produto de cima para baixo com movimentos ligeiramente circulares para a camada de tinta húmida.

Secagem, endurecimento, tempo de revisão

em condições climáticas desfavoráveis, a secagem é prolongada:

1. Tomar medidas de proteção adequadas.
2. Aplicar uma proteção contra intempéries na superfície da fachada a processar ou fresca.

Em caso de superfícies aquecidas, vento quente ou radiação solar direta, a secagem acelera:

- O revestimento final forma demasiado cedo uma película.
- A mistura de com efeito não adere ou não adere o suficiente ao revestimento final.

Limpeza das ferramentas

Esvaziar e aspirar o recipiente do funil.

Ficha técnica

StoEffect Vetro

Indicações, recomendações, especiais, outros

Controlar os lotes de produção na etiqueta antes do início dos trabalhos.

AVISO!

- Vidro com arestas vivas.
- Consequências: ferimentos, ferimentos oculares, danos materiais
- 1. Em toda a área de trabalho e durante a utilização: usar óculos de proteção adequados e um filtro de partículas "P2".
- 2. Nunca direcionar a Sto-Trichterpistole para pessoas ou outros seres vivos.
- 3. Não utilizar o produto em áreas, muito frequentadas por pessoas, por ex. corredores, passagens, vias públicas.

Bases com tonalidades intensas ou escuras:

1. Apenas soprar o material com efeito em quantidade reduzida, aprox. 100 g/m². Se for soprado muito material, pontos individuais podem ter um efeito mais claro, uma vez que a quebra de vidro causa um reflexo ligeiramente branco.

Entrega

Tom

esbranquiçado transparente, refletor

Indicações:

- StoEffect Vetro é um produto 100 % reciclado de vidro espelhado.
 - Podem ocorrer diferenças entre lotes de produção individuais.
- Para alcançar um efeito uniforme numa fachada ou num lado da fachada, utilizar o material de um lote.

Embalagem

Balde
Quantidade de enchimento: 20 kg

Armazenamento

Condições de armazenamento

Armazenar num lugar seco.

Duração de armazenamento

Fechado: prazo de armazenamento ilimitado

Rotulagem

Grupo de produtos

Mistura com efeito

Segurança

Seguir a folha de dados de segurança!

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos

Ficha técnica

StoEffect Vetro

conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com