


Ficha técnica

StoGold Coat®

Impermeabilización sobre base de dispersión,
hidrófuga y hermética



Característica

Aplicación

- exterior
- como protección contra la humedad bajo un SATE
- soportes adecuados: hormigón, tableros de virutas orientadas, tableros de viruta

Propiedades

- protección del soporte frente a la humedad

Particularidades/Observaciones

- conexión: véanse los detalles constructivos
- no se debe revocar directamente sobre StoGold Coat®.
- revestir StoGold Coat® solamente con los adhesivos indicados: Sto-Baukleber, Sto-Adhesivo dispersión, StoLevell Uni, Sto-Turbofix, Sto-Turbofix Mini

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad	EN ISO 2811	1,4 - 1,5 g/cm³	
Índice de permeabilidad al agua w	EN 1062 -3	< 0,05 kg/(m²h ^{0,5})	W3 bajo
Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua μ	EN ISO 7783	10.000 - 17.000	V3 bajo
Valor pH		8,4	

Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

Sustrato de soporte

Requisitos

Soporte general:

- Firme, seco, limpio, resistente
- Libre de capas de sinterización, eflorescencia y desencofrantes

Nota:

- Comprobar en obra si la fijación es adecuada para el soporte.
- Los soportes húmedos o que no hayan fraguado completamente pueden provocar desperfectos como, por ejemplo, formación de burbujas o grietas en los

Ficha técnica

StoGold Coat®

revestimientos posteriores.

Preparativos	1. Comprobar que el revestimiento existente posee la suficiente capacidad de carga. 2. Retirar los revestimientos que no sean resistentes. 3. Si es necesario, limpiar la superficie.
---------------------	---

Aplicación

Temperatura de aplicación	temperaturas del soporte y del aire temperatura mínima: +5 °C temperatura máxima: +30 °C
----------------------------------	--

Preparación de los materiales	El material está listo para su aplicación una vez removido.
--------------------------------------	---

Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.	
	por capa de pintura	0,40 - 0,60	l/m ²
El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.			

Aplicación	rodillo, pulverización Airless - aplique StoGold Coat® solo en superficies limpias, secas, bien preparadas y libres de heladas. Soporte: material del tablero 1. cubra las juntas entre las juntas del panel y las juntas en las conexiones de la ventana con StoGuard Mesh. 2. rellene las juntas con StoGold Fill. 3. aplique StoGold Coat® a máquina o con un rodillo en una sola operación. 4. aplique una segunda capa de StoGold Coat®. espesor de capa seca: ≥ 400 micras/por capa
-------------------	---

Secado, endurecimiento, tiempo de retoque	los siguientes factores retrasan el secado y el curado antes de una posible revisión: - elevada humedad - bajas temperaturas - bajo intercambio de aire - condiciones climáticas desfavorables 1. adoptar las medidas de protección adecuadas. 2. colocar una protección contra la lluvia sobre las superficies frescas o sobre las que se vayan a trabajar.
--	---

Ficha técnica

StoGold Coat®

si se cumplen las siguientes condiciones es posible continuar con los trabajos no antes de 24 horas:

- temperatura del soporte y del aire: +21 °C
- humedad relativa: 50%

Observaciones:

- los paneles de aislamiento se pueden pegar transcurridas 24 horas como mínimo.
- StoGold Coat® debe ser revisado dentro de los 3 meses.

Limpieza de las herramientas	Lavar con agua inmediatamente después de su uso.
-------------------------------------	--

Suministro

Embalaje	cubo
-----------------	------

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Almacenar bien cerrado y protegido de heladas. Proteger del calor y de la radiación solar directa.
--------------------------------------	--

Periodo de almacenamiento	Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote (Chargen-Nr.) del embalaje. Explicación del n.º de lote: Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural Ejemplo: 1450013223 - vida de almacenamiento hasta la semana 45 de 2021
----------------------------------	--

Identificación

Seguridad	¡Observe la ficha de seguridad! Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación.
------------------	--

EUH210	Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
---------------	---

EUH208	Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, Masa de reacción de: 5-cloro-2- metil-4- isotiazolin-3-ona [n.o CE247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3- ona [n.o CE220-239-6](3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
---------------	---

Se tratan de agentes conservantes.

Ficha técnica

StoGold Coat®

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com