
# Ficha técnica
# StoGold Fill

Argamassa à base de dispersão para colocação em juntas hidrofóbicas e herméticas associadas a StoGuard Mesh






## Característica

**Aplicação**

- exterior
- para colocar argamassa em juntas hidrofóbicas e herméticas associadas a StoGuard Mesh, por ex., juntas, cantos, passagens
- largura máxima da junta: 0,8 mm

## Dados técnicos

| Critério | Norma / Directriz para o ensaio | Valor/ Unidade | Indicações |
|---|---|---|---|
| Densidade | EN ISO 2811 | 1,6 - 1,7 g/cm³ | |
| Factor de resistência à difusão do vapor de água μ | EN ISO 7783 | 1.400 - 1.800 | V2 médio |
| Valor pH | | 8,3 | |

A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.

## Base

**Requisitos**

Base em geral:
- firme, seca, limpa e com capacidade de carga
- Isenta de camadas de sinterização, eflorescências e agentes desmoldantes

Nota:
- Verificar se a fixação é adequada para a base.
- As bases húmidas ou não totalmente compactas podem causar danos nos revestimentos seguintes, por ex., formação de bolhas e fissuras.

**Preparações**

1. Verifique o revestimento existente quanto à capacidade de carga.
2. Remover revestimentos sem capacidade de carga.
3. Se necessário, limpar a base.

## Processamento

**Temperatura de processamento**

temperatura da sub-base e do ar
temperatura mínima: +5 ºC
temperatura máxima: +30 ºC

# Ficha técnica
# StoGold Fill

| | |
|---|---|
| **Aplicação** | manual, mecânico<br><br>1. Colar as juntas entre juntas de placas e as juntas nas ligações das janelas com StoGuard Mesh.<br>2. Preencher as juntas com StoGold Fill.<br>3. Aplicar uniformemente StoGold Coat® mecanicamente ou com um rolo num só passo de trabalho.<br>4. Aplicar uma segunda camada de StoGold Coat®. |
| **Secagem, endurecimento, tempo de revisão** | Os seguintes fatores atrasam a secagem e o endurecimento antes de um possível retoque:<br>- elevada humidade do ar<br>- baixas temperaturas<br>- renovação do ar reduzida<br>- condições atmosféricas desfavoráveis<br>1. Tomar medidas de proteção adequadas.<br>2. Aplique uma proteção contra a chuva na superfície da fachada a processar ou a criar de fresco.<br><br>o retoque após, no mínimo, 4 horas é possível nas seguintes condições:<br>- temperatura da base e do ar: +21 °C<br>- humidade relativa do ar: 50 %<br><br>Indicações:<br>- StoGold Fill deve ser retocado num período de 3 meses. |
| **Limpeza das ferramentas** | Lavar com água após a utilização.Recolha de água de limpeza/lavagem e eliminar de forma adequada. |

| **Entrega** | |
|---|---|
| **Tom** | cor natural |
| **Embalagem** | Balde |

| **Armazenamento** | |
|---|---|
| **Condições de armazenamento** | Armazenar bem fechado e sem exposição a geadas. Proteger do calor e da luz solar directa. |
| **Duração de armazenamento** | É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem até à expiração do tempo máx. de armazenamento. O primeiro dígito do número de lote é o dígito final do ano. O segundo e o terceiro dígito indicam a semana do calendário. Exemplo: 6450013223 – prazo de validade até ao fim da semana de calendário 45 no ano 2026. |

# Ficha técnica
# StoGold Fill

## Rotulagem

| | |
|---|---|
| **Grupo de produtos** | Massa de enchimento |

## Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.
Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com