


Ficha técnica

StoLevell FT

Mortero adhesivo y armado/mortero base mineral, de fraguado rápido y con propiedades de impermeabilización rápida contra la lluvia



Característica

Aplicación

- exterior e interior
- especialmente con tiempo frío y húmedo (a partir de +1 °C hasta +20 °C máx.)
- para la preparación de revocos antiguos, minerales y casi todos los orgánicos, o de obras de mampostería
- para la fijación con adhesivo de paneles aislantes y paneles portantes del revoco sobre soportes minerales y orgánicos, no elásticos
- para capas de armadura finas
- como mortero adhesivo y mortero de armadura para StoTherm Vario, StoTherm Mineral y StoTherm Wood
- como mortero adhesivo para StoTherm Classic®

Propiedades

- fraguado acelerado por FastTrack Technology
- impermeabilización rápida contra la lluvia
- gran poder adhesivo y buena adherencia en el soporte
- altamente permeable al vapor de agua
- muy altamente hidrófugo
- aplicación mecánica limitada
- muy altamente resistente contra las inclemencias climáticas

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Clase de mortero	EN 998-1	CS IV	
Clase de mortero	DIN 18550-1/-2	P III	
Densidad aparente del mortero seco	EN 1015-10	1,4 g/cm³	
Resistencia a la flexión	EN 1015-11	5,1 N/mm²	
Resistencia a la compresión	EN 1015-11	11,6 N/mm²	
Módulo de elasticidad dinámico	TP BE-PCC	6.500 N/mm²	
Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua μ			≤ 25
Absorción de agua	ETAG 004	≤ 0,5 kg/m²	
Absorción de agua	EN 1015-18	C ≤ 0,20 kg/(m²*min ^{0,5})	W _c 2

Ficha técnica

StoLevell FT

Conductividad térmica	EN 1745	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ para P=50 %	valor de la tabla
Conductividad térmica	EN 1745	$\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ para P=90 %	valor de la tabla
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Productividad		820 L/t	

Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.

Soporte

Requisitos	El soporte debe ser firme, plano, resistente, estar seco, libre de grasa, polvo y hielo. Si es necesario, comprobar en obra si la fijación es adecuada para el soporte. Los soportes húmedos o que no hayan fraguado completamente pueden provocar desperfectos como, por ejemplo, formación de burbujas o grietas en los revestimientos posteriores.
------------	--

Preparativos	Comprobar si los revestimientos existentes son adecuados y firmes. Retirar los revestimientos que no sean resistentes. Si es necesario, limpiar la superficie.
--------------	---

Aplicación

Temperatura de aplicación	temperatura mínima del soporte y del aire: +1 °C temperatura más alta del soporte y del aire: +20 °C temperatura de aplicación óptima: mín. +1 °C y máx. +15 °C se puede aplicar entre: +15 °C a +20 °C Tras la aplicación se permiten temperaturas por debajo del punto de congelación hasta los -3 °C siempre y cuando 1.) se aplique como adhesivo: tras 1 h y 2.) se aplique como armadura: tras 6 h.
---------------------------	---

Tiempo de aplicación	a +7 °C: aprox. 60 minutos
----------------------	----------------------------

Proporción de mezcla	6,0 l de agua por cada 25 kg
----------------------	------------------------------

Preparación de los materiales	Verter el agua y añadir el mortero seco. Mezclar durante aprox. 2 minutos. Dejar actuar 3 minutos aprox. Volver a mezclar durante 30 segundos aprox. No mezclar. No añadir sustancias extrañas. Garantizar que la herramienta y la máquina estén limpios.
-------------------------------	--

Ficha técnica

StoLevell FT

Consumo

Tipo de aplicación	Consumo aprox.	
armadura	4,00 - 5,00	kg/m ²
armadura en StoTherm Wood	6,00 - 8,00	kg/m ²
fijación de paneles de espuma rígida EPS	4,50 - 6,00	kg/m ²
fijación con adhesivo de paneles de lana mineral	6,00 - 7,00	kg/m ²
aplicación de adhesivo sobre la pared con paneles de espuma rígida de EPS y Speedlamela	6,50 - 8,00	kg/m ²
fijación adicional de paneles aislantes en el caso de fijación mecánica	2,00 - 2,50	kg/m ²
fijación con adhesivo de StoCarrier Reno	4,50 - 5,00	kg/m ²
mortero de igualación para las cabezas de las espigas y huecos, así como mortero fino de relleno	1,00 - 1,50	kg/m ²
por mm de espesor de capa	1,22	kg/m ²

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Aplicación

Manual, a máquina

utilización como material adhesivo:

Aplicar el producto manualmente, con una llana de acero inoxidable, o mecánicamente. Presionar de inmediato los paneles aislantes sobre la capa de adhesivo fresca o colocarlos de manera flotante y presionar

proporción de superficie adhesiva del panel aislante al aplicar el material adhesivo sobre la pared:

Sto-Panel EPS: mín. 60 %

Sto-Speedlamela: mín. 50 %

proporción de superficie adhesiva del panel aislante al aplicar el material adhesivo sobre el panel aislante:

mín. 40 %

con sistemas de aislamiento térmico exterior con revestimiento cerámico: mín. 60 %

utilización como mortero de armadura:

Aplicar el producto manualmente, con una llana de acero inoxidable, o mecánicamente. Embeber la malla completamente en el tercio superior de la capa de armado aún húmeda. Las juntas de la malla deben solaparse 10 cm. En los vanos del edificio (p. ej. jambas de ventanas y puertas) la armadura se debe aplicar diagonalmente.

Ficha técnica

StoLevell FT

espesor medio de la armadura recomendado de 3 a 5 mm
espesor medio de la armadura recomendado enStoTherm Wood: de 5 a 7 mm
el valor indicado es orientativo. En función de la aplicación (p. ej. en esquinas o jambas) el espesor de capa puede variar notablemente.

Secado, endurecimiento, tiempo de retoque

La FastTrack Technology otorga a los productos la capacidad de una impermeabilización rápida contra la lluvia. La humedad del aire y la temperatura aceleran o retardan el secado. En condiciones meteorológicas adversas, el secado puede tardar varios días. Los productos que cuentan con FastTrack Technology también se deben proteger de la lluvia. Garantizar que no se produzca condensación, ya que esta retrasaría el secado.

El endurecimiento depende de las condiciones atmosféricas y tarda, aprox. 0,5 día/mm de espesor de capa.

Con una temperatura de +10 °C del aire y del soporte base y con una humedad del aire relativa del 75 % (condiciones óptimas): se deben esperar entre 24 y 48 horas antes de volver a trabajar sobre la superficie. En condiciones adversas, pueden pasar varios días hasta que se pueda trabajar sobre la superficie.

Limpieza de las herramientas

Lavar con agua inmediatamente después de su uso.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

Para otras instrucciones de aplicación, véanse las guías de aplicación correspondientes a los diferentes sistemas.

Suministro

Tono de color gris

Tintable no tintable

Embalaje saco

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Almacenar en lugar seco.

Periodo de almacenamiento

Este producto tiene un contenido reducido de cromato.
Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote (Chargen-Nr.) del embalaje.
Explicación del n.º de lote:
Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural
Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta la semana 45 de 2026

Ficha técnica

StoLevell FT

Identificación

Grupo de productos Mortero adhesivo y armado

Composición

Cemento
polvo de polímero
aglomerante inorgánico
material de relleno mineral
agregados minerales ligeros
material de relleno orgánico
materiales de relleno de fibra
Agente hidrofugante
Espesante
inhibidor
acelerador
reductor de cromatos

Seguridad

Este producto está sujeto a la obligación de etiquetado conforme al reglamento UE en vigor.
¡Observe la ficha de seguridad!
Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación.
Cuanto más tiempo permanezca el revoco fresco sobre la piel, mayor es el peligro de sufrir daños graves en la piel.
¡Mantener el revoco fresco apartado de los niños!
Es esencial seguir las instrucciones de seguridad durante los trabajos del fabricante durante la fase de aplicación.

Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar a un médico inmediatamente. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Bajo contenido en cromato durante por lo menos 6 meses a partir de la fecha de fabricación, si se almacena correctamente en un lugar seco.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar

Ficha técnica

StoLevell FT

a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com