


Ficha técnica

StoMurisol VS

Argamassa para chapisco prévio para argamassa de recuperação verificada com as diretivas WTA e certificada, bem como outras argamassas de base



Característica

Aplicação

- exterior e interior
- para a aplicação manual e mecânica
- como argamassa para chapisco prévio em alvenarias convencionais, com capacidade de absorção
- como argamassa para chapisco prévio em alvenarias húmidas e salgadas
- especialmente adaptada a StoMurisol-Sanierputzsystem
- não utilizar para compensação de irregularidades

Propriedades

- argamassa de reboco normal GP em conformidade com a norma DIN EN 998-1
- boa aderência à base
- alta capacidade de difusão de vapor de água

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Classe de argamassa	EN 998-1	CS IV	
Classe de argamassa	DIN 18550-1/-2	P III	
Resistência à compressão		> 6 N/mm ²	
Factor de resistência à difusão do vapor de água μ		≤ 15	
Absorção de água			W _c 0
Condutibilidade térmica		≤ 0,82 W/(m*K) para P=50 %	Valor de tabela
Condutibilidade térmica		≤ 0,89 W/(m*K) para P=90 %	Valor de tabela
Comportamento em caso de incêndio	EN 13501-1	A1	não inflamável
Intervalo de granulometria		0 - 4 mm	

A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.

Base

Ficha técnica

StoMurisol VS

Requisitos A base deve ser estável, ter capacidade de suporte, estar isenta de gordura e pó, ter minerais, ser absorvente, estar seca ou ligeiramente húmida.

Preparações Verificar a capacidade de carga dos revestimentos existentes. Remover revestimentos sem capacidade de carga.

Remover a argamassa existente, até aprox. 1 m acima do limite de humidade, até à alvenaria. Raspar as juntas de alvenaria com uma profundidade aprox. de 2 - 3 cm. Limpar cuidadosamente as superfícies de alvenarias e juntas, removendo pedaços soltos, sujidade, pó, betumes, ou semelhantes, componentes que reduzam a aderência (por ex. com vassouras de aço, através de jactos de areia ou com ar comprimido, etc.) e deixar secar. Não trabalhar com aparelho de limpeza de alta pressão! Preencher orifícios e sítios com falhas, substituir pedras danificadas.

Tendo em vista o melhoramento da aderência e/ou para regulação da capacidade de absorção, é aplicado um chapisco prévio não opaco com StoMurisol VS. Nas alvenarias com pedra de cantaria, deve ser impreterivelmente efectuado um reboco aplicado à pistola (com meia cobertura máx de 50 %), em forma de papilas, com StoMurisol VS.

Processamento

Condições de processamento Não processar se estiver for prevista geada nocturna.

Temperatura de processamento temperatura da sub-base e do ar
temperatura mínima: +5 °C
Temperatura máxima: +30 °C

Relação de mistura 4,3–5,0 l de água para cada 25 kg

Preparação do material Misturar com água limpa sem outros aditivos.

Misturar à mão com ferramentas adequadas, num recipiente de argamassa com um misturador de funcionamento lento (tempo de mistura de aprox. 3 minutos). Por máquina com misturadores comerciais em consistência de chapisco comum.

O material já ligado não pode ser novamente misturado.

Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.
	com 50–60 % de cobertura	5,0 - 6,0 kg/m ²
	cobertura total	9,0 - 10,0 kg/m ²

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Ficha técnica

StoMurisol VS

Aplicação

Proteger áreas vulneráveis (vidro, cerâmica, metal etc.). Limpar as ferramentas imediatamente após a utilização.

Observar as diretivas WTA, DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 e DIN 18350 (VOB, Parte C).

O produto é aplicado com uma colher de pedreiro inoxidável ou com máquinas de reboco comuns (revestimento de parafuso com metade da potência D4 1/2 l) em forma de papilas com uma opacidade de aprox. 50–60 %.

Secagem, endurecimento, tempo de revisão

Não permitir que a temperatura da base, do material e do ar desça ou deixar endurecer abaixo de +5 °C e acima de +30 °C.

O tempo de secagem depende da temperatura, do vento e da humidade relativa do ar.

No caso de uma humidade do ar muito elevada deve-se ter em atenção que a humidade é dissipada e, por conseguinte, vai ajudar a secagem da argamassa. Proteger de uma secagem demasiado rápida por acção do sol e/ou vento (por ex. sombrear, cobrir e/ou eventualmente ir molhando cuidadosamente).

Antes da aplicação da próxima camada de gesso, é necessário um tempo de repouso de 1–2 dias.

Limpeza das ferramentas

Lavar com água logo após a utilização.

Indicações, recomendações, especiais, outros

Eliminação:
A argamassa antiga e restos de limpeza em pequenos pedaços devem ser imediatamente removidos e correctamente eliminados.

Entrega

Tom cinzento

Embalagem

saco de papel 25 kg
paleta: 36 sacos/900 kg

Armazenamento

Condições de armazenamento

Seco e protegido, o tempo de armazenamento não deve exceder os 12 meses

Duração de armazenamento

Este produto apresenta um baixo nível de cromato ou é pobre em cromatos. É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem até à expiração do tempo máx. de armazenamento. O primeiro dígito do número de lote é o dígito final do ano. O segundo e o terceiro dígito indicam a semana do calendário. Exemplo: 6450013223 – prazo de validade até ao fim da semana de calendário 45 no ano 2026.

Ficha técnica

StoMurisol VS

Pareceres / Homologações

WTA Zertifikat

Rebocos para renovação StoMurisol - Verificação da eficácia Certificado

Rotulagem

Grupo de produtos

Argamassa de salpisco

Segurança

Este produto requer identificação segundo a Regulamento CE em vigor.
Seguir a folha de dados de segurança!
As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Consulte imediatamente um médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com sabonete e água. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Com armazenamento adequado a seco, pobre em cromato durante 12 meses, no mínimo, a partir da data de fabrico.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com