


Ficha técnica

Stoplex W

Primário universal aquoso, enriquecido com siloxanos em base de acrilato



Característica

Aplicação

- exterior
- sobre suportes minerais e orgânicos
- em revestimentos antigos resistentes
- para a fixação de pinturas velhas pouco sólidas mas resistentes e rebocos arenosos
- para a redução da capacidade de absorção de rebocos exteriores novos ou gastos e materiais de construção semelhantes

Propriedades

- consolidador de superfícies
- enriquecido com siloxano
- altamente hidrófugo
- capacidade de infiltração alta
- regulador de capacidade de absorção
- que proporciona fixação
- diluível em água

Óptica

- transparente, ligeiramente amarelado

Particularidades/Indicações

- se necessário, diluir o primário em água, para que não seque com brilho

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base

Requisitos

A base deve ser segura, estar seca, limpa e possuir suficiente capacidade de carga e estar livre de camadas de sinterização, eflorescências e agentes antiaderentes.

Preparações

Verificar a capacidade de carga dos revestimentos existentes. Remover revestimentos sem capacidade de carga.

Ficha técnica

Stoplex W

Processamento

Temperatura de processamento	temperatura mínima da sub-base e do ar: +5 °C temperatura máxima da sub-base e do ar: +30 °C
-------------------------------------	---

Preparação do material	Mexer bem o produto, antes de processar, na embalagem original. Diluir o material com água dependendo da capacidade de absorção da base até uma relação de mistura 1:1.
-------------------------------	--

Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.	
	por demão	0,10 - 0,40	l/m ²
O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.			

Aplicação	Pintar, Rolos Aplicar o material, por ex., com uma escova de tetos e uniformizar ou pulverizar com um aparelho de pulverização airless, por ex. um aparelho inoSPRAY. Aplicar as medidas necessárias para proteção da neblina de pulverização. Os primários não podem formar uma camada brilhante.
------------------	---

Secagem, endurecimento, tempo de revisão	O produto seca fisicamente enquanto a água dilui. A humidade do ar alta, uma reduzida troca de ar e temperaturas baixas prolongam o tempo de secagem. Com +20 °C de temperatura do ar e da base e 65 % de humidade relativa do ar: retocável após aprox. 12 horas.
---	--

Limpeza das ferramentas	Lavar com água logo após a utilização.
--------------------------------	--

Indicações, recomendações, especiais, outros	Ao borrifar ou pulverizar, usar equipamento de proteção ou vestuário de proteção adequado.
---	--

Entrega

Tom	com pigmento amarelo
------------	----------------------

Armazenamento

Condições de armazenamento	Armazenar em embalagem de origem bem fechada, em local fresco e sem risco de congelamento. Proteger contra a luz solar direta.
Duração de armazenamento	É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem não aberta no caso de cumprimento das condições de armazenamento até à expiração do tempo máx. de armazenamento. Este pode ser consultado no n.º de lote da embalagem.

Ficha técnica

Stoplex W

Explicação do n.º de lote:

1º algarismo = último algarismo do ano, 2º + 3º algarismos = semana

Exemplo: 6450013223 - tempo de armazenamento até ao final da semana 45 de 2026

Utilizar imediatamente após a abertura. As impurezas introduzidas podem encurtar o prazo de validade, por ex., devido a ferramentas contaminadas.

Rotulagem

Grupo de produtos

Primário

Composição

Segundo a Directiva VdL - Tintas decorativas

Dispersão de polímero

Água

Éteres de glicol

Meio impermeabilizante

Espessante

Agente antiespuma

meio de proteção do armazenamento à base de CIT/MIT 3:1

meio de proteção do armazenamento à base de BIT/ZPT

Segurança

Seguir a folha de dados de segurança!

As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

EUH210

Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH208

Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.o CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

Trata-se aqui de conservantes.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria

Ficha técnica

Stoplex W

responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com