


Ficha técnica

StoPrefa Coll

Material adhesivo orgánico para soportes planos, listo para su aplicación, para revestimiento industrial



Característica

Aplicación	• exterior • para fijar con adhesivo paneles aislantes de lana mineral y de EPS • especial para productos de madera y otros soportes resistentes, planos y poco absorbentes (por ejemplo, placas de fibrocemento)
-------------------	---

Propiedades	• muy adhesivo
--------------------	--

Particularidades/Observaciones	• para revestimiento industrial
---------------------------------------	---

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad	EN ISO 2811	1,3 - 1,6 g/cm ³	
Índice de permeabilidad al agua w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² h ^{0.5})	W3 bajo
Índice de resistencia de la difusión al vapor de agua μ	EN ISO 7783	500 - 900	V2 intermedio
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.			

Soporte

Requisitos	El soporte debe estar firme, plano y seco, así como libre de grasa y polvo. Los soportes húmedos o que no hayan fraguado completamente pueden provocar desperfectos como, por ejemplo, la formación de bolsas de aire o grietas en los revestimientos posteriores.
-------------------	--

Preparativos	Comprobar la capacidad de carga y la idoneidad de los revestimientos existentes. Retirar los revestimientos que no sean resistentes. Si es necesario, limpiar la superficie.
---------------------	--

Aplicación

Temperatura de aplicación	temperatura mínima del soporte y del aire: +5 °C temperatura más alta del soporte y del aire: +30 °C
----------------------------------	---

Preparación de los materiales	El material está listo para su aplicación una vez removido.
--------------------------------------	---

Ficha técnica

StoPrefa Coll

Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.	
	fijación con adhesivo	1,20 - 2,00	kg/m²
El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.			
Aplicación	aplicar con llana dentada, a máquina pegar: Aplicar el producto manualmente con una llana dentada inoxidable 4 × 4 mm o mecánicamente. Colocar inmediatamente, presionando, los paneles en el lecho de adhesivo fresco y presionarlos con las herramientas adecuadas (por ejemplo, rodillos). Se deberán apretar de tal manera que se garantice el pegado en toda la superficie de los paneles sobre el soporte.		
Secado, endurecimiento, tiempo de retoque	El tiempo de secado varía en función de la temperatura, de las corrientes de aire y de la humedad del aire relativa.		
Limpieza de las herramientas	Lavar con agua inmediatamente después de su uso.		
Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros	Para permitir un rápido tratamiento posterior de las paredes, los paneles aislantes pegados con StoPrefa Coll se pueden fijar al soporte con, por ejemplo, grapas de acero inoxidable (insertadas en el soporte unos 0,5 cm). La aptitud de dicho procedimiento deberá ser comprobada por el propio usuario bajo su responsabilidad.		
Suministro			
Tono de color	natural		
Embalaje	Cubos Silo		
Almacenamiento			
Condiciones de almacenamiento	Almacenar bien cerrado y protegido de heladas. Proteger del calor y de la radiación solar directa.		
Periodo de almacenamiento	Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote (Chargen-Nr.) del embalaje. Explicación del n.º de lote: Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta la semana 45 de 2026		

Ficha técnica

StoPrefa Coll

Identificación

Grupo de productos Adhesivo

Composición

según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios
dispersión de polímeros
material de relleno mineral
agua
glicol éter
Espesante
Dispersante
Antiespumante
conservante basado en 1,2-benzisotiazol-3-ona (BIT)
conservante basado en Bronopol (INN)

Seguridad

¡Observe la ficha de seguridad!
Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación.

EUH210

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

EUH208

Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

Se tratan de agentes conservantes.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Ficha técnica

StoPrefa Coll

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com