


Ficha técnica

StoPrefa Coll

Adesivo orgânico para bases planas, pronto para processamento, para revestimento industrial



Característica

Aplicação	• exterior • para a colagem em placas isoladoras de EPS e em lã mineral • especial para materiais em madeira e outras bases planas com capacidade de carga e pouco absorventes (por ex. fibra de cimento)
------------------	---

Propriedades	• boa força adesiva
---------------------	---

Particularidades/Indicações	• Para revestimento industrial
------------------------------------	--

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade	EN ISO 2811	1,3 - 1,6 g/cm ³	
Taxa de permeabilidade à água w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² h ^{0.5})	W3 baixo
Factor de resistência à difusão do vapor de água μ	EN ISO 7783	500 - 900	V2 médio
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base

Requisitos	A base deve ser segura, plana, estar seca e ter suficiente capacidade de carga, bem como estar isenta de gordura e pó. Sub-bases húmidas ou não completamente compactas podem provocar danos, tais como a formação de bolhas, fissuras nos revestimentos subsequentes.
-------------------	---

Preparações	Verificar a adequabilidade e capacidade de carga de revestimentos já existentes. Remover revestimentos sem capacidade de carga. Se necessário, limpar a base.
--------------------	---

Processamento

Temperatura de processamento	temperatura mínima da sub-base e do ar: +5 °C temperatura máxima da sub-base e do ar: +30 °C
-------------------------------------	---

Preparação do material	Depois de misturado, o material está pronto para processamento.
-------------------------------	---

Ficha técnica

StoPrefa Coll

Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.	
	colagem	1,20 - 2,00	kg/m²
O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.			
Aplicação	aplicar com talocha dentada, mecânico		
Colar: Aplicar o produto manualmente com uma colher de pedreiro dentada inoxidável 4 x 4 mm ou mecanicamente. Pressionar de imediato as placas sobre a camada fresca de cola ou colocar e pressionar com as medidas/ferramentas adequadas (por ex. rolos). As medidas devem ser implementadas de modo a garantir uma colagem em toda a superfície das placas à base.			
Secagem, endurecimento, tempo de revisão	O tempo de secagem depende da temperatura, da circulação de ar e da humidade relativa do ar.		
Limpeza das ferramentas	Lavar com água logo após a utilização.		
Indicações, recomendações, especiais, outros	A fim de permitir um processamento posterior rápido das paredes, as placas isoladoras coladas podem ser fixadas à base com StoPrefa Coll, por exemplo, agramos de aço inoxidável (rebaixados aprox. 0,5 cm na base). A adequação de tal medida deve ser verificada pelo utilizador sob a sua própria responsabilidade.		
Entrega			
Tom	cor natural		
Embalagem	Balde Silo		
Armazenamento			
Condições de armazenamento	Armazenar bem fechado e sem exposição a geadas. Proteger do calor e da luz solar directa.		
Duração de armazenamento	É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem até à expiração do tempo máx. de armazenamento. O primeiro dígito do número de lote é o dígito final do ano. O segundo e o terceiro dígito indicam a semana do calendário. Exemplo: 6450013223 – prazo de validade até ao fim da semana de calendário 45 no ano 2026.		

Ficha técnica

StoPrefa Coll

Rotulagem

Grupo de produtos Cola

Composição

Segundo a Directiva VdL - Tintas decorativas
Dispersão de polímero
Massa mineral para selar
Água
Éteres de glicol
Espessante
Agente de dispersão
Agente antiespuma
meio de proteção do armazenamento à base de 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)
meio de proteção do armazenamento à base de bronopol (INN)

Segurança

Seguir a folha de dados de segurança!
As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

EUH210

Ficha de segurança fornecida a pedido.

EUH208

Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

Trata-se aqui de conservantes.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Ficha técnica

StoPrefa Coll

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telephone: 093 74 15 972
info.es@sto.com