


Ficha técnica

StoPrep Contact

Puente de agarre para soportes base lisos



Característica

Aplicación

- exterior
- interiores
- como puente de agarre para revocos, adhesivos y masillas
- adecuado como puente de agarre para yeso, mortero de cal y revocos de cal y cemento
- sobre superficies de paredes y techos lisas, no absorbentes, como por ejemplo hormigón liso, con tableros de viruta de madera, placas de cartón-yeso y placas de cerámica

Propiedades

- imprimante
- relleno
- resistente a los álcalis

Aspecto

- mate

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad	EN 1062-3	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Resistencia adhesiva a la tracción sobre hormigón	EN 1542	0,8 - 1,4 N/mm ²	
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.			

Soporte

Requisitos

Soporte general:

- Firme, seco, limpio, resistente
- Libre de grasa y polvo
- Libre de capas de sinterización, eflorescencia y desencofrantes

Exigencia como puente de agarre para enlucido de yeso sobre hormigón:

- Con morteros de yeso y morteros secos según DIN EN 13279-1, el hormigón bajo la superficie no debe estar húmedo.

Ficha técnica

StoPrep Contact

Liberación de la humedad del hormigón:

- En condiciones favorables: 4 semanas desde la creación o desencofrado
- En condiciones desfavorables: mínimo 8 semanas desde la creación o desencofrado

Contenido en humedad:

- Medir el contenido en humedad del soporte de hormigón con el equipo de medición de carburo.
- Contenido de humedad del hormigón: máx. 3 % de peso en porcentaje en los 2-3 cm superiores
- Si el hormigón presenta un alto nivel de humedad, no debe revestirse.
- Evitar la subida del agua. Esto podría provocar daños tras la aplicación del revestimiento.

Véase en detalle más adelante:

- Ficha técnica 2: "Gipsputze und gipshaltige Putze auf Beton" (Enlucidos de yeso y revocos con yeso sobre hormigón) de la "Bundesverband Ausbau und Fassade" (Asociación Federal de Acabados y Fachadas), en la "Zentralverband des Deutschen Baugewerbes" (Asociación Central de la Industria Alemana de la Construcción), "Industriegruppe Baugipse" (grupo industrial yesos de construcción) en la "Bundesverband der Gipsindustrie e.V." (Asociación Federal de la Industria del Yeso)

Preparativos

1. Comprobar que el revestimiento existente posee la suficiente capacidad de carga.
2. Retirar los revestimientos que no sean resistentes.
 - Eliminar las capas de concreciones con una escoba de cerdas de acero y pasar la rasqueta para suelos, chorrear con arena si es necesario.
3. Si es necesario, limpiar la superficie.

Aplicación

Temperatura de aplicación

temperaturas del soporte y del aire
temperatura mínima: +5 °C
temperatura máxima: +30 °C

Preparación de los materiales

- Aplicación como puente de agarre que se puede aplicar con rodillo o proyectable:
- Para enlucidos de yeso en interiores sin adición de cemento.
1. Diluir el producto con un máx. de 10 % de agua.
 2. Remover bien el material antes de aplicar.

Aplicación especial como puente de agarre que se puede aplicar con rodillo o proyectable, sobre azulejos vidriados, por ejemplo:

- Para mortero adhesivo mineral y mortero armado.

1. Mezclar el material con aprox. un 20 % de peso en porcentaje de cemento CEM I, cemento CEM II según DIN EN 197-1 o StoFlexyl Cement, hasta que se forme un masa homogénea sin grumos.

Ficha técnica

StoPrep Contact

2. Diluir el producto con un máx. de 10 % de agua.

Aplicación como puente de agarre, aplicable con espátula y peinado horizontalmente con llana dentada:

- Para mortero adhesivo mineral y mortero armado, así como mortero de revoco según EN 998-1

1. Mezclar el material con aprox. un 35-40 % de peso en porcentaje de cemento CEM I, cemento CEM II según DIN EN 197-1 o StoFlexyl Cement, hasta que se forme un masa homogénea sin grumos.

Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.
	pintar con brocha, pintar con rodillo	0,20 - 0,40 kg/m ²
	como proyectado	0,40 - 0,60 kg/m ²
	con llana dentada (4 x 4)	1,50 - 2,00 kg/m ²

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Estructura del recubrimiento

imprimación:

- En función del tipo y del estado del soporte.

Puente de agarre:

- StoPrep Contact: preparación de los materiales en función del propósito de los trabajos de acabado

Revisión:

- Aplicar una capa de enlucido de yeso sobre el techo. Espesor máximo del enlucido: 15 mm.

- Si se requieren espesores de enlucido superiores, deberán emplearse soportes del revoque.

Aplicación

pintar, rodillos, aplicar con llana dentada, pulverización en mojado/aplicación con bomba helicoidal

Secado, endurecimiento, tiempo de retoque

Secado y endurecimiento:

- El producto se seca físicamente al evaporarse el agua.

los siguientes factores retrasan el secado y el curado antes de una posible revisión:

- elevada humedad

- bajas temperaturas

- condiciones climáticas desfavorables

Ficha técnica

StoPrep Contact

Si se cumplen las siguientes condiciones es posible continuar con los trabajos una vez pasadas 12 horas:

- temperatura del soporte y del aire: +20 °C
- humedad relativa: 65%

Limpieza de las herramientas	Lavar con agua inmediatamente después de su uso.
-------------------------------------	--

Suministro

Tono de color	blanco
----------------------	--------

Sin cemento: transparente, ligeramente pigmentado.
Con cemento: gris cemento.

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y sin heladas en el recipiente original firmemente cerrado. Proteger de la radiación solar directa.
--------------------------------------	--

Periodo de almacenamiento	Se garantiza la mejor calidad dentro del recipiente original sin abrir respetando las condiciones de almacenamiento hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del recipiente. Explicación del n.º de lote: Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta finales de la semana 45 de 2026 Una vez abierto, utilizar de inmediato. La suciedad introducida, por ejemplo con herramientas sucias, puede reducir la durabilidad.
----------------------------------	---

Identificación

Grupo de productos	Imprimación base
---------------------------	------------------

Composición

según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios
Dispersión de polímeros
material de relleno mineral
agua
glicol éter
espesante
Antiespumante
conservante basado en 1,2-benzisotiazol-3-ona (BIT)
conservante basado en Bronopol (INN)

Seguridad	¡Observe la ficha de seguridad!
------------------	---------------------------------

Ficha técnica

StoPrep Contact

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com