


# Ficha técnica

## StoPrep Contact

Ponte de aderência para suportes lisos



### Característica

#### Aplicação

- exterior
- interiores
- como ponte de aderência para rebocos, colas e argamassas
- adequado como ponte de aderência para gesso, argamassas de revestimento de cal e rebocos de cal
- em superfícies lisas e não absorventes de paredes e tetos, por ex., betão, placas de aglomerado, gesso cartonado e cerâmica

#### Propriedades

- que proporciona fixação
- preenchido
- resistente á álcalis

#### Óptica

- mate

### Dados técnicos

| Critério                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Norma / Directriz para o ensaio | Valor/ Unidade  | Indicações |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Densidade                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN 1062-3                       | 1,4 - 1,6 g/cm³ |            |
| Resistência à tracção adesiva no betão                                                                                                                                                                                                                                                       | EN 1542                         | 0,8 - 1,4 N/mm² |            |
| A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto. |                                 |                 |            |

### Base

#### Requisitos

Base em geral:

- firme, seca, limpa e com capacidade de carga
- Sem gorduras e sem pó
- Isenta de camadas de sinterização, eflorescências e agentes desmoldantes

Requisitos como ponte de aderência para rebocos em gesso sobre betão:

- Em argamassas de gesso e argamassas secas de acordo com a norma DIN EN 13279-1, o betão já não deve estar húmido abaixo da superfície.

Libertação da humidade do betão:

- Em condições favoráveis: 4 semanas após a criação ou cofragem

## Ficha técnica

---

### StoPrep Contact

- Em condições desfavoráveis: no mínimo, 8 semanas após a criação ou cofragem

Teor de humidade:

- Medir o teor de humidade da base de betão com o aparelho de CM.
- Teor de humidade no betão: máx. 3 de percentagem de peso nos 2–3 cm superiores
- Se a humidade no betão for demasiado elevada, não revestir.
- Evitar água ascendente. Tal pode levar a danos após a aplicação do revestimento.

Para obter informações adicionais e detalhadas:

- Ficha técnica 2: Rebocos em gesso e rebocos à base de gesso em betão, da Bundesverband Ausbau und Fassade im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Federação de acabamentos e fachadas da confederação de construção alemã), no setor industrial de gesso de construção na Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

---

#### Preparações

1. Verifique o revestimento existente quanto à capacidade de carga.
2. Remover revestimentos sem capacidade de carga.
- Remover as camadas de sinterização com uma vassoura de aço e um raspador e, se necessário, utilizar um jateamento de areia.
3. Se necessário, limpar a base.

#### Processamento

##### Temperatura de processamento

temperatura da sub-base e do ar  
temperatura mínima: +5 °C  
Temperatura máxima: +30 °C

---

## Ficha técnica

# StoPrep Contact

### Preparação do material

Utilização como ponte de aderência para aplicação a rolo e injetável:

- Para rebocos em gesso em áreas interiores sem adição de cimento.

1. Diluir o produto com um máximo de 10 % de água.

2. Misturar bem o material antes do processamento.

Utilização especial como ponte de aderência para aplicação a rolo e pincel, por ex., em azulejos vidrados:

- Para argamassa adesiva mineral e argamassa de reforço.

1. Misturar o material com aprox. 20 de percentagem de peso de cimento CEM I, cimento CEM II de acordo com a norma DIN EN 197-1 ou StoFlexyl Cement até se formar uma massa homogênea e isenta de grumos.

2. Diluir o produto com um máximo de 10 % de água.

Utilização como ponte de aderência para aplicação a espátula com colher de pedreiro dentada horizontal:

- Para argamassa adesiva mineral e argamassa de reforço, assim como argamassa de gesso, de acordo com a norma EN 998-1

1. Misturar o material com aprox. 35–40 de percentagem de peso de cimento CEM I, cimento CEM II de acordo com a norma DIN EN 197-1 ou StoFlexyl Cement até se formar uma massa homogênea e isenta de grumos.

### Consumo

#### Tipo de aplicação

#### Consumo aprox.

aplicar com pincel, aplicar com rolo

0,20 - 0,40 kg/m<sup>2</sup>

como aplicação por pulverização

0,40 - 0,60 kg/m<sup>2</sup>

com talocha de pedreiro dentada (4 x 4)

1,50 - 2,00 kg/m<sup>2</sup>

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

### Sistema de revestimento

Revestimento de base:

- dependendo do tipo e estado da base.

Ponte de aderência:

- StoPrep Contact: preparação do material de acordo com o propósito do retoque

Trabalho de retoque:

- Retocar o reboco em gesso no teto numa única camada. Espessura máxima de reboco: 15 mm.

- Se forem necessárias espessuras de reboco superiores, devem ser utilizados suportes.

### Aplicação

Pintar, Rolos, aplicar com talocha dentada, pulverizar molhado/processar com bomba helicoidal

## Ficha técnica

# StoPrep Contact

### Secagem, endurecimento, tempo de revisão

Secagem e endurecimento:  
- o produto seca fisicamente enquanto a água dilui.

Os seguintes fatores atrasam a secagem e o endurecimento antes de um possível retoque:

- elevada humidade do ar
- baixas temperaturas
- condições atmosféricas desfavoráveis

O retoque após, no mínimo, 12 horas é possível nas seguintes condições:

- temperatura da base e do ar: +20 °C
- humidade relativa do ar: 65 %

### Limpeza das ferramentas

Lavar com água logo após a utilização.

### Entrega

#### Tom

branco

Sem cimento: transparente, pouco pigmentado.  
Com cimento: cinzento cimento.

### Armazenamento

#### Condições de armazenamento

Armazenar em embalagem de origem bem fechada, em local fresco e sem risco de congelamento. Proteger contra a luz solar direta.

#### Duração de armazenamento

É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem não aberta no caso de cumprimento das condições de armazenamento até à expiração do tempo máx. de armazenamento. Este pode ser consultado no n.º de lote da embalagem.

Explicação do n.º de lote:

1º algarismo = último algarismo do ano, 2º + 3º algarismos = semana

Exemplo: 6450013223 - tempo de armazenamento até ao final da semana 45 de 2026

Utilizar imediatamente após a abertura. As impurezas introduzidas podem encurtar o prazo de validade, por ex., devido a ferramentas contaminadas.

### Rotulagem

#### Grupo de produtos

Primário

### Composição

Segundo a Directiva VdL - Tintas decorativas  
Dispersão de polímero  
Massa mineral para selar  
Água  
Éteres de glicol  
Espessante

## Ficha técnica

---

# StoPrep Contact

Agente antiespuma  
meio de proteção do armazenamento à base de 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)  
meio de proteção do armazenamento à base de bronopol (INN)

---

### Segurança

Seguir a folha de dados de segurança!

### Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.  
Riera del Fonollar 13  
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)  
Telefone: 093 74 15 972  
info.es@sto.com