


Ficha técnica

StoPrim Activ

Imprimación adhesiva para protección anticorrosión, bicomponente de base resina epoxi



Característica

Aplicación

- exterior e interior
- como imprimación adhesiva, como por ejemplo para placas con revestimiento vítreo y placas de fibrocemento, como protección anticorrosión (exterior), metal, madera y productos de madera, pinturas pulverizadas
- puede trabajarse de nuevo con pinturas de ligamento orgánico o resina de silicona tras el endurecimiento
- para posteriores revestimientos de revoco, aplicar una capa intermedia optimizada con Sto-Putzgrund

Propiedades

- alta transmisión de la adherencia
- muy alta protección anticorrosión
- bicomponente

Aspecto

- satinado brillante según EN 13300

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad		1,29 g/cm ³	componente A
Densidad		0,98 g/cm ³	componente B
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.			

Sustrato de soporte

Requisitos

El soporte debe estar limpio, seco, libre de grasas y de sustancias separadoras, y debe ser preparado profesionalmente.

Preparativos

Comprobar la capacidad de carga de los sustratos de soporte disponibles. Retirar los revestimientos que no sean resistentes.

Limpiar y lijar en profundidad las capas de pintura existentes. Limpiar minuciosamente el aluminio y la chapa cincada con esponjas de lijado y lavar con un producto de limpieza. Limpiar minuciosamente la chapa con esponjas de lijado

Ficha técnica

StoPrim Activ

y lavar con un producto de limpieza. Aplicar una imprimación diluida a la madera y derivados de la madera.

Aplicación

Temperatura de aplicación	temperatura inferior de aplicación y de soporte de base: +10 °C temperatura más alta de aplicación y de soporte: +30 °C		
Tiempo de aplicación	Con +20 °C y 65 % de humedad relativa, aprox. 6 horas.		
Proporción de mezcla	Componente A : Componente B = 4,0 : 1,0 partes en peso		
Preparación de los materiales	Introducir en un recipiente limpio el componente A en primer lugar y, a continuación, el componente B. Mezclar bien con un agitador Mezclar durante aprox. 2 minutos. Dejar actuar 3 minutos aprox. Volver a mezclar durante 30 segundos aprox. El producto está mezclado y listo para su aplicación, se puede diluir con StoFluid EP. Cambiar de recipiente 2 o 3 veces		
Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.	
	por capa de pintura	0,08 - 0,10	l/m²
	El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.		
Aplicación	pintar, rodillos, pistola airless El producto se aplica con una brocha, rodillo o utilizando el método de pulverización. aplicar con brocha o rodillo solo en pequeñas superficies Cuando se aplica por pulverización prestar atención al tiempo de trabajo de la mezcla. utilizar herramientas resistentes a los disolventes. Si se aplica el siguiente revestimiento después de un tiempo de secado de 48 horas, lijar primero StoPrim Active antes de volver a trabajar para optimizar las propiedades adhesivas del revestimiento siguiente.		
Secado, endurecimiento, tiempo de retoque	Para una temperatura del aire y del soporte de +20 °C y una humedad relativa del aire del 65 %: seca al polvo tras 1,5 horas, no adhiere tras 2 horas, pintable tras 7 horas. El tiempo de secado aumenta con bajas temperaturas y/o elevada humedad del aire.		

Ficha técnica

StoPrim Activ

Limpieza de las herramientas Lavar con StoFluid EP inmediatamente después de su uso.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros	Eliminación: Para la eliminación, observar las disposiciones legales. Entregar para su reciclaje solamente las latas vacías. Entregar las latas con restos de pintura en los centros de reciclaje de pinturas usadas.
--	--

Suministro

Tono de color	blanco
----------------------	--------

Embalaje	lata
-----------------	------

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y sin heladas en el recipiente original firmemente cerrado. Proteger de la radiación solar directa.
--------------------------------------	--

Periodo de almacenamiento	Se garantiza la mejor calidad dentro del recipiente original sin abrir respetando las condiciones de almacenamiento hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del recipiente. Explicación del n.º de lote: Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta finales de la semana 45 de 2026 Una vez abierto, utilizar de inmediato. La suciedad introducida, por ejemplo con herramientas sucias, puede reducir la durabilidad.
----------------------------------	---

Identificación

Grupo de productos	Imprimación epoxi
---------------------------	-------------------

Composición	según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios, Com. A:; resina epóxica, dióxido de titanio, pigmento anticorrosión, material de relleno mineral, material de relleno orgánico, compuestos aromáticos, glicol éter, producto antibrillo, aditivo superficialCom. B:; poliamina, compuestos aromáticos, alcoholes, Catalizador
--------------------	--

Seguridad	Este producto está sujeto a la obligación de etiquetado conforme al reglamento UE en vigor. ¡Observe la ficha de seguridad! Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación. Líquidos y vapores inflamables.Provoca irritación cutánea.Puede provocar una reacción alérgica en la piel.Provoca irritación ocular grave.Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.Tóxico para los
------------------	---

Ficha técnica

StoPrim Activ

organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/equipo de protección para los ojos/ la cara. Llevar equipo de protección respiratoria. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Eliminar el contenido/los recipientes a través de una empresa de residuos autorizada o en el punto municipal de recogida.

EUH211

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla.

componente B

Líquidos y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara. Llevar equipo de protección respiratoria. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. Eliminar el contenido/los recipientes a través de una empresa de residuos autorizada o en el punto municipal de recogida.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Ficha técnica

StoPrim Activ

E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com