

Ficha técnica

StoPrim Activ

Primário adesivo de dois componentes, com proteção contra corrosão, à base de resina epóxi



Característica

Aplicação

- exterior e interior
- como base aderente para, por ex. placas com revestimento de vidro e placas de fibra de cimento, como proteção contra corrosão (exterior), metal, madeira e produtos de madeira, tinta em pó
- depois do endurecimento, pode ser acabado com tintas orgânicas ou com verniz de silicone
- com os seguintes revestimentos de argamassa, tem que ser feito um revestimento intermédio otimizador com Sto-Primário

Propriedades

- elevada fixação
- muito boa proteção contra corrosão
- de dois componentes

Óptica

- brilho acetinado conforme a EN 13300

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade		1,29 g/cm³	Componente A
Densidade		0,98 g/cm³	Componente B

A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.

Base

Requisitos

A base tem que estar limpa, seca, sem gordura, isenta de substâncias separadoras e preparada devidamente.

Preparações

Testar as bases existentes quanto à capacidade de carga. Remover revestimentos sem capacidade de carga.

Pinturas antigas que estejam intactas são limpas e raspadas devidamente. As chapas de alumínio e zinco devem ser limpas com lixa e lavadas com um purificador. As chapas devem ser limpas com lixa e lavadas com um purificador. Deve ser aplicado primário diluído para a primeira demão de madeiras e materiais de construção de madeira.

Ficha técnica

StoPrim Activ

Processamento		
Temperatura de processamento	Temperatura de processamento e da base mínima: +10 °C Temperatura de processamento e da base máxima: +30 °C	
Tempo de processamento	Com +20 °C e uma humidade relativa do ar de 65%, aprox. 6 horas.	
Relação de mistura	componente A : componente B = 4,0 : 1,0 partes por peso	
Preparação do material	Colocar primeiro o componente A e depois o componente B num recipiente limpo. Mexer bem com uma misturadora eléctrica. Misturar durante aprox. 2 minutos. Deixar repousar durante aprox. 3 minutos. Misturar durante aprox. 30 segundos. O produto está misturado e pronto para processamento, pode ser diluído com StoFluid EP. Transvasar 2 - 3 vezes	
Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.
	por demão	0,08 - 0,10 l/m ²
	O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.	
Aplicação	Pintar, Rolos, Pulverização airless O produto é aplicado com um pincel, rolo ou com um processo de pulverização sem ar. Pintar com rolo ou pincel só em superfícies pequenas. Na aplicação, no processo de pulverização, ter em conta o tempo de endurecimento. Utilizar ferramentas resistentes a solventes. Se o revestimento seguinte só for executado após um tempo de secagem de 48 horas, o StoPrim Activ tem de ser raspado antes de ser acabado para otimizar as propriedades de fixação do revestimento seguinte.	
Secagem, endurecimento, tempo de revisão	A +20 °C de temperatura do ar e da base e 65 % de humidade relativa: insensível ao pó após 1,5 horas, não adesivo após 2 horas, nova demão após 7 horas. O tempo de secagem aumenta com temperaturas baixas e/ou elevada humidade do ar.	
Limpeza das ferramentas	Logo após a utilização, limpar com StoFluid EP.	

Ficha técnica

StoPrim Activ

Indicações, recomendações, especiais, outros**Eliminação:**

Aquando da eliminação, ter em conta as disposições legais. Entregar para reciclagem apenas latas esvaziadas. Entregar as latas com restos de tinta usada no respectivo ponto de recolha.

Entrega

Tom branco

Embalagem

Lata

Armazenamento**Condições de armazenamento**

Armazenar em embalagem de origem bem fechada, em local fresco e sem risco de congelamento. Proteger contra a luz solar direta.

Duração de armazenamento

É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem não aberta no caso de cumprimento das condições de armazenamento até à expiração do tempo máx. de armazenamento. Este pode ser consultado no n.º de lote da embalagem.
Explicação do n.º de lote:
1º algarismo = último algarismo do ano, 2º + 3º algarismos = semana
Exemplo: 6450013223 - tempo de armazenamento até ao final da semana 45 de 2026
Utilizar imediatamente após a abertura. As impurezas introduzidas podem encurtar o prazo de validade, por ex., devido a ferramentas contaminadas.

Rotulagem

Grupo de produtos Primário de adesão epóxi

Composição

Segundo a Directiva VdL - Tintas decorativas, Comp. A: Resina epóxi, Dióxido de titânio, pigmento anticorrosivo, Massa mineral para selar, Enchimentos orgânicos, Hidrocarbonetos aromáticos, Éteres de glicol, Matizante, aditivo de superfícies
Comp. B: poliamina, Hidrocarbonetos aromáticos, Álcoois, Catalisador

Segurança

Este produto requer identificação segundo a Regulamento CE em vigor.
Seguir a folha de dados de segurança!
As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

Líquido e vapor inflamáveis. Provoca irritação cutânea. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Provoca irritação ocular grave. Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Usar luvas de protecção/ protecção ocular/ protecção facial. Usar protecção respiratória. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. Caso a irritação ocular persista:

Ficha técnica

StoPrim Activ

consulte um médico. O conteúdo/recipiente deve ser entregue a uma empresa de eliminação homologada ou a um ponto de recolha municipal.

EUH211

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

Componente B

Líquido e vapor inflamáveis. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Provoca irritação cutânea. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Provoca lesões oculares graves. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigens. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. Usar proteção respiratória. EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/ tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. O conteúdo/recipiente deve ser entregue a uma empresa de eliminação homologada ou a um ponto de recolha municipal.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com