


Ficha técnica

StoPrim Grundex

Imprimación de acción profunda con base de resina de polimerizado, con disolventes



Característica

Aplicación	• exterior • sobre soportes base minerales • no es adecuado con sistemas de aislamiento térmico exteriores con paneles aislantes EPS o XPS • no resulta adecuado para revoco de aislamiento térmico con áridos de EPS • no resulta adecuado como imprimación base sobre revocos exteriores y pinturas orgánicos
Propiedades	• base disolvente • diluible en disolvente • porcentaje en componentes aromáticos <2% • alto poder de consolidación del soporte base • muy elevada capacidad de penetración • imprimante
Aspecto	• transparente
Particularidades/Observaciones	• en caso necesario, diluir la imprimación con StoFluid AF para que no se seque quedando brillante • verificar que el producto sea compatible con el soporte y con el revestimiento final o con el que se vaya a aplicar a continuación

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad	EN ISO 2811	0,78 g/cm³	
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.			

Sustrato de soporte

Requisitos	El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, eflorescencias y desencofrantes.
-------------------	--

Ficha técnica

StoPrim Grundex

Preparativos Comprobar la capacidad de carga de los revestimientos existentes. Retirar los revestimientos que no sean resistentes.

Aplicación

Temperatura de aplicación temperatura mínima del soporte y del aire: +5 °C
temperatura más alta del soporte y del aire: +30 °C

Preparación de los materiales Agitar bien el producto en su envase original antes de su aplicación.
En función de la capacidad de absorción del soporte, diluir el material con StoFluid AF en una relación de 1:1.

Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.
	por capa de pintura	0,20 - 0,60 l/m ²
El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.		

Estructura del recubrimiento Recomendación: Con soportes muy absorbentes y que se deshacen en arena se recomienda aplicar varias capas de producto, húmedo sobre húmedo, para conseguir una profundidad de penetración y una consolidación del soporte óptimas.

Aplicación pintar, rodillos

Aplicar el producto con herramientas resistentes a los disolventes como, por ejemplo, una brocha o un cepillo. las imprimaciones no deben presentar una capa brillante.

Secado, endurecimiento, tiempo de retoque Con una temperatura de +20 °C del aire y del soporte y con una humedad relativa del 65 %: se deben esperar aprox. 48 horas antes de volver a trabajar sobre la superficie.
Antes de la aplicación, verificar otros revestimientos para comprobar si se puede trabajar sobre la superficie.

Limpieza de las herramientas Lavar con StoFluid AF inmediatamente después de su uso.

Suministro

Tono de color incoloro

Almacenamiento

Condiciones de Almacenar en un lugar fresco y sin heladas en el recipiente original firmemente

Ficha técnica

StoPrim Grundex

almacenamiento cerrado. Proteger de la radiación solar directa.

Periodo de almacenamiento Se garantiza la mejor calidad dentro del recipiente original sin abrir respetando las condiciones de almacenamiento hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del recipiente.
Explicación del n.º de lote:
Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural
Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta finales de la semana 45 de 2026
Una vez abierto, utilizar de inmediato. La suciedad introducida, por ejemplo con herramientas sucias, puede reducir la durabilidad.

Identificación

Grupo de productos Imprimación base

Composición

según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios
resina polimerizada
alifatos

Seguridad

Este producto está sujeto a la obligación de etiquetado conforme al reglamento UE en vigor.
¡Observe la ficha de seguridad!
Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación.

Líquidos y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Eliminar el contenido/los recipientes a través de una empresa de residuos autorizada o en el punto municipal de recogida.
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

EUH208

Contiene metacrilato de isobutilo, Ésteres monoalquílicos o monoarílicos o monoalquilarílicos del ácido metacrílico. Puede provocar una reacción alérgica.

Ficha técnica

StoPrim Grundex

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com