


Ficha técnica

StoPrim Micro

Primário ultra-penetrante com baixo teor de solventes em base de micro-emulsão de silicones



Característica

Aplicação

- exterior
- para suportes minerais
- como primário hidrofugante

Propriedades

- solidifica suportes minerais
- concentrado siloxan altamente hidrofugante
- elevada capacidade de infiltração da emulsão aquosa
- regulador de capacidade de absorção
- que proporciona fixação

Óptica

- transparente

Particularidades/Indicações

- não adequado para utilizar em suportes com gesso
- Concentrado! na aplicação diluir o primário em água 1 : 10
- proteger as superfícies sensíveis (vidro, mármore, superfícies pintadas e a pintar, etc.)

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm³	
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base

Requisitos

A base deve ser segura, estar seca, limpa e possuir suficiente capacidade de carga e estar livre de camadas de sinterização, eflorescências e agentes antiaderentes.

Preparações

Verificar a capacidade de carga dos revestimentos existentes. Remover revestimentos sem capacidade de carga.
Cobrir vidro, tijolo holandês, cerâmica, pedra natural, superfícies envernizadas e metálicas. Lavar os salpicos imediatamente com água.

Ficha técnica

StoPrim Micro

Processamento		
Temperatura de processamento	temperatura mínima da sub-base e do ar: +5 °C temperatura máxima da sub-base e do ar: +30 °C	
Tempo de processamento	Com +20 °C e uma humidade relativa do ar de 65 %, aprox. 12 horas.	
Relação de mistura	StoPrim Micro/água = 1 : 10 como primário, 1 : 4 como impermeabilização	
Preparação do material	Antes de processar, mexer bem o produto na embalagem original. Diluir com água na relação de mistura correspondente.	
Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.
	por demão como primário	0,01 - 0,05 l/m ²
	por demão como hidrofugante	0,02 - 0,10 l/m ²
	O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.	
Sistema de revestimento	Sobre bases altamente absorventes, recomenda-se uma aplicação múltipla de molhado sobre molhado, de modo a obter uma profundidade de impregnação perfeita. Para evitar problemas de aderência na demão subsequente, a operação seguinte deverá ser realizada num período de 7 dias.	
Aplicação	Pintar, Rolos Aplicar e incorporar com uma trincha ou pulverizar (ter em atenção a neblina de pulverização) com o Inomat. Contém silanos reagentes que reagem quimicamente após o processamento e formam a hidrofobia. Os primários não podem formar uma camada brilhante.	
Secagem, endurecimento, tempo de revisão	A secagem ocorre fisicamente, por evaporação de água. No caso de elevada humidade do ar e/ou baixa temperatura, a secagem é retardada em conformidade. Com +20 °C de temperatura do ar e da base e 65 % de humidade relativa do ar: retocável após aprox. 12 horas.	
Limpeza das ferramentas	Lavar com água logo após a utilização.	

Ficha técnica

StoPrim Micro

**Indicações, recomendações,
especiais, outros**

No processamento, proteger a pele e os olhos.
Ao borrifar ou pulverizar, deve usar equipamento/vestuário de protecção adequado.

Entrega

Tom	incolor
-----	---------

Armazenamento

Condições de armazenamento	Armazenar em embalagem de origem bem fechada, em local fresco e sem risco de congelamento. Proteger contra a luz solar direta.
-----------------------------------	--

Duração de armazenamento	É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem não aberta no caso de cumprimento das condições de armazenamento até à expiração do tempo máx. de armazenamento. Este pode ser consultado no n.º de lote da embalagem. Explicação do n.º de lote: 1º algarismo = último algarismo do ano, 2º + 3º algarismos = semana Exemplo: 6450013223 - tempo de armazenamento até ao final da semana 45 de 2026 Utilizar imediatamente após a abertura. As impurezas introduzidas podem encurtar o prazo de validade, por ex., devido a ferramentas contaminadas.
---------------------------------	---

Rotulagem

Grupo de produtos	Primário
-------------------	----------

Segurança

Este produto requer identificação segundo a Regulamento CE em vigor.
Seguir a folha de dados de segurança!
As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Provoca lesões oculares graves. Pode afectar os órgãos. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não respirar os aerossóis. Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Em caso de incêndio: para extinguir utilizar névoa de água, espuma resistente ao álcool, um produto químico seco ou dióxido de carbono. O conteúdo/recipiente deve ser entregue a uma empresa de eliminação homologada ou a um ponto de recolha municipal.

Ficha técnica

StoPrim Micro

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com