


Ficha técnica

StoPrim Plex

Imprimación de acrilato de alta penetración, acuosa y sometida a control de sustancias nocivas



Característica

Aplicación

- exterior e interior
- sobre soportes y revestimientos minerales y orgánicos
- para la consolidación de capas de pintura viejas escamadas que aún tienen la capacidad de soportar cargas, y para la consolidación de revocos que se desagregan
- para la reducción de la capacidad de absorción de las placas de cartón-yeso y de los soportes porosos y absorbentes como, por ejemplo, revocos, ladrillos sin cocción u hormigón poroso

Propiedades

- reguladora de la capacidad de absorción
- consolidante de superficies
- imprimante
- sin disolventes ni plastificantes
- bajo en emisiones
- TÜV SÜD - verificaciones de ingredientes y emisiones relevantes para la salud, supervisión periódica de productos y procesos, control de materiales de entrada (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- libre de sustancias que provocan el efecto fogging

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad	EN ISO 2811	1,0 g/cm³	
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.			

Soporte

Requisitos

El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, eflorescencias y desencofrantes.

Preparativos

Comprobar la capacidad de carga de los revestimientos existentes. Retirar los revestimientos que no sean resistentes.

Ficha técnica

StoPrim Plex

Aplicación

Temperatura de aplicación temperatura mínima del soporte y del aire: +5 °C
temperatura más alta del soporte y del aire: +30 °C

Preparación de los materiales Agitar bien el envase antes de aplicar
Diluir con agua, según la capacidad de absorción del soporte, para evitar que aparezcan zonas brillantes.

Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.	
	por capa de pintura	0,10 - 0,40	l/m ²

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Aplicación pintar, rodillos, pistola airless

Aplicar el material, por ejemplo, con una brocha para techos y trabajarlo, o aplicarlo por pulverización con un aparato airless como, por ejemplo, un equipo inoSPRAY. Adoptar las medidas necesarias para protegerse frente a la niebla de la pulverización. las imprimaciones no deben presentar una capa brillante.

Secado, endurecimiento, tiempo de retoque El producto se seca físicamente al evaporarse el agua.
Una elevada humedad del aire, un reducido intercambio de aire y las bajas temperaturas prolongan el tiempo de secado.

con una temperatura del aire y del soporte de +20°C y una humedad relativa del aire de 65%: no trabajar sobre la superficie antes de aprox. 12 horas.

Limpieza de las herramientas Lavar con agua inmediatamente después de su uso.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros Adoptar las medidas necesarias para protegerse frente a la niebla de la pulverización.

campo de aplicación en superficies con exposición al agua:

- clases de exposición al agua según DIN 18534-1:2017-04 y según la ficha técnica 5 de la asociación federal alemana de la industria del yeso (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)
- El producto solo es adecuado para áreas con exposición al agua de clase W0-I (baja exposición al agua).

Suministro

Tono de color incoloro

Ficha técnica

StoPrim Plex

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y sin heladas en el recipiente original firmemente cerrado. Proteger de la radiación solar directa.
Periodo de almacenamiento	Se garantiza la mejor calidad dentro del recipiente original sin abrir respetando las condiciones de almacenamiento hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del recipiente. Explicación del n.º de lote: Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta finales de la semana 45 de 2026 Una vez abierto, utilizar de inmediato. La suciedad introducida, por ejemplo con herramientas sucias, puede reducir la durabilidad.

Certificados / Homologaciones

TÜV SÜD – Certificate/eco-label no. TM-07/230704-1	StoPrim Plex (bajo en emisiones, no tóxico y producción controlada) Evaluación de las emisiones
--	--

Identificación

Grupo de productos	Imprimación base
---------------------------	------------------

Composición

según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios
Dispersión de polímeros
agua
Alcoholes
Antiespumante
Humectante
conservante basado en BIT/ZPT
conservante basado en CIT/MIT 3:1

Seguridad	¡Observe la ficha de seguridad! Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación.
------------------	--

EUH210	Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
---------------	---

EUH208	Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, Masa de reacción de: 5-cloro-2- metil-4-isotiazolin-3-ona [n.o CE247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3- ona [n.o CE220-239-6](3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
---------------	--

Ficha técnica

StoPrim Plex

Se tratan de agentes conservantes.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com