


Ficha técnica

StoPrim Plex

Primário de alta penetração à base de polimetacrilato aquoso, testado para ausência de substâncias nocivas



Característica

Aplicação

- exterior e interior
- sobre suportes e revestimentos minerais e orgânicos
- para a fixação de pinturas velhas pouco sólidas mas resistentes e rebocos arenosos
- para a redução da capacidade de absorção de painéis de gesso cartonado, suportes porosos e absorventes: por ex., rebocos, pedra de alvenaria não cozida, betão poroso, etc.

Propriedades

- regulador de capacidade de absorção
- consolidador de superfícies
- que proporciona fixação
- sem solventes e plastificantes
- com baixas emissões
- TÜV SÜD - testes de ingredientes e emissões relevantes para a saúde, monitorização regular de produtos e processos, controlo de materiais utilizados (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- isento de substâncias causadoras de embaciamento

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base

Requisitos

A base deve ser segura, estar seca, limpa e possuir suficiente capacidade de carga e estar livre de camadas de sinterização, eflorescências e agentes antiaderentes.

Preparações

Verificar a capacidade de carga dos revestimentos existentes. Remover revestimentos sem capacidade de carga.

Ficha técnica

StoPrim Plex

Processamento

Temperatura de processamento temperatura mínima da sub-base e do ar: +5 °C
temperatura máxima da sub-base e do ar: +30 °C

Preparação do material Antes de processar, mexer bem o produto na embalagem original.
Diluível com água, dependendo da capacidade de absorção da base, para evitar pontos com brilho.

Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.	
	por demão	0,10 - 0,40	l/m ²

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Aplicação Pintar, Rolos, Pulverização airless

Aplicar o material, por ex., com uma escova de tetos e uniformizar ou pulverizar com um aparelho de pulverização airless, por ex. um aparelho inoSPRAY. Aplicar as medidas necessárias para proteção da neblina de pulverização. Os primários não podem formar uma camada brilhante.

Secagem, endurecimento, tempo de revisão O produto seca fisicamente enquanto a água dilui.
A humidade do ar alta, uma reduzida troca de ar e temperaturas baixas prolongam o tempo de secagem.

Com +20 °C de temperatura do ar e da base e 65 % de humidade relativa do ar: retocável após aprox. 12 horas.

Limpeza das ferramentas Lavar com água logo após a utilização.

Indicações, recomendações, especiais, outros Aplicar as medidas necessárias para proteção da neblina de pulverização.

Aplicação em superfícies expostas à água:

- classes de proteção contra água de acordo com a DIN 18534-1:2017-04 e com a ficha técnica n.º 5 da Bundesverband der Gipsindustrie e.V. (associação federal da indústria do gesso)
- O produto é adequado apenas para superfícies com a classe de proteção contra água W0-I (fraca exposição à água).

Entrega

Tom incolor

Ficha técnica

StoPrim Plex

Armazenamento

Condições de armazenamento	Armazenar em embalagem de origem bem fechada, em local fresco e sem risco de congelamento. Proteger contra a luz solar direta.
Duração de armazenamento	É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem não aberta no caso de cumprimento das condições de armazenamento até à expiração do tempo máx. de armazenamento. Este pode ser consultado no n.º de lote da embalagem. Explicação do n.º de lote: 1º algarismo = último algarismo do ano, 2º + 3º algarismos = semana Exemplo: 6450013223 - tempo de armazenamento até ao final da semana 45 de 2026 Utilizar imediatamente após a abertura. As impurezas introduzidas podem encurtar o prazo de validade, por ex., devido a ferramentas contaminadas.

Pareceres / Homologações

TÜV SÜD – Certificate/eco-label no. TM-07/230704-1	StoPrim Flex (baixo em emissões, testado quanto a substâncias nocivas e produção supervisionada) Avaliação das emissões
--	--

Rotulagem

Grupo de produtos	Primário
--------------------------	----------

Composição

Segundo a Directiva VdL - Tintas decorativas
Dispersão de polímero
Água
Álcoois
Agente antiespuma
Agente de humedecimento
meio de proteção do armazenamento à base de BIT/ZPT
meio de proteção do armazenamento à base de CIT/MIT 3:1

Segurança	Seguir a folha de dados de segurança! As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.
------------------	--

EUH210	Ficha de segurança fornecida a pedido.
---------------	--

EUH208	Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.º CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.º CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.
---------------	---

Ficha técnica

StoPrim Plex

Trata-se aqui de conservantes.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com