


Ficha técnica

StoPrim Silikat

Imprimación de alta penetración de silicato acuosa



Característica

Aplicación	• exterior e interior • sobre soportes base minerales • como imprimación base antes de aplicar los posteriores revestimientos de silicato de dispersión
-------------------	---

Propiedades	• imprimación de silicato de alta penetración • diluible en agua • reguladora de la capacidad de absorción • consolidante de superficies • imprimante • buena capacidad de penetración
--------------------	---

Aspecto	• transparente
----------------	--

Particularidades/Observaciones	• en caso necesario, diluir la imprimación con agua para que no se seque quedando brillante • proteger las superficies delicadas como, por ejemplo, vidrio, mármol, superficies pintadas o a pintar
---------------------------------------	--

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad	EN ISO 2811	1,0 g/cm³	
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.			

Sustrato de soporte

Requisitos	El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, eflorescencias y desencofrantes. Los soportes base nuevos se deben dejar endurecer, como mínimo, 14 días.
-------------------	---

Preparativos	Comprobar la capacidad de carga de los revestimientos existentes. Retirar los revestimientos que no sean resistentes.
---------------------	---

Ficha técnica

StoPrim Silikat

Aplicación

Temperatura de aplicación	temperatura mínima del soporte y del aire: +5 °C temperatura más alta del soporte y del aire: +30 °C
----------------------------------	---

Preparación de los materiales	Agitar bien el producto en su envase original antes de su aplicación. Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte, diluya el material con agua hasta una proporción de mezcla de 1:1.
--------------------------------------	---

Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.	
	por capa de pintura	0,15 - 0,60	l/m²
El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.			

Estructura del recubrimiento	Recomendación: Con soportes muy absorbentes y que se deshacen en arena se recomienda aplicar varias capas de producto, húmedo sobre húmedo, para conseguir una profundidad de penetración y una consolidación del soporte óptimas.
-------------------------------------	--

Aplicación	pintar, rodillos, pistola airless Aplicar y trabajar el material, por ejemplo, con una brocha para techos. las imprimaciones no deben presentar una capa brillante.
-------------------	--

Secado, endurecimiento, tiempo de retoque	El producto se seca físicamente al evaporarse el agua. Una elevada humedad del aire, un reducido intercambio de aire y las bajas temperaturas prolongan el tiempo de endurecimiento y de secado. con una temperatura del aire y del soporte de +20°C y una humedad relativa del aire de 65%: no trabajar sobre la superficie antes de aprox. 12 horas.
--	--

Limpieza de las herramientas	Lavar con agua inmediatamente después de su uso.
-------------------------------------	--

Suministro

Tono de color	incolore
----------------------	----------

Embalaje	bidón
-----------------	-------

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar fresco y sin heladas en el recipiente original firmemente cerrado. Proteger de la radiación solar directa.
--------------------------------------	--

Periodo de almacenamiento	Se garantiza la mejor calidad dentro del recipiente original sin abrir respetando las
----------------------------------	---

Ficha técnica

StoPrim Silikat

condiciones de almacenamiento hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del recipiente.
Explicación del n.º de lote:
Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural
Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta finales de la semana 45 de 2026
Una vez abierto, utilizar de inmediato. La suciedad introducida, por ejemplo con herramientas sucias, puede reducir la durabilidad.

Identificación

Grupo de productos	Imprimación base
--------------------	------------------

Composición

según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios
aglomerante inorgánico
dispersión de polímeros
agua
alifatos
Estabilizadores

Seguridad

¡Observe la ficha de seguridad!
Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación.

EUH210

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

EUH208

Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica.

Se tratan de agentes conservantes.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

Ficha técnica

StoPrim Silikat

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com