

Ficha técnica

StoSeal Band BK

Fita cola, com resistência à difusão, de borracha de butilo com cobertura traseira de velo



Característica

Aplicação

- interiores
- para criar uma ligação impermeável à difusão na área das juntas de ligação da janela/porta, bem como juntas entre o reboco básico e as peças de ligação, como por ex. barras e tectos de madeira
- para criar uma base hermética/ligações em sistemas acústicos StoSilent Direct

Propriedades

- Autocolante
- Força adesiva elevada
- retocável com reboco ou com possibilidade de uma nova demão
- Compatibilidade com vidro acrílico e policarbonato
- a superfície adesiva está protegida por um papel de cobertura, separável pelo centro
- composto por massa de borracha de butilo plasto-elástica
- pode ser montado de forma simples e com total cobertura
- condicionada a resistência UV e às intempéries
- resistente à temperatura entre -30 °C e +80 °C

Formato

- Largura: 75 mm
- Comprimento dos rolos: 10 m

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade		1,0 - 1,3 g/cm ³	
Espessura da camada de ar de difusão equivalente	DIN 52615	404 m	
Factor de resistência à difusão do vapor de água μ	DIN 52615	448.700	
Conteúdo de sólidos		100 %	
Força adesiva	MEL 052	> 4 N/cm	

A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.

Ficha técnica

StoSeal Band BK

Base

Requisitos A base tem de estar estável, seca, limpa, sem óleo, gordura ou pó, possuir capacidade de carga, bem como estar isenta de camadas de sedimentos de calcário, eflorescências e agentes separadores.

Preparações Testar as bases existentes quanto à capacidade de adesão. Eventualmente, em bases minerais, porosas e absorventes, como betão, reboco, aço não tratado, madeira em bruto, vidro desgastado, pode ser necessário um pré-revestimento com um primário adequado (recomendação a pedido).

Processamento

Temperatura de processamento temperatura mínima da sub-base e do ar: +5 °C
Temperatura da sub-base e do ar máxima: +35 °C

Consumo	Execução	Consumo aprox.	
		1,00	m/m
O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. Os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. Os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.			

Aplicação

vedação de juntas de ligação na janela: alinhar o elemento da janela, fixar e preencher o espaço vazio entre a janela e a parede com material isolante. Desenrolar a fita da bobina e cortar com 5 a 10 cm de excesso no comprimento. Retirar a película protectora até metade e colar cuidadosamente a fita (mín. 5 mm) no caixilho da janela. De seguida, retirar a segunda metade da película protectora e colocar cuidadosamente a fita na base delimitadora.

Vedação das transições entre componentes:
Das Desenrolar a fita da bobina e cortar com 5 a 10 cm de excesso no comprimento. Retirar a película protectora até metade. De seguida, colar cuidadosamente a fita no componente delimitador que se encontra na superfície da parede a isolar, a partir do interior (por ex. barras/tectos de madeira). De seguida, retirar a segunda metade da película protectora e colocar cuidadosamente a fita na superfície da parede.

Ter em atenção sobreposições das fitas nos cantos. A aderência inicial ideal é alcançada através da aplicação de um rolo de pressão. O lado da fita laminado a velo pode ser processado com argamassa convencional ou tinta de dispersão com possibilidade de uma nova demão.

Secagem, endurecimento, tempo de revisão Retocável imediatamente após colocação cuidadosa.

Ficha técnica

StoSeal Band BK

Indicações, recomendações, especiais, outros

Um armazenamento a temperaturas superiores a +30 °C pode provocar dificuldades na remoção da película de silicone.

Entrega

Tom Lado dianteiro: antracite, Lado traseiro: branco

Embalagem

Caixa

Armazenamento**Condições de armazenamento**

Armazenar em lugar seco com temperaturas de +15 °C a +30 °C.

Duração de armazenamento

12 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada.

Rotulagem**Grupo de produtos**

Acessórios

Segurança

O produto existente é um artigo. A elaboração de uma folha de dados de segurança não é, de acordo com o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, anexo II, obrigatória.
Encontra mais informações em www.sto.de Rubrik Fachhandwerker / REACH.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta folha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta folha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)
Teléfono: +34 93 74 15 972
info.es@sto.com