

Ficha técnica

StoSilent Board 205 C

Painel acústico de granulado de vidro expandido
para construções de tetos e paredes

**Característica****Aplicação**

- interiores
- para construções suspensas de tetos e paredes
- para o sistema acústico StoSilent Distance C
- fixação: colada

Propriedades

- estrutura sem junta de dilatação até 200 m² e comprimento lateral máximo de 20 m
- diminuição do tempo de repercussão
- redução do nível de ruído
- melhoramento da capacidade de concentração
- melhoramento da inteligibilidade da voz
- peso reduzido
- peso reduzido e rigidez elevada
- dilatação reduzida da humidade e calor

Formato

- aresta da placa: arestas vivas/não revestidas
- comprimento x Largura x Espessura
- 1200 x 800 x 19 mm

Óptica

- superfície lisa, granulação fina com StoSilent Top Basic ou granulação fina com StoSilent Top Finish
- superfície estruturada com o revestimento final StoSilent Decor M ou StoSilent Decor MF

Particularidades/Indicações

- utilizar o produto em água salgada quente ou piscinas com água do mar apenas mediante pedido
- o produto não é adequado para zonas de respingo
- o produto não é adequado para áreas com esforço mecânico

Ficha técnica

StoSilent Board 205 C

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Espessura da camada de ar de difusão equivalente	EN ISO 7783	0,13 m	Com revestimento
Comportamento em caso de incêndio	EN 13501-1:2010	A2-s1, d0	Com revestimento
Valor nominal Condutibilidade térmica λ	TIAP-655 com base na norma EN 12667	0,09 W/(m*K)	Com revestimento
Gramagem		6,6 kg/m ²	
Densidade aparente		350 kg/m ³	
Coefficiente de absorção acústica α_w	EN ISO 11654	0,70	Com revestimento; Pode variar consoante a altura de suspensão e humidade

A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.

Base

Requisitos	Base em geral: - firme, seca, limpa e com capacidade de carga
-------------------	--

Processamento

Temperatura de processamento	Temperatura de base e de processamento mais baixa: +12 °C, com uma humidade relativa do ar máx. de 70 %; Montagem após ajuste da humidade de equilíbrio higroscópico no compartimento. Um aquecimento ou arrefecimento repentinos durante o tempo de montagem e de secagem podem ser a causa da formação de fissuras.
-------------------------------------	--

Consumo	Consumo aprox.
	1,00 m ² /m ²
os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos, acrescidos de desperdícios, devem ser eventualmente determinados no objecto.	

Ficha técnica

StoSilent Board 205 C

Sistema de revestimento	subconstrução nivelada de metal com dispositivos de suspensão de acordo com a norma EN 13964 StoSilent Board 205 C Adesivo de sistema: - produto: StoColl HT - consumo: aprox. 260 g/m² revestimento intermédio: - StoSilent Top Basic (aprox. 2,0 - 3,0 kg/m²) revestimento final: - StoSilent Top Finish (aprox. 3,0 kg/m²) - ou - StoSilent Top Basic (aprox. 2,5 - 3,0 kg/m²) ou revestimento final: - StoSilent Decor M ou StoSilent Decor MF 1. passagem de pulverização aprox. 0,7 kg/m² 2. passagem de pulverização aprox. 0,9 kg/m² 3. passagem de pulverização aprox. 0,5 kg/m² (se necessário, de acordo com a ótica)
Aplicação	Os tectos sob luz rasante não são 100 % isentos de irregularidades visíveis. Ter em atenção o processamento do sistema de acústica.
Limpeza das ferramentas	Após o uso, remover o pó.
Indicações, recomendações, especiais, outros	Devem ser respeitadas as directivas gerais de processamento relativas aos sistemas de placas acústicas Sto. Estes podem ser obtidos através da Sto AG. Estes podem ser obtidos através da Sto SE & Co. KGaA. Uma montagem/um revestimento apenas podem ser efectuados após instruções precedentes! Recomendação: a estrutura em paredes fora da área em risco de choque, acima de 2 m de altura. As juntas de dilatação devem ser assumidas.
Entrega	
Tom	lado visível: branco, aprox. RAL 9001, lado traseiro: branco, aprox. RAL 9001

Ficha técnica

StoSilent Board 205 C

Embalagem	Palete
Armazenamento	
Condições de armazenamento	Armazenar bem fechado sem perigo de temperaturas negativas. A mercadoria é sensível a choques, não exercer pressão.
Rotulagem	
Grupo de produtos	Painel acústico
Segurança	O produto existente é um artigo. A elaboração de uma folha de dados de segurança não é, de acordo com o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, anexo II, obrigatória. Pode encontrar informações mais detalhadas em www.sto.de , rubrica Service & Tools/Regulamento REACH.

Indicações especiais	As informações ou dados nesta folha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade. Aplicações não explicitamente mencionadas nesta folha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos. Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.
-----------------------------	---

Sto SDF Ibérica S.L.U.
 Riera del Fonollar 13
 E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
 Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com