


Ficha técnica

StoSilent Filler

Enchedor de juntas poroso de granulado de vidro expandido



Característica

- Aplicação**
- interiores
 - para enchimento e alisamento de juntas em aberto no Sto-Sistema acústico StoSilent Direct
 - não misturar com outros materiais

- Propriedades**
- bom poder de aderência a húmido
 - fácil de processar
 - estrutura porosa fácil de rectificar

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Comportamento em caso de incêndio (classe)	EN 13501-1	A2-s1, d0	
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base

- Requisitos**
- O acabamento final dos painéis acústicos StoSilent Board MW 100 tem de estar seco e sem pó.

Processamento

- Temperatura de processamento**
- Temperatura de base e de processamento mais baixa: +12 °C, com uma humidade relativa do ar máx. de 70 %; Montagem após ajuste da humidade de equilíbrio higroscópico no compartimento.
Um aquecimento ou arrefecimento repentinos durante o tempo de montagem e de secagem podem ser a causa da formação de fissuras.
- Tempo de processamento**
- Com +20°C: aprox. 6 horas
- Relação de mistura**
- 1,0 l de água por cada 2 kg

Ficha técnica

StoSilent Filler

Preparação do material	Verter o conteúdo total da embalagem num recipiente limpo, adicionar água. Com um agitador de argamassa convencional mexer durante 1-2 min. até fazer espuma. Deixar repousar aprox. 5 minutos e de seguida mexer novamente aprox. 30 segundos. A espuma do produto deve ser estabelecida mexendo regularmente.
-------------------------------	--

Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.	
	como enchedor de juntas no sistema acústico StoSilent Direct	0,10	kg/m ²
O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.			

Secagem, endurecimento, tempo de revisão	Retocável a uma temperatura de +20 °C e com 65 % de humidade relativa do ar: após aprox. 48 horas. A secagem pode ser acelerada com secador por condensação. Garantir através de medidas adequadas (ventilação, secagem, temperatura) que o produto está seco após o máx. de 48 h.
---	---

Limpeza das ferramentas	Lavar com água logo após a utilização.
--------------------------------	--

Indicações, recomendações, especiais, outros	Devem ser respeitadas as directivas gerais de processamento relativas aos sistemas de placas acústicas Sto. Estes podem ser obtidos através da Sto AG. Estes podem ser obtidos através da Sto SE & Co. KGaA. Uma montagem/um revestimento apenas podem ser efectuados após instruções precedentes! As juntas de dilatação devem ser assumidas.
---	--

Entrega

Tom	branco acinzentado
------------	--------------------

Embalagem	saco
------------------	------

Armazenamento

Condições de armazenamento	Armazenar num local seco e sem perigo de temperaturas negativas.
-----------------------------------	--

Duração de armazenamento	É garantida a melhor qualidade na embalagem original até à expiração do tempo máximo de armazenamento. Este pode ser consultado no n.º de lote da embalagem. Explicação do n.º de lote: 1.º algarismo = último algarismo do ano, 2.º + 3.º algarismos = semana Exemplo: 9450013223 - tempo de armazenamento até ao final da semana 45 de
---------------------------------	---

Ficha técnica

StoSilent Filler

2019

Rotulagem

Grupo de produtos

Selante

Indicações especiais

As informações ou dados nesta folha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta folha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Portugal Distribution partner
ConforSinergia Lda.
Apartado 763
PT - 8601-909 Lagos
Telefone: +351 282 695 025