

Ficha técnica

StoSilent Fix

Argamassa para juntas para sistemas de painéis acústicos de Sto



Característica

Aplicação	- interiores - para colagem das juntas de painéis para sistema acústico StoSilent Distance - para encher os orifícios roscados
Propriedades	- muito boa força adesiva - de secagem rápida - boa adesivo de ligação
Óptica	mate
Particularidades/Indicações	- não misturar com outros materiais - o consumo pode variar dependendo do sistema

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base

Requisitos	A base deve ser segura, estar seca, limpa e possuir suficiente capacidade de carga e estar livre de camadas de sinterização, eflorescências e agentes antiaderentes. Sub-bases húmidas ou não completamente compactas podem provocar danos, tais como a formação de bolhas, fissuras nos revestimentos subsequentes. Por conseguinte, não aplicar sobre bases húmidas ou sujas.
Preparações	Antes da execução de outros trabalhos, deixar os sistemas de placas acústicas Sto secar, pelo menos, 24 horas.

Processamento

Temperatura de processamento	temperatura de base e de processamento mínima: +12 °C
-------------------------------------	---

Ficha técnica

StoSilent Fix

Preparação do material

Misturar o produto em água limpa e fria até o material ser visível à superfície. Mexer cuidadosamente com uma colher aplicar gesso ou similar até obter a consistência de processamento.

Recipiente e ferramenta de mistura têm de estar limpos.

Consumo

Tipo de aplicação

Consumo aprox.

em painéis de pequeno formato

0,50

kg/m²

em painéis de grande formato

0,30

kg/m²

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Aplicação

é colocada por meio de cartucho, colocar com espátula japonesa ou cartucho de substituição, aplicar com espátula

Encher a espátula ligada num cartucho (p. ex. ferramenta para pedra de coroa, art. n.º 9955-811, 9955-813) e aplicar por meio do bocal a meio da margem da placa. Em alternativa, colocar o material com uma espátula sobre as juntas. Aplicar uniformemente sobre a aresta a massa de preenchimento ligada, de forma a que na junta das placas individuais seja garantida uma colagem através da espessura total das arestas. Deslocar a placa seguinte junto à parte lateral e colar. Além disso, não pressionar a massa de enchimento contra as calhas de suporte. Raspar o material saliente após aprox. 30 minutos. Não partir do ponto zero.

Os tectos sob luz rasante não são 100 % isentos de irregularidades visíveis.

Secagem, endurecimento, tempo de revisão

O tempo de processamento da massa de preenchimento misturada é de aprox. 20 minutos até começar a endurecer. Por este motivo, preparar apenas uma quantidade de material passível de ser processado em aprox. 60 minutos. Nunca mais utilizar posteriormente, colocar uma nova mistura.

Limpeza das ferramentas

Lavar com água logo após a utilização.

Indicações, recomendações, especiais, outros

Devem ser respeitadas as diretivas gerais de processamento da Sto relativamente aos sistemas acústicos StoSilent. Estas podem ser obtidas através da Sto SE & Co. KGaA.

Recipientes e ferramentas que não estejam limpos reduzem o tempo de processamento.

Não processar material solidificado, o StoSilent Fix deixa de poder ser processado devido à adição de água ou ao facto de ter sido mexido.

Uma montagem/um revestimento apenas podem ser efectuados após instruções precedentes!

Ficha técnica

StoSilent Fix

Entrega

Tom branco natural

Embalagem saco

Armazenamento

Condições de armazenamento Armazenar num lugar seco.

Duração de armazenamento É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem até à expiração do tempo máx. de armazenamento. O primeiro dígito do número de lote é o dígito final do ano. O segundo e o terceiro dígito indicam a semana do calendário. Exemplo: 6450013223 – prazo de validade até ao fim da semana de calendário 45 no ano 2026.

Rotulagem

Grupo de produtos Massa de enchimento

Segurança Seguir a folha de dados de segurança!

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com