

# Ficha técnica

## StoSilent Fleece Coll

Cola dispersão orgânica para StoSilent Fleece



### Característica

|                  |                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicação</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>interiores</li> <li>como cola especial para a colagem de StoSilent Fleece sobre elementos acústicos Sto</li> </ul> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propriedades</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>muito boa força adesiva</li> </ul> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|

### Dados técnicos

| Critério                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Norma / Directriz para o ensaio | Valor/ Unidade  | Indicações |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|
| Densidade                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 2811                     | 0,9 - 1,1 g/cm³ |            |
| A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto. |                                 |                 |            |

### Base

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Requisitos</b>  | <p>A base deve ser segura, estar seca, limpa e possuir suficiente capacidade de carga e estar livre de camadas de sinterização, eflorescências e agentes antiaderentes. Sub-bases húmidas ou não completamente compactas podem provocar danos, tais como a formação de bolhas, fissuras nos revestimentos subsequentes. Por conseguinte, não aplicar sobre bases húmidas ou sujas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Preparações</b> | <p>Antes do preenchimento com StoSilent Plan, deixar os sistemas de painéis acústicos Sto secar, pelo menos, durante 24 horas.</p> <p>As bases, os elementos acústicos e os painéis de revestimento com argamassa acústica têm de ser montados secos, ter um preenchimento liso ou uma aplicação uniforme. Controlar as irregularidades dos tectos por meio de uma régua de metal ou do reflexo da luz. Regular a capacidade de absorção da base através de um primário correspondente (p. ex. StoSilent Prim ou StoPrim Plex).</p> <p>Placas de gesso:<br/>No caso de placas absorventes, executar uma demão de base com StoSilent Prim ou StoPrim Plex.</p> <p>Placas de reboco:<br/>A superfície de gesso cartonado, incluindo a área polida, deve ser preparada para o revestimento posterior com StoSilent Prim ou StoPrim Plex.</p> |

## Ficha técnica

### StoSilent Fleece Coll

No caso de um amarelecimento evidente, executar um revestimento selante adicional com StoPrim Isol (ver ficha de dados BFS 12). De acordo com as indicações da indústria fabricante de placas de gesso cartonado, no caso de superfícies em gesso cartonado que tenham estado expostas à luz durante um longo período de tempo, podem ocorrer descolorações e, deste modo, alterações posteriores na tonalidade dos rebocos de acabamento e pinturas. Para poder avaliar eventuais perigos, recomenda-se aplicar um revestimento de teste sobre várias áreas da placa, incluindo as áreas enchidas.

#### Betão:

Remover a sujidade de óleo de moldagem, gordura e cera. Retocar pequenas imperfeições e buracos com StoLevell In RS. Aplicar o primário com StoSilent Prim ou StoPrim Plex.

Placas de madeira, de fibra dura, de madeira compensada e de contraplacado: Preparar as placas enceradas corretamente. Aplicar primário com StoSilent Prim, StoPrim Plex ou StoAqua Allgrund.

#### Superfícies com bolor:

remover a camada a húmido (por ex. escovar ou raspar). Retocar com StoPrim Fungal. Primário consoante o tipo e composição da base.

#### Superfícies com manchas de nicotina, água, fuligem ou gordura:

lavar as superfícies com água com a adição de detergente desengordurante, deixar secar bem e remover com uma escova. Aplicar uma demão isolante de StoPrim Isol, consoante o estado, poderá ser necessária uma segunda demão.

Os sistemas e sugestões de revestimento mencionados não isentam o trabalhador de um teste e avaliação da base autónomos.

#### Processamento

##### Temperatura de processamento

temperatura de processamento e de base mínima: +5 °C

##### Preparação do material

Pronto para processamento

##### Consumo

##### Tipo de aplicação

Consumo aprox.

como cola

0,35

kg/m<sup>2</sup>

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

##### Aplicação

Pintar, Rolos

## Ficha técnica

### StoSilent Fleece Coll

Aplicar grosseiramente a cola especial com o rolo de textura à largura das faixas.  
Passar o rolo previamente por um peneiro.  
No caso de tectos perfurados, não encher totalmente os orifícios de cola.  
A cola fora do prazo de validade coloca em risco a transparência do velo.

Por forma a garantir uma colagem duradoura, não colocar a cola demasiado espalhada. Aplicar de imediato uma tira de velo de vidro e comprimir bem por meio de um rolo de borracha rígida. Colar todas as outras tiras bem comprimidas contra a junta.

Os tectos sob luz rasante não são 100 % isentos de irregularidades visíveis.

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secagem, endurecimento, tempo de revisão</b>     | No caso de elevada humidade do ar e/ou baixa temperatura, a secagem é retardada em conformidade.<br><br>Com +20 °C de temperatura do ar e da sub-base e 65 % de humidade relativa do ar: retocável após aprox. 24 horas.                                         |
| <b>Limpeza das ferramentas</b>                      | Lavar com água logo após a utilização.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indicações, recomendações, especiais, outros</b> | Devem ser respeitadas as diretivas gerais de processamento da Sto relativamente aos sistemas acústicos StoSilent. Estas podem ser obtidas através da Sto SE & Co. KGaA.<br>Uma montagem/um revestimento apenas podem ser efectuados após instruções precedentes! |

#### Entrega

#### Armazenamento

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Condições de armazenamento</b> | Armazenar bem fechado e sem perigo de temperaturas negativas. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|

#### Pareceres / Homologações

|                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaration of conformity No.<br>2014-04 | Identidade de receita / Alteração de nome de produtos<br>acústicos<br>Konformitätserklärung |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Rotulagem

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Grupo de produtos</b> | Cola |
|--------------------------|------|

#### Composição

Segundo a Directiva VdL - Tintas decorativas  
Dispersão de polímero  
Água

## Ficha técnica

### StoSilent Fleece Coll

Espessante  
Matizante  
Agente antiespuma  
meio de proteção do armazenamento à base de 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)  
meio de proteção do armazenamento à base de bronopol (INN)

#### Segurança

Seguir a folha de dados de segurança!  
As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

#### EUH210

Ficha de segurança fornecida a pedido.

#### EUH208

Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reacção alérgica.

Trata-se aqui de conservantes.

#### Indicações especiais

As informações ou dados nesta folha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta folha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

As informações ou dados nesta folha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta folha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Portugal Distribution partner  
ConforSinergia Lda.  
Apartado 763  
PT - 8601-909 Lagos  
Telefone: +351 282 695 025

Ficha técnica

---

## **StoSilent Fleece Coll**