


Ficha técnica

StoTap Pro 150 SV

Véu de enchimento de fibra de vidro, branco natural



Característica

Aplicação

- interiores
- para incorporação direta em argamassas, por ex., em StoLevell In AS, StoLevell In XXL e StoLevell In Sil
- para a ligação em ponte de microfissuras, fissuras por contracção e por secagem
- para o alisamento de suportes rugosos (antigos)
- como base para outras construções de sistema

Propriedades

- ultrapassa fendas (fissuras por contracção e por secagem)
- aplicação racional e económica
- dimensionalmente estável
- resistente á álcalis
- resistente à decomposição
- não respirável, uma vez que o diâmetro da fibra de vidro é aprox. 13 µm
- reacção ao fogo (classe) de acordo com a EN 13501-1: A2-s1, d0 no sistema com StoLevell In XXL
- o revestimento é possível

Formato

- largura dos rolos: aprox. 1 m
- comprimento dos rolos: 50 m

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Comportamento em caso de incêndio	EN 13501-1	A2-s1, d0	no sistema com StoLevell In XXL
Gramagem		40 g/m ²	Aprox.
Diâmetro da fibra		> 13 µm	

A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.

Base

Requisitos

A base deve ser segura, estar seca, limpa e possuir suficiente capacidade de carga e estar livre de camadas de sinterização, eflorescências e agentes

Ficha técnica

StoTap Pro 150 SV

antiaderentes.

Preparações

A preparação da base e a execução dos trabalhos de pintura devem ser cumprir as regras técnicas geralmente reconhecidas. Todos os revestimentos e trabalhos preparatórios devem sempre respeitar o objeto e os requisitos, aos quais estão sujeitos.

Remover pedaços de tinta solta ou tintas antigas e revestimentos sem capacidade de carga e limpar a superfície (mecanicamente ou com decapantes adequados).

Os primários não podem formar uma camada brilhante.

Bases com absorção normal:

Aplicar primário com StoPrim Plex ou StoPrim GT.

O StoPrim Plex está pronto a ser processado e pode ser diluído até no máx. 30 % com água, dependendo da capacidade de absorção da base.

Bases com absorção baixa:

Aplicar primário com StoPrim Color ou StoPrim Sil Color.

Substâncias solúveis em água:

Isolar com StoPrim Isol.

StoPrim Isol está pronto para usar e não deve ser diluído.

Revestimentos intactos de dois componentes, metais não ferrosos, plásticos:

Aplicar o primário com StoAqua EP Activ.

Superfícies com bolor:

Tratar as superfícies com Geiger STOP ou revestir com uma solução de peróxido de hidrogénio de 10% e enxaguar abundantemente com água limpa. Na recuperação devido a bolor, ter em atenção as respetivas recomendações e diretivas nacionais.

Aquando da aplicação de selantes acrílicos e vedantes podem surgir fissuras e/ou descoloração na pintura, devido à maior elasticidade da massa vedante de acrílico. Devido à elevada variedade de produtos à venda no mercado, devem ser efetuados testes individuais para a avaliação da aderência.

Os sistemas e sugestões de revestimento mencionados não isentam o trabalhador de um teste e avaliação da base autónomos.

Processamento

Temperatura de processamento

temperatura de processamento e de base mínima: +5 °C

Consumo

Tipo de aplicação

Consumo aprox.

peso aprox. 40 g/m²

1,00

m²/m²

Ficha técnica

StoTap Pro 150 SV

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. Os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. Os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Sistema de revestimento

revestimento de base (se necessário):
dependendo do tipo e estado da base.

revestimento intermédio:
StoLevell In XXL, StoLevell In AS ou StoLevell In Sil

revestimento final:
Após o revestimento de base com StoPrim Plex, pode ser aplicado um revestimento de reboco ou estrutural ou uma tinta para interior da gama para espaços interiores da Sto.
Nivelar estruturas de base rugosas (por ex. granulação da argamassa < 2 mm) com uma massa de enchimento.
Caso seja aplicada somente uma camada de tinta, aplicar primeiro tenuemente a massa de enchimento, se necessário, polir e depois aplicar a camada de tinta. Ver ficha técnica do respetivo revestimento.

Aplicação

encapsulamento na massa de enchimento

Colocar uniformemente a argamassa em quantidade suficiente, manual ou mecanicamente, por ex. com inoSPRAY XXL, a uma largura de 2 a 3 faixas. Escovar a aplicação de massa com uma colher de pedreiro dentada 4x6x4, por ex. Sto-Glättekelle dentada (n.º art.: 08288-045). Colocar a primeira faixa de velo de enchimento sem bolhas ou rugas na massa de enchimento fresca e pressionar.
Ao pressionar, entalhar a zona de união com aprox. 10 cm.
Colocar a faixa de velo seguinte faixa de velo na zona de união com cerca de 5 cm de sobreposição, pressionar e voltar a entalhar a zona de união.
Efetuar um corte duplo com um estilete afiado. Remover as partes cortadas. Alisar o velo na área de sobreposição e em toda a superfície, p. ex. com a Sto-Flächenspachtel (n.º art.: 08290-016).

cortar a rede:
Cortar as faixas de rede antes da colagem com um suplemento de aprox. 5 cm. Para áreas com entalhes, cantos e remates cortar o velo com um suplemento. Pressionar o velo na camada de cola e cortar imediatamente, de modo exato, com uma régua de aço, com uma lâmina de corte afiada ou com uma tesoura.

cantos:
Não aplicar o velo à volta dos cantos interiores ou exteriores, mas cortar ou unir na área do canto.

Ficha técnica

StoTap Pro 150 SV

Secagem, endurecimento, tempo de revisão

com secagem completa e capacidade de carga mecânica: após aprox. 3 a 4 dias.

Uma humidade do ar elevada e/ou uma temperatura baixa atrasam a secagem.

Com +20 °C de temperatura do ar e da base e 65 % de humidade relativa do ar: retocável após aprox. 12 horas.

Limpeza das ferramentas

Lavar com água logo após a utilização.

Indicações, recomendações, especiais, outros

indicação sobre a secagem:

As massas de enchimento de gesso, recomendadas pelos fabricantes de placas de reboco, podem ser especialmente sensíveis à humidade. A sensibilidade pode causar bolhas, levantamento das massas de enchimento, podendo estalar. Por isso, a Associação Federal da Indústria de Gesso e Placas de Gesso recomenda, no seu memorando "Preenchimento de placas de gesso", assegurar uma ventilação suficiente e uma temperatura adequada a uma rápida secagem.

indicação sobre reclamações:

O produto está sujeito a um controlo de qualidade permanente.

São possíveis imperfeições ocasionais e relacionadas com a produção. As imperfeições estão assinaladas nas arestas de corte e as redes são, em conformidade, mais compridas.

O tecido de vidro e o manto de fibra de vidro têxtil possuem uma tolerância de largura de +/- 1 cm. No caso de uma largura mínima, o tecido de vidro e o manto de fibra de vidro têxtil são, em conformidade, mais compridos. Tais erros não justificam uma reclamação. As reclamações após o processamento de mais de 10 faixas de rede não podem ser aceites.

No caso de falhas justificadas indicar os números de controlo (ver roldana da correia transportadora/caixa) e garantir as amostras.

Não usar o produto para a eliminação de fissuras dinâmicas construtivas.

Aplicação em superfícies expostas à água:

- classes de proteção contra água de acordo com a DIN 18534-1:2017-04 e com a ficha técnica n.º 5 da Bundesverband der Gipsindustrie e.V. (associação federal da indústria do gesso)

- O produto é adequado apenas para superfícies com a classe de proteção contra água W0-I (fraca exposição à água).

Entrega**Tom**

branco natural

Embalagem

caixa (1 rolo)

Ficha técnica

StoTap Pro 150 SV

Armazenamento

Condições de armazenamento

Armazenar os rolos em pé em condições secas.

Rotulagem

Grupo de produtos

Velo de enchimento

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com