

Ficha técnica

StoVentro Bracket L100 GP

Elemento de subestrutura para fachadas
StoVentec

**Característica****Aplicação**

- para a formação de pontos deslizantes destinados à absorção das cargas do vento que atuam no sistema da fachada
- deve-se realizar uma comprovação estrutural específica do objeto

Propriedades

- em aço inox: disponível em N.º de mat. 1.4162, classe de resistência S450 de acordo com a norma EN 10088-2, tolerância de acordo com a norma EN ISO 9445
- resistência contra a corrosão: CRC III de acordo com a norma EN 1993-1-4
- para fixação do Sto-Perfil Alumínio T e L
- com 2 orifícios longitudinais
- com orifícios redondos para a rápida montagem de extensões de suportes de parede
- disponível com e sem rebordo estático
- área de alcance sem rebordo: 60–360 mm
- área de alcance com rebordo: 160–600 mm

Formato

- perfuração com buchas: 1 furo oblongo: 11 x 20 mm, 2 furos redondos: Ø de 7 mm, 2 furos oblongos: 7 x 12 mm
- altura: 75 mm
- espessura do material: 2,0 mm

Particularidades/Indicações

- outros tamanhos a pedido
- prazo de entrega de artigo de armazém (comprimento: 60-360 mm): 2 dias + envio
- prazo de entrega de artigo padrão (comprimento: 380-600 mm): 10 dias + envio
- prazo de entrega de artigos especiais: a pedido
- consumo: depende da estática

Base**Requisitos**

A base deve estar firme, seca, limpa e ter capacidade de carga.

Preparações

Testar as bases existentes quanto à capacidade de carga.

Dimensão da fachada (horizontal / vertical) com relação a eventuais irregularidades da base de ancoragem e das diferentes projecções daí resultantes dos suportes de parede.

Ficha técnica

StoVentro Bracket L100 GP

Em edifícios existentes (desde que não sejam de betão armado) são necessários excertos de bucha.

Processamento

Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.
	cf. estática	
	O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. Os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. Os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.	

Aplicação

ancoragem no suporte

Medição (horizontal / vertical) e montagem (furar / aparafusar) dos suportes de parede em aço inox com meios de fixação definidos estaticamente (parafusos, buchas, âncoras ou semelhantes).

Indicações, recomendações, especiais, outros

Os furos de broca têm de ser soprados.

Ao utilizar buchas parafuso em qualidade galvanizada, as cabeças dos parafusos têm de ser providas de uma camada de proteção resistente à corrosão. Os pontos de deslize têm de ser fixados no centro de um furo oblongo (parafuso / rebite). Pontos fixos têm de ser fixados num furo redondo (parafuso / rebite). Para a distância entre eixos (horizontal / vertical) devem ser observadas as especificações da estática (desde que criadas) do plano de instalação.

Entrega

Embalagem	Caixa
-----------	-------

Armazenamento

Condições de armazenamento	Não carregar mercadorias.
----------------------------	---------------------------

Pareceres / Homologações

Certificate - Declaration of conformity- in accordance with approval Z-30.36	Sub-construção para fachada ventilada tipo cortina
--	--

Rotulagem

Grupo de produtos	Acessórios para fachadas ventiladas
-------------------	-------------------------------------

Ficha técnica

StoVentre Bracket L100 GP

Segurança

O produto existente é um artigo. A elaboração de uma folha de dados de segurança não é, de acordo com o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, anexo II, obrigatória.
Pode encontrar informações mais detalhadas em www.sto.de, rubrica Service & Tools/Regulamento REACH.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.
Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com