


Ficha técnica

Stoplex W

Imprimación universal acuosa mejorada con siloxano, con base de acrilato



Característica

Aplicación

- exterior
- sobre soportes minerales y orgánicos
- sobre revestimientos antiguos resistentes, expuestos a la intemperie
- para la consolidación de capas de pintura viejas escamadas que aún tienen la capacidad de soportar cargas, y para la consolidación de revocos que se desagregan
- para la reducción de la absorción de revocos exteriores nuevos o expuestos a la intemperie y de componentes similares

Propiedades

- consolidante de superficies
- con carga de siloxano
- altamente hidrófugo
- alta capacidad de penetración
- reguladora de la capacidad de absorción
- imprimante
- diluible en agua

Aspecto

- transparente, ligeramente amarillento

Particularidades/Observaciones

- en caso necesario, diluir la imprimación con agua para que no se seque quedando brillante

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad	EN ISO 2811	1,0 g/cm³	
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.			

Sustrato de soporte

Requisitos

El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, eflorescencias y desencofrantes.

Ficha técnica

Stoplex W

Preparativos Comprobar la capacidad de carga de los revestimientos existentes. Retirar los revestimientos que no sean resistentes.

Aplicación

Temperatura de aplicación temperatura mínima del soporte y del aire: +5 °C
temperatura más alta del soporte y del aire: +30 °C

Preparación de los materiales Agitar bien el producto en su envase original antes de su aplicación. Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte, diluya el material con agua hasta una proporción de mezcla de 1:1.

Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.
	por capa de pintura	0,10 - 0,40 l/m ²
El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.		

Aplicación pintar, rodillos

Aplicar el material, por ejemplo, con una brocha para techos y trabajarlo, o aplicarlo por pulverización con un aparato airless como, por ejemplo, un equipo inoSPRAY. Adoptar las medidas necesarias para protegerse frente a la niebla de la pulverización. las imprimaciones no deben presentar una capa brillante.

Secado, endurecimiento, tiempo de retoque El producto se seca físicamente al evaporarse el agua. Una elevada humedad del aire, un reducido intercambio de aire y las bajas temperaturas prolongan el tiempo de secado.

con una temperatura del aire y del soporte de +20°C y una humedad relativa del aire de 65%: no trabajar sobre la superficie antes de aprox. 12 horas.

Limpieza de las herramientas Lavar con agua inmediatamente después de su uso.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros Al rociar o pulverizar se deben llevar equipos y ropa de protección adecuados.

Suministro

Tono de color pigmentado de color amarillo

Almacenamiento

Condiciones de Almacenar en un lugar fresco y sin heladas en el recipiente original firmemente

Ficha técnica

Stoplex W

almacenamiento	cerrado. Proteger de la radiación solar directa.
Periodo de almacenamiento	Se garantiza la mejor calidad dentro del recipiente original sin abrir respetando las condiciones de almacenamiento hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del recipiente. Explicación del n.º de lote: Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta finales de la semana 45 de 2026 Una vez abierto, utilizar de inmediato. La suciedad introducida, por ejemplo con herramientas sucias, puede reducir la durabilidad.

Identificación

Grupo de productos	Imprimación base
---------------------------	------------------

Composición

según la directiva VdL (Asociación alemana de la industria de pinturas de laca e impresión) sobre pinturas para edificios
dispersión de polímeros
agua
glicol éter
Agente hidrofugante
espesante
Antiespumante
conservante basado en CIT/MIT 3:1
conservante basado en BIT/ZPT

Seguridad	¡Observe la ficha de seguridad! Las indicaciones de seguridad se refieren al producto sin aplicar listo para su aplicación.
------------------	--

EUH210	Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
---------------	---

EUH208	Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, Masa de reacción de: 5-cloro-2- metil-4- isotiazolin-3-ona [n.o CE247-500-7] y 2-metil-2H -isotiazol-3- ona [n.o CE220-239-6](3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
---------------	---

Se tratan de agentes conservantes.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Ficha técnica

Stoplex W

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com